

WOOD P975 REPAIR

PU HARS VOOR HET OPVULLEN VAN HOLLE RUIMTES ONDER PARKET

EIGENSCHAPPEN

- Eenvoudig te gebruiken
- Snelle uitharding en laag verbruik
- Zonder oplosmiddelen: niet brandbaar
- Zeer hoog vullend vermogen

PRODUCT

WOOD P975 REPAIR is een ééncomponent PU lijm zonder oplosmiddelen, bestemd voor het opvullen van (holle) ruimtes onder parket, houten vloeren of laminaat. Na injectie onder het parket, vult WOOD P975 REPAIR de holle ruimtes door opschuimen en fixeert het geheel op een solide manier.

WOOD P975 REPAIR hecht op de meeste ondergronden, zoals cementgebonden dekvloeren, beton, anhydriet dekvloer, asfalt dekvloeren, tegelvloeren, égalisaties etc.

VERWERKING

Ondergrond

Ondergronden dienen voldoende vorm-, druk- en trekvast te zijn, volledig droog te zijn en vrij van vuil, scheidingsmiddelen en scheuren.

Vorbereiding

Breng de hars voor de toepassing op kamertemperatuur. Spoor de plaatsen op waar het parket hol klinkt door afkloppen. Bepaal het middelpunt van de holle plek en boor een gat met een diameter van 1 – 4 mm. Plaats een sticker om beschadiging van het parket te voorkomen.

Applicatie

Injecteer de hars in het gat tot het goed is opgevuld. Verwijder het teveel aan hars meteen met een doekje gedrenkt in aceton

Verwijder de zelfklevende tape na injectie en plaats gedurende 5 uur een gewicht op de plaats van de herstelling. Vermijd op het parket te lopen tijdens de uitharding van de lijm. Nadien afwerken met houtpasta.



VLOERVERWARMING

WOOD P975 REPAIR is geschikt voor toepassing op verwarmde vloeren. Breng de hars echter nooit aan op vloeren met in werking zijnde vloerverwarming. Schakel de vloerverwarming 72 uur voor applicatie geheel uit tot een neutrale ondergrondtemperatuur bereikt is.

Start de vloerverwarming pas 3 dagen na volledige afwerking van de vloer op. Volg bij opstarten altijd de opstookprocedure van de fabrikant.

REINIGEN

Niet uitgehard materiaal kan met aceton worden gereinigd, uitgehard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID

WOOD P975 REPAIR is houdbaar tot 6 maanden na productiedatum, mits droog en vorstvrij en in originele verpakking opgeslagen.

VEILIGHEID

Neem tijdens verwerking de algehele arbeidshygiëne in acht en gebruik de benodigde PBM's. Raadpleeg de verpakking en het veiligheidsinformatieblad voor aanvullende informatie.

Het veiligheidsinformatieblad (SDS) is zowel te downloaden op de desbetreffende productpagina als op [bostiksd.sds.thewerco.com](https://www.thewerco.com).

Verpakking	Artikelnummer	EAN Code
flacon 250 gr.	30618998	4008373134328

Technische kenmerken	
Basis	PU
Dichtheid	1,1 g/cm ³
Verbruik	afhankelijk van de toepassing
Verwerkingstemperatuur	+15°C à +25°C
Verwerkingstijd	30 min
Beloopbaar	na 24 u
Geschikt voor vloerverwarming	ja
Brandbaarheid	niet brandbaar

Alle waarden zijn behaald onder normale omstandigheden; 20°C en 65% RV.

Bostik B.V. | Bostik Benelux B.V. | Bostik SA NV

Denariusstraat 11
4903 RC Oosterhout
Pays-Bas

www.bostik.nl | [Bostik.be](https://www.bostik.be)

BOSTIK HOTLINE

Smart help +31 (0)162 491 000
+ 32 9 - 255 17 17

