



BOSTIK

S765 SILICONE PREMIUM N

HOOGWAARDIGE NEUTRALE SILICONENKIT VOOR SANITAIRE TOEPASSINGEN

TECHNICAL DATA SHEET

VOORDELEN

- Neutraal uithardend, vrijwel geurloos
- Perfecte hechting op de meest voorkomende bouwsubstraten
- Uitstekende UV-, water- en weerbestedigheid
- Zeer schimmelbestendig
- Niet corrosief voor metalen
- Breed hechtingspectrum
- Beschikbaar in vele kleuren

PRODUCTOMSCHRIJVING

Bostik S765 SILICONE PREMIUM N is een veelzijdige neutrale siliconenkit voor sanitaire voegen, die onder invloed van vocht uithardt tot een duurzaam elastisch rubber. Bostik S765 SILICONE PREMIUM N is qua kleurengamma afgestemd op de Bostik ARDACOLOR FLEX, PREMIUM +, CLASSIC en MAXI.

TOEPASSINGEN

Bostik S765 SILICONE PREMIUM N is speciaal ontwikkeld voor het duurzaam elastisch afdichten van sanitaire voegen in keukens, badkamers, douches en industriële toepassingen.

VERWERKING

Bostik S765 SILICONE PREMIUM N is speciaal ontwikkeld voor het duurzaam elastisch afdichten van aansluit- en dilatatievoegen in beton, metselwerk, vliesgevelconstructies, keukens, badkamers en douches en voor industriële toepassingen.

Een voeg met de juiste dimensies is in staat om bewegingen op te nemen van aangrenzende bouwmaterialen. De voegdiepte moet altijd in de juiste verhouding zijn met de voegbreedte. Algemene regel is dat de verhouding voegdiepte: voegbreedte tot een voegbreedte van 10 mm 1:1 is, met een minimum van 5mm breedte en diepte. Voor voegen breder dan 10 mm is de voegdiepte de voegbreedte gedeeld door 3 plus 6 mm. Voor meer informatie, bezoek de Bostik Academy online op bostik.com/netherlands/nl_NL/bostik-academy.



TECHNICAL DATA		Transparent	Kleuren
100 % modulus	DIN 53504 S2	0,25 N/mm ²	0,30 N/mm ²
Application rate	@ Ø3 mm/6,3 bar	220 g/min	150 g/min
Application temperature		+5°C to +40°C	
Base		Neutral Oxime	
Curing time	@ +23°C/50% RH	2 mm/24 hours	
Density	ISO 1183-1	1,02 g/ml	1,24 g/ml
Elongation at break	DIN 53505/ ISO 868	> 500%	
Flow	ISO 7390	< 2 mm	
Frost resistance during transportation		Up to - 15°C	
Joint movement		25%	
Shore A hardness	DIN 53505 / ISO 868	15	19
Skin formation	DBTM 10.00	7-8 minutes @ +23°C/50% RH	
Temperature resistance		-40°C to +120°C	
Tensile strength	DIN 53504 S2	1,20 N/mm ²	1,30 N/mm ²

Deze waarden zijn typische eigenschappen

BEPERKINGEN

- Niet geschikt voor PE, PP, PC, PMMA, PTFE, zachte kunststoffen, neopreen en bitumineuze ondergronden
- Verkleuring kan optreden op donkere plaatsen en door contact met chemicaliën

OPPERVLAKTE VOORBEHANDELING EN AFWERKING

Verwerkingstemperatuur + 5°C tot + 40°C (geldt voor omgeving en ondergrond). Alle ondergronden moeten vast, schoon en vrij van vet en stof zijn.

Ondergronden reinigen met Bostik Cleaner I. Bostik S765 SILICONE PREMIUM N hecht perfect zonder het gebruik van primer op de meeste niet-poreuze ondergronden. Poreuze ondergronden voorbehandelen met Bostik Primer MSP.

Test de ondergrond altijd vooraf op hechting. Gebruik Bostik Finishing Soap om de voeg glad te strijken.

OVERSCHILDERBAARHEID

Bostik S765 SILICONE PREMIUM N is niet overschilderbaar. Wij raden aan om de randen van de voeg te bedekken met afplakband om te voorkomen dat oppervlakken die nog moeten worden geverfd, worden verontreinigd met siliconen.

REINIGEN

Gereedschap direct na gebruik reinigen met water. Handen kunnen worden gereinigd met BOSTIK Niboclean.

KLEUREN

- White
- Crème
- Transparant
- Transparangrijs
- Zilvergrijs
- Grijs
- Manhattan
- Zandbruin
- Anthracite
- Black

VERPAKKING

- 310 ml kokers, 12 per doos
- 400 ml worsten, 12 per doos

Voor productspecificaties verwijzen wij u naar de Online Product Detail Pagina

HOUDBAARHEID

Houdbaar tot 18 maanden na de productiedatum, mits bewaard in ongeopende originele verpakking tussen de + 5°C en + 25°C op een droge plaats.

Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoeken, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze verkopen en leveringen zijn van toepassing onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.

Bostik Benelux BV

Denariusstraat 11 • NL-4903 RC Oosterhout
Tel.: +31 (0)162 491 000
www.bostik.com

GEZONDHEID & VEILIGHEID

Het Product Safety Data Sheet dient vóór gebruik te worden gelezen en begrepen. Deze zijn beschikbaar op aanvraag en via de websites.

CERTIFICATIES (transparant)

- EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25LM
- EN 15651-3: S XS1
- ISEGA
- EMICODE EC1^{PLUS}
- A+ French VOC Regulation

CERTIFICATIES (kleuren)

- EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25LM
- EN 15651-3: S XS2
- ISEGA
- M1
- Indoor Air Comfort Gold®
- EMICODE EC1^{PLUS}
- A+ French VOC Regulation

BOSTIK SMART SUPPORT

Smart help digital
Bostik.com/

Smart help
+31 (0)162 491 000

