



SL C350 UNIVERSAL

SPANNINGSARME UNIVERSELE EGALINE

EIGENSCHAPPEN

- Zeer spanningsarm
- Universeel toepasbaar
- Goed zelfvloeiend, ook in dunne lagen
- Eenvoudige applicatie

PRODUCT

SL C350 UNIVERSAL is een zeer spanningsarme breed inzetbare egaline voor toepassing op binnenvloeren.

SL C350 UNIVERSAL is gecertificeerd volgens EC1+ en is daardoor geschikt voor toepassing in BREEAM en LEED projecten.

TOEPASSING

SL C350 UNIVERSAL is geschikt voor het egaliseren van de volgende ondergronden:

- cementgebonden dekvloeren
- sneldrogende dekvloeren
- betonnen vloeren en oude tegelvloeren
- oude egalisatielagen en vloeren met lijmresten.

Voor de egalisatie van beton-asfaltvloeren raden wij SL C510 PRO aan. Voor gipsgebonden dekvloeren adviseren wij toepassing van SL G340 ALPHA.

SL C350 UNIVERSAL kan verder afgewerkt worden met:

- pvc en tapijt
- linoleum en rubber
- parket
- keramische tegels.

VERWERKING

Ondergrond

Ondergronden dienen voldoende vorm-, druk- en trekvast te zijn, volledig droog te zijn en vrij van vuil, scheidsmiddelen en scheuren.

Het vochtpercentage van de ondergrond is sterk van invloed op de kwaliteit van het werk. Onderstaande percentages zijn maximale waarden waaraan de ondergrond moet voldoen.



Cementgebonden



2,0 %CM - 1,8%CM **

**=bij verwarmde vloeren

Bij een te hoog restvochtpercentage kan het vochtscherm HYTEC A370 RAPID worden toegepast tot 5,5 %CM. In geval van opstijgend vocht dient de cementgebonden ondergrond eerst behandeld te worden met het vochtscherm HYTEC E336 XTREM, ongeacht het restvochtpercentage.

Voorbehandeling

Gebruik voor de diverse ondergronden steeds de juiste primer. Primer vermindert een te snelle absorptie door de ondergrond en verbetert de hechting. Eenmaal droog zorgt de primer voor sluiting van de ondergrond en verhindert zo de vorming van pinholes.

Ondergrond

Poreuze ondergrond
Gesloten ondergrond

Primer

GRIPA500 MULTI
GRIPA936 XPRESS

Lees voor het primeren altijd eerst de desbetreffende TDS.

Applicatie

Meng 1 zak van 25 kg met 6 liter koud en schoon water. Meng deze 3 minuten met een trage elektrische mixer (max. 500 tpm) tot een homogeen mengsel. Laat de egaline minimaal 1 minuut rusten en meng daarna kort door. Voeg geen water meer toe nadat het mengsel is aangemaakt.

Applicatie (vervolg)

Breng de egaline aan in de gewenste laagdikte (zie ook technische gegevens) en verdeel deze met een vlakspaan of rakel. Bewerk vervolgens de egaline 5 à 10 minuten na aanbrengen met een prikrol.

Laat de egaline altijd natuurlijk drogen en voorkom tocht en direct zonlicht.

Een eventuele tweede laag egaline kan zonder voorstrijk aangebracht worden wanneer de eerste laag beloopbaar maar nog niet geheel droog. Is de eerste laag al wel droog dan moet deze geprimerd worden met GRIP A500 MULTI.

VLOERVERWARMING

SL C350 UNIVERSAL is geschikt voor toepassing op verwarmde vloeren. Breng de egaline echter nooit aan op vloeren met in werking zijnde vloerverwarming. Schakel de vloerverwarming 72 uur voor applicatie geheel uit tot een neutrale ondergrondtemperatuur bereikt is.

Start de vloerverwarming pas 3 dagen na volledige afwerking van de vloer op. Volg bij opstarten altijd de opstookprocedure van de fabrikant.

REINIGEN

Niet uitgehard materiaal kan met water worden gereinigd, uitgehard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID

SL C350 UNIVERSAL is houdbaar tot 6 maanden na productiedatum, mits droog en vorstvrij en in originele verpakking opgeslagen.

VEILIGHEID

Neem tijdens verwerking de algehele arbeidshygiëne in acht en gebruik de benodigde PBM's. Raadpleeg de verpakking en het veiligheidsinformatieblad voor aanvullende informatie.

Het veiligheidsinformatieblad (SDS) is zowel te downloaden op de desbetreffende productpagina als op [bostik.com](https://www.bostik.com).

Bostik Benelux B.V.

Denariusstraat 11
4903 RC Oosterhout
Nederland

www.bostik.nl | www.bostik.be

SPECIFICATIES	
Product	kunsthars gemodificeerde egaline
Vorm	poeder
Kleur	grijs
Mengverhouding	6 liter water op 1 zak van 25 kg
Verpompbaar	JA
Laagdikte	van 1 tot 10 mm
Verbruik	ca. 1,5 kg/mm/m ²
Verwerkingstemperatuur	tussen +5°C en +25°C
Verwerkingstijd	ca. 20 min.
Beloopbaar	na 120 min.
Verdere afwerking	keramiek na ca. 24 uur
	PVC, lino na ca. 48 uur
Druksterkte	C25
Buigsterkte	F6
Emissiecertificaat	EC1+

Alle waarden zijn behaald onder normale omstandigheden; 20°C en 65% RV.

Verpakking
Zak à 25 kg

Artikelnummer
30615473

EAN-code
4008373130146



BOSTIK HOTLINE

Smart help +31 (0)162 491 000
+32 (0)9 255 17 17

