

SL G340 ALPHA

HYBRIDE EGALINE VOOR ALLE ONDERGRONDEN

EIGENSCHAPPEN

- Voor cement- en gipsgebonden ondergronden
- Zeer goed zelfvloeiend
- Zorgeloze applicatie
- Laag eigen gewicht

PRODUCT

SL G340 ALPHA is een eenvoudig aan te brengen hybride egaline voor toepassing op zowel gipsgebonden- als cementgebonden binnenvloeren. SL G340 ALPHA is gecertificeerd volgens EC1+ en is daardoor geschikt voor toepassing in BREEAM en LEED projecten.

TOEPASSING

Door de hybride toepassing is de SL G340 ALPHA een product dat zorgeloos toe te passen is, ongeacht de ondergrond.

SL G340 ALPHA kan verder afgewerkt worden met:

- pvc, lvt en tapijt
- parket vanaf ca. 3 mm dikte
- keramische tegels

VERWERKING

Ondergrond





Ondergronden dienen voldoende vorm-, druk- en trekvast te zijn, volledig droog te zijn en vrij van vuil, scheidingsmiddelen en scheuren.

Het vochtpercentage van de ondergrond is sterk van invloed op de kwaliteit van het werk. In verband met de gerede kans op ettringietvorming adviseren wij onderstaande percentages aan te houden.

Gipsgebonden	0,5 %CM - 0,3%CM **
Cementgebonden	2,0 %CM - 1,8 %CM**

**=bij verwarmde vloeren

Indien de opstart van een werk noodzakelijk is en het restvochtpercentage is te hoog, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zullen u dan graag nader (evt ter plaatse) adviseren.



Voorbehandeling

Schuur zo nodig de ondergrond en gebruik steeds de juiste primer. Primer vermindert een te snelle absorptie door de ondergrond en verbetert de hechting. Eenmaal droog zorgt de primer voor sluiting van de ondergrond en verhindert zo de vorming van pinholes.

Ondergrond

Poreuze ondergronden
Gesloten ondergronden

Primer

GRIP A500 MULTI
GRIP A936 XPRESS

Lees voor het primeren altijd eerst de desbetreffende TDS.

Applicatie

Meng 1 zak van 25 kg met 5,5 liter koud en schoon water. Meng deze 3 minuten met een trage elektrische mixer (max. 500 tpm) tot een homogeen mengsel. Laat de egaline minimaal 1 minuut rusten en meng daarna kort door. Voeg geen water meer toe nadat het mengsel is aangemaakt.

Applicatie (vervolg)

Breng de egaline aan in de gewenste laagdikte (zie ook technische gegevens) en verdeel deze met een vlakspaan of rakel. Bewerk vervolgens de egaline 5 à 10 minuten na aanbrengen met een prikrol.

Laat de egaline altijd natuurlijk drogen en voorkom tocht en direct zonlicht.

Een eventuele tweede laag kan zonder voorstrijk aangebracht worden wanneer de eerste laag beloopbaar maar nog niet geheel droog. Is de eerste laag al wel droog dan moet deze geprimerd worden met GRIP A500 MULTI.

VLOERVERWARMING

SL G340 ALPHA is geschikt voor toepassing op verwarmde vloeren. Breng de egaline echter nooit aan op vloeren met in werking zijnde vloerverwarming. Schakel de vloerverwarming 72 uur voor applicatie geheel uit tot een neutrale ondergrondtemperatuur bereikt is.

Start de vloerverwarming pas 3 dagen na volledige afwerking van de vloer op. Volg bij opstarten altijd de opstookprocedure van de fabrikant.

REINIGEN

Niet uitgehard materiaal kan met water worden gereinigd, uitgehard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID

SL G340 ALPHA is houdbaar tot 6 maanden na productiedatum, mits droog en vorstvrij en in originele verpakking opgeslagen.

VEILIGHEID

Neem tijdens verwerking de algehele arbeidshygiëne in acht en gebruik de benodigde PBM's. Raadpleeg de verpakking en het veiligheidsinformatieblad voor aanvullende informatie.

Het veiligheidsinformatieblad (SDS) is zowel te downloaden op de desbetreffende productpagina als op bostik.com of www.thewerco.com.

Bostik B.V. | Bostik Benelux B.V.

Denariusstraat 11
4903 RC Oosterhout
Nederland
www.bostik.nl

SPECIFICATIES	
Product	hybride egaline
Vorm	poeder
Kleur	beige
Mengverhouding	5,5 liter water op 1 zak van 25 kg
Verpompbaar	JA
Laagdikte	van 1 tot 20 mm
Verbruik	ca. 1,5 kg/mm/m ²
Verwerkingstemperatuur	tussen +5°C en +25°C
Verwerkingstijd	ca. 45 min.
Beloopbaar	na ca. 4 uur
Verdere afwerking	na ca. 24 uur, bij een laagdikte van 3 mm
Druksterkte	C35
Buigsterkte	F7
Emissiecertificaat	EC1+

Alle waarden zijn behaald onder normale omstandigheden; 20°C en 65% RV.

Verpakking
Zak à 25 kg

Artikelnummer
30615485

EAN-code
4008373130221



BOSTIK HOTLINE

Smart help +31 (0)162 491 000
+32 (0)9 255 17 17



Bostik Belux SA-NV

Antwerpsesteenweg 19
9080 Lochristi
België
www.bostik.be