

# Simsontix

## NEOPREEN CONTACTLIJM

### VOORDELEN

- Universeel toepasbaar
- Gemakkelijk smeerbaar
- Hoge kleefkracht

### PRODUCT

Simsontix is een pasteuze, hoogwaardige contactlijm op basis van neopreen rubber. Aromaatrovrij.

### TOEPASSINGEN

Het tweezijdig verlijmen van allerlei bekledingsmaterialen (formica, board, fineer, (schuim)rubber, leer, kurk, etc.) onderling en op vlakke ondergronden van hout, houten plaatmaterialen, beton en metaal.

### EIGENSCHAPPEN

- Universeel.
- Directe verlijming.
- Makkelijk smeerbaar.
- Heel sterk.

### VERWERKING

**Ondergrond:** De te verlijmen materialen moeten schoon, droog, stof- en vetvrij zijn, de ondergrond dient vlak te zijn.

**Voorbehandeling:** Bij poreuze materialen een laag contactlijm als voorstrijk aanbrengen.

**Aanbrengen:** Beide oppervlakken insmeren met Simsontix en 10-25 minuten laten drogen.

**Open tijd:** Voeg beide delen binnen 10-25 minuten samen.

**Droogtijd/klemtijd/afbindtijd:** De delen direct op de juiste positie samenvoegen (corrigeren is niet meer mogelijk) en goed aandrukken en vastkloppen. Uitsluitend verwerken bij kamertemperatuur. Verbruik: ca. 300 g/m<sup>2</sup>.

**Reinigen:** Reinigen van verse lijm: Bostik Cleaner 14, opgedroogde lijm: enkel mechanisch.

### OPSLAG EN STABILITEIT

Koel en droog bewaren in gesloten verpakking.

Houdbaarheid 12 maanden, aangebroken verpakking is beperkt houdbaar.

### INFORMATIE AANVRAAG

Veiligheidsinformatieblad is op [bostiksds.thewerccs.com](http://bostiksds.thewerccs.com) verkrijgbaar.



Technische kenmerken	
<b>Basis</b>	neopreen (polychloroprene) rubber met oplosmiddelen
<b>Aantal componenten</b>	1
<b>Soortelijke massa</b>	ca. 0,9 g/ml
<b>Viscositeit</b>	3100–3700 mPa.s
<b>Droge stof gehalte</b>	ca. 29%
<b>Afschuifkracht alu/alu</b>	ca. 0,16 N/mm <sup>2</sup> (na 24 uur) ca. 0,40 N/mm <sup>2</sup> (na 10 dagen)
<b>Afpelkracht katoen/katoen</b>	ca. 75 N/mm <sup>2</sup> (na 24 uur) ca. 80 N/mm <sup>2</sup> (na 10 dagen)
<b>Verwerkingstemperatuur</b>	kamertemperatuur
<b>Temperatuursbestendigheid</b>	60°C tot 70°C, afhankelijk van materialen en belasting lijmverbinding
<b>Vochtbestendigheid</b>	niet vochtbestendig
<b>Vorststabiliteit</b>	niet vorstgevoelig
<b>Kleur</b>	beige
<b>Verpakt per</b>	12 (bus) 1 (emmer)

Artikelnummer	EAN code	Verpakking
30023461	8713572202018	blik 750 ml
30813937	8713572034299	blik 5 l

#### BOSTIK HOTLINE

Smart help + 31 (0) 73 6 244 244  
+ 32 (0) 9 255 17 17



#### Bostik BV

De voerman 8  
5215 MH 's-Hertogenbosch  
T: + 31 (0)73 6244244  
infoNL@bostik.com  
[www.bostik.nl](http://www.bostik.nl)

#### Bostik Belux SA - NV

Meulestedekaai 86  
B-9000 Gent  
T: + 32 (0) 92551717  
info@bostik.be  
[www.bostik.be](http://www.bostik.be)