



PERFECT SEAL ALL SEASON

TEKNISK DATABLAD

Version: 2020-03-13

PRODUKTBESKRIVELSE

Hurtigherdende polyuretanskum for pistolpåføring eller håndholdt (tilhørende munnstykke). Består av 1-comp fuktherdende polyuretanskum som kan brukes ved temperaturer ned til -10 °C. Når det påføres ekspanderer skummet kraftig og danner et halvhardt fyllskum. I herdet tilstand har skummet hovedsakelig lukkede celler og gir utmerket varme- og lydisolasjon. Skummet herder raskt under påvirkning av fuktighet eller omgivende materiale og bør derfor påføres slik at skummet kan ekspandere fritt. En svak overflatefuktighet gir større skumvolum og raskere herding. Herdet produkt er luktfritt og gir lave utslipp.

BRUKSOMRÅDE

Beregnet for tetting og isolering i hus, båter, campingvogner etc. Mellom karm/ vegg, vegg/gulv, tak og ved rørgjennomganger. Fester seg til de fleste byggematerialer (til og med fuktige), men ikke til polyetylen og silikon eller Teflon/PTFE. Unngå fete og støvete overflater.

ARBEIDSBESKRIVELSE

Rengjør arbeidsflaten fra støv, løse partikler, fett, olje før bruk. Bruksanvisning: 1. Rist beholderen før du starter arbeidet. Fest pistolen/munnstykket i beholderen og trykk lett på avtrekkeren slik at røret blir fylt med skum. NB! Emballasjen skal oppbevares i min. +5 ° C før bruk og vendes opp ved påføring. 2. Fukt overflatene lett med vann. 3. Fyll skjøten til omtrent 40-50 % (pistol), 30-40 % (munnstykke). Lett fuktete overflater øker skumvolumet. Skjær bort det som er overflødig etter herding. Skummet er klebefritt etter ca. 12 minutter og kan bearbeides etter ca. 30 minutter. Gjennomherdet etter ca. 12 timer. Rengjøring: Aceton, herdet skum mekanisk. Skumpistolen rengjøres med Bostik Foam Gun Cleaner.

ARBEIDSBESKYTTELSE

Se produktets sikkerhetsdatablad for fullstendig informasjon om arbeidsmiljø, forholdsregler og risiko under bruk. Viktig å bruke de medfølgende vernehanskene.

KONTAKT OSS

TLF 69 19 06 00

info.no@bostik.com



PRODUKTBESKRIVELSE

Egenskaper før påføring	
Beste arbeidstemperatur	+ 20 °C (emballasje og skjøter)
Maks. arbeidstemperatur	+25 °C (emballasje)
Maks. arbeidstemperatur	+30 °C (felles flater/klima)
Min. arbeidstemperatur	+5 °C (emballasje)
Min. arbeidstemperatur	-10 °C (fugeflater/klima)
Skummengde	ca. 13 liter (fritt skummende ved 20 °C og 50 %RF)
Type	1-komponent polyurethan fugeskum
Egenskaper etter påføring	
Aldringsbestandighet	Bra, må ikke eksponeres permanent for UV-lys etter påføring
Farge	Gul-hvit
Fullt herdet	ca 12 timer, ved +23 °C. ca 24 timer, ved+ 5 °C.
Krympning	maks. 2 %<
Lydisolerende	ca. 60 dB
Rengjøring	Aceton. Herdet skum mekanisk
Skjærbar etter	ca. 30 min.
Hinnedannelse	ca. 12 min.
Temperaturbestandighet	-40 °C til +80 °C (kortvarig til +130 °C)
Tillatt fugebevegelse	±5 %
Varmeledningsevne	ca 0,034 W/mK°

KONTAKT OSS

TLF 69 19 06 00

info.no@bostik.com

