



# PERFECT SEAL STONE ADHESIVE HAND

## TEKNISK DATABLAD

Version: 2020-02-24

### PRODUKTBESKRIVELSE

En-komponent polyuretanlim i skumform for fiksering av byggesteiner/blokker og steiner i ikke-bærende vegger, vegger eller andre avskillende bygningsdeler. Perfect Seal Stone Adhesive lar deg mure mye raskere og renere enn med mørtel. Limingen gjør arbeidsmiljøet mindre støvete og det trengs ingen verktøy. Veldig økonomisk, sparer tid og penger. Påføring med medfølgende munnstykke.

### BRUKSOMRÅDE

Lim med høy motstand - brukes innendørs og utendørs. Bruk i ikke-bærende konstruksjoner/vegger og barrierer uten brannavskillende konstruksjoner. Brukes til horisontal liming - ikke vertikalt hengende. Beskytt limfugen mot UV/sollys når arbeidet er avsluttet. Undersøk vedheftet til overflaten da det er flere forskjellige typer overflater. Fester også til cellulær plast, metall og tre etc.

### ARBEIDSBESKRIVELSE

Rens/rengjør arbeidsflaten fra støv, løse partikler, fett, olje før bruk. Hold flasken i stående stilling og skru på munnstykket. Hold munnstykket med den ene hånden og skru flasken med den andre. Under skruing er det nødvendig å sørge for at ingen er foran munnstykket. Ikke skru munnstykket på flasken med ventilen vendt ned. Etter å ha montert munnstykket rister du flasken intenst minst 20 ganger og vrir det i arbeidsstilling slik at bunnen av flasken vender opp. En fuktet overflate garanterer bedre resultater. Mengden lim/skum kan justeres med avtrekkeren på munnstykket. Kan brukes ved temperaturer ned til 0 °C til +35 °C. Beholderen skal lagres ved +5 °C til +25 °C, best resultat ved + 20 °C. Perfect Stone Adhesive skaper et tynt limlag når limet går ut av munnstykket. Steinflatene må skjøtes direkte. Limet må påføres både vertikale og horisontale sider av blokken. Uherdet skum fjernes med Aceton, herdet skum mekanisk. Du kan enkelt fjerne herdet steinlim ved hjelp av for eksempel en skarp kittespade når murarbeidet er fullført.

### ARBEIDSBESKYTTELSE

Sikkerhetsdatabladet må leses og forstås før bruk for å sikre riktig arbeidsmiljø og verneutstyr. Det er viktig å bruke de medfølgende vernehanskene.

### KONTAKT OSS

TLF 69 19 06 00

[info.no@bostik.com](mailto:info.no@bostik.com)



## PRODUKTBESKRIVELSE

Egenskaper før påføring	
Materialtype	1-komponents polyuretanskumlim
Farge	Lysegul
Installasjonstemperatur (klima/underlag)	0 °C til +35 °C
Installasjonstemperatur (patron)	Beholderen skal oppbevares ved +5 °C til +25 °C, best resultat ved +20 °C.
Oppbevaringsforhold	Innendørs på kjølig og tørt sted, stående loddrett
Egenskaper etter påføring	
Selvklebende overflate 8-15 minutter	
Tørke-/herdetid (stabil konstruksjon)	ca. 30 minutter
Tørke-/herdetid (fullstendig)	Helt etter 24 timer ved +23 °C og etter 72 timer ved +5 °C
Temperaturbestandighet	Herdet lim -30 til +80 °C (øyeblikkelig opptil +120 °C)

### KONTAKT OSS

TLF 69 19 06 00

[info.no@bostik.com](mailto:info.no@bostik.com)

