



PURE FIX SUPER POWER

TEKNISK DATABLAD

Version: 2020-02-24

PRODUKTBESKRIVELSE

Pure Fix Super Power er et løsemiddelfritt monteringslim, med ekstremt høy start- og sluttstyrke. Holder seg til de fleste faste materialer og kan brukes både inne og ute. Erstatte skruer og spiker i mange tilfeller, tåler frost og er overmalingsbar. Limet tåler effekten av fuktighet og uteklime. Limet har nesten ingen lukt.

BRUKSOMRÅDE

Pure Fix Super Power brukes der du vil ha et lim med øyeblikkelig monteringshugg. For liming av baderomsdetaljer, tak, stukkatur, bygningsplater, speil etc. Pure Fix Super Power gir en hard, men elastisk limfuge. Festes til de fleste materialer unntatt PE, PP og Teflon.

ARBEIDSBESKRIVELSE

Pure Fix Super Power påføres med en pistol ved en temperatur mellom + 5° C og + 35° C. Det er viktig at limet blir lagret ved romtemperatur før bruk, ellers kan teksturen bli for tykk. Etter påføring må monteringen skje innen 10 minutter (ved 20 °C og 50 % RF). Limet skal påføres i strenger, ikke som klumper. For best resultat, bør det være minst 2-3 mm lim mellom materialene. Etter påføring er det i de fleste tilfeller ikke nødvendig med fiksering.


ARBEIDSBESKYTTELSE

Produktens innehåll är enligt gällande lagstiftning, ej klassat som hälso- eller miljöfarligt. För ytterligare information, se säkerhetsdatablad.

KONTAKT OSS

TLF 69 19 06 00

info.no@bostik.com



PRODUKTBESKRIVELSE

Egenskaper før påføring	
Materialtype	Silane Modified Polymer (SMP)
Herdesystem	Herdar med luftfuktighet
Tetthet	ca. 1.5 kg/l
Arbeidstemperatur	+5 °C til +40 °C
Farge	Off-White
Rengjøring	Lim som ikke er herdet fjernes med en ren klut fuktet med rødsprit. Herdet masse fjernes mekanisk
Oppbevaring	Oppbevares tørt ved en temperatur mellom +5 ° C og +25 ° C
Materiale	Limstreng ø5 mm ca. 50 lpm/L
Brannfarlig	Nei
Egenskaper etter påføring	
Overflateherding (20 °C/50 % R.F.)	15 minutter
Herdetid (20 °C/50 % R.F)	ca. 3 mm på 1 dag
Hardhet Shore A (DIN 53505)	ca. 55
Langsiktig bærestyrke	ca 30 tonn/m ²
UV- og værbestandighet	Utmerket
Temperaturbestandighet	- 40 °C til + 90 °C
Fuktbestandighet	Veldig bra for herdet limfuge
Kjemikaliebestandighet	Bra i kontakt med fortynnede syrer og lut
Overmalingsbar	Ja, med spredningsfarger. Ved behandling med alkyd- og løsningsbaserte malinger kan tørkingen forstyrres og forlenges. Prøvemaling anbefales.

KONTAKT OSS

TLF 69 19 06 00

info.no@bostik.com

