FP404

FIRE RETARDENT PU GUN FOAM

BRANDHÆMMENDE POLYURETANSKUM

2026-05-20

TEKNISKT DATABLAD

FÖRDELAR

- - Testet i henhold til EN 1366-4
- - Til fuger med en bredde på 5 til 30 mm
- - Brandsikker op til 2 timer
- - Brandklasse B1
- - Klæbefri efter 8 til 12 minutter

PRODUKTBESKRIVELSE

Bostik FP404 BRANDHÆMMENDE PU GUN FOAM er et 1-komponent brandhæmmende polyurethanskum, der har en brandmodstand på op til 120 minutter. Professionelt polyurethanskum med en struktur af fine celler, der giver høj varmeisolering og høj lydisolering i fuger.

ANVENDELSE

Bostik FP404 BRANDHÆMMENDE PU GUN FOAM er specielt udviklet til brandsikker tætning og udfyldning af fuger i visse områder, hvor der kræves brandmodstand. Er brandtestet efter EN 1366-4 med op til 120 minutter afhængig af fugens bredde. Sørg for, at det korrekte brandprodukt bruges til designet ved at gennemgå klassifikations- og testrapporter.

TEKNISKE DATA

Anvendelsestemperatur		+5°C til +35°C
Bas		Polyuretan
Lukkede celler		± 70%
Hærdetid		80 – 100 minuter
Skæretid	EN 17333-3	20 – 40 minuter
Densitet		15 – 20 kg/m^3
Brandegenskaber	DIN 4102-1	B1
Klæbefri overflade	EN 17333-3	10 – 12 minuter
Temperaturmodstand		-40°C til +90°C
Varmeledningsevne		30 – 35 mW/m.k
Indehold	EN 17333-1	750 ml = 40 – 45 liter

Dessa värden motsvarar typiska egenskaper och kan variera med +/-3%

BRUGSANVISNING

Flasketemperatur: +5°C til +30°C (anbefalet temperatur +15°C til +25°C) Brugstemperatur (omgivelsestemperatur og overfladetemperatur): -15°C til +35°C (anbefalet temperatur +15° C til +25°C).

1. Hold dåsen med ventilen opad og fastgør fugepistolen eller dysen til flaskeadapteren/toppen ved hjælp af gevindene på pistolen/dysen
2. Ryst flasken grundigt mindst 30 gange før brug
3. Vend dåsen på hovedet og påfør skummet
4. For at kontrollere flowet af skummet skal du løsne ventilen på bagsiden af fugepistolen.
5. Fugt underlaget let ved at sprøjte vand. Fyld samlingen halvt ud. Skum udvider sig og fylder resten.

Brug øjenbeskyttelse, beskyttelseshandsker og personlige beskyttelsesudstyr. Gulve, tæpper og møbler skal dækkes med papir eller plastik. Fuger, der er dybere eller bredere end 4 cm, skal fyldes med flere lag. Vent 15-30 minutter mellem lagene. Mellem hvert lag sprøjtes vand forsigtigt på skummet. Produktet må kun bruges i godt ventilerede områder. Opbevar dåsen lodret ved +5°C til +25°C. Dåsen er under tryk! Opbevar ikke dåsen i direkte sollys og udsæt den ikke for temperaturer over +50°C. Du må ikke punktere eller brænde dåsen, selv efter den er færdig. Indeholder brandfarlige drivmidler. Spray ikke på åben ild eller glødende materiale. Holdes væk fra antændelseskilder. Rygning forbudt.

BEGRÆNSNINGER

- Ikke egnet til underlag af PE, PP, PC, PMMA, PTFE, blød plast, neopren og bitumen

- Ikke egnet til konstant kontakt med vand

- Tilfører fugt/vand i dybe fuger

FORBEREDELSE OG OVERFLADEBEHANDLING

Underlaget skal være rent og fri for støv, olie og fedt. Det er vigtigt at fugte underlaget let inden brug af skummet, da dette forbedrer dets vedhæftning og cellestruktur.

OVERMALING

Bostik FP404 BRANDHÆMMENDE PU GUN FOAM kan overmales med vandbaserede og syntetiske malinger. Vi anbefaler, at du tester produktet for farvekompatibilitet, før du bruger det.

RENGØRING

Nypåført skum kan fjernes med BOSTIK Foam Gun Cleaner. Efter at det er hærdet, kan overskydende skum fjernes med en kniv eller spatel, og underlaget kan overfladebehandles.

FARVER

Rød/Rosa

FORPAKNING

- 750 ml spraydåse, 12 pr. karton

HOLDBARHED

Hvis den uåbnede originalemballage opbevares tørt ved + 5°C til + 25°C, er holdbarheden op til 18 måneder fra fremstillingsdatoen.

HELSE OG SIKKERHED

Alle brugere skal læse og forstå sikkerhedsdatabladet før brug af produktet. Sikkerhedsdatabladet kan fås på forespørgsel og er tilgængeligt på producentens Bostik hjemmeside.

CERTIFIERINGER

- EN 1366-4
- EN 13501-2 Classification of fire resistance
- DIN 4102-1 Reaction to fire
- Emicode EC1 Plus
- A+ French VOC Regulation

Information i detta dokument och våra övriga publikationer (inklusive digitala publikationer) är baserade på vår bästa kännedom och erfarenhet, och tillhör Bostik med ensamrätt. Ingen del av detta dokument får kopieras, visas för tredje part, återskapas, offentliggöras eller på något annat sätt användas utan Bostiks skriftliga tillåtelse. Den tekniska informationen i detta dokument är endast avsedd som en indikation är inte uttömmande. Bostik är inte ansvarigt för några skador, varken direkta eller indirekta, som orsakas av (redaktionella) fel, ofullständigheter och/eller felaktigheter i detta dokument. Detta inkluderar men är ej begränsat till ofullständigheter och/eller felaktigheter som beror på tekniska förändringar och/eller forskning som gjorts efter dokumentets utgivningsdatum och innan produktens inköpsdatum. Bostik förbehåller sig rätten att ändra dokumentets ordalydelse. Bostik är inte ansvarigt för några skador, varken direkta eller indirekta, som orsakas av att man använder produkterna som omfattas av detta dokument.
Användaren måste läsa och förstå informationen i detta dokument och andra dokument om produkterna innan produkten används. Användaren är ansvarig för att utföra alla nödvändiga tester och säkerställa att produkten är lämplig att använda i det avsedda syftet. Vi kan inte påverka hur produkten används och/eller några omständigheter som uppstår medan produkten förvaras eller transporteras, och vi frånsäger sig oss allt ansvar för alla typer av skada. Alla leveranser görs uteslutande i enlighet med våra allmänna villkor och bestämmelser, vilka har inlämnats till den nederländska handelskammaren.

Bostik AB
Bostik AB, Strandbadvägen 22, Box 903, SE-251 09 Helsingborg
Tel: +46 (0) 42 19 50 00
www.bostik.dk

BOSTIK SMART SUPPORT

Digital smart hjælp
www.bostik.dk

Smart hjälp
+45 (0) 44 84 15 00