



FP 320 Fire Batt

FERDIG MALT STEINULLPLATE BRANNRESISTENT BRANNPLATE

2024-12-19

FORDELER

- CE-merket
- Testet for flertalet av konstruksjoner
- Opptil 4 timers brannmotstand
- Høy lydisolering
- Enkel å montere
- Permanent fleksibel

PRODUKTBESKRIVELSE:

Bostik FP 320 Fire Batt er steinullplate av høy densitet som er malt med Bostik FP 312 Fire Retardant Coating, designet for å opprettholde brannmotstanden i hullgjennomføringer i vegger. Malingen gir ekstra brannbeskyttelse og forhindrer gjennomtrengning av varme branngasser, forhindrer temperaturstigning på den ueksponerte siden og forhindrer varmeoverføring til de tekniske installasjonene.

BRUKSOMRÅDE:

Bostik FP 320 Fire Batt er designet for å forhindre spredning av brann og røyk gjennom åpninger i brannklassifiserte vegger. Bostik FP 320 Fire Batt gjør at den akustiske ytelsen opprettholdes, Bostik FP 320 Fire Batt må brukes sammen med Bostik FP 310 Intumescent Acoustic Acrylic for å tette hullgjennomføringer i veggen.

PRODUKTEGENSKAPER:

- Testet ifølge EN 1366-3
- CE merket ifølge ETAG 026-2
- Testet for flertalet av konstruksjoner, med eller uten hullgjennomføringer
- Enkel å montere
- Enkel å justere og gjøre flere hullgjennomføringer i samme plate
- Permanent fleksibel
- Egnet for de fleste underlag som: betong, tegl, murstein, stål, tre, gips, glass, plast og de fleste ikke porøse materialer



- Kan installeres i gipsvegger med eller uten en ramme rundt åpningen
- Overmalbar med de fleste vannbaserte og syntetiske malingene
- Malt steinullplate motstår UV, fukt og frost
- Lang lagringstid

BRUKSANVISNING:

Før installasjon av FP 320 Fire Batt, sørg for at overflatene er rene, fri for smuss og olje. Kutt steinullplaten til ønsket størrelse for å passe hullgjennomføringen. Alle utsatte overflater og kanter kan tettes med Bostik FP 312 Fire Retardant Coating eller Bostik FP 310 Intumescent Acoustic Acrylic før montering i veggen, dette sikrer at røyk ikke trenger inn. Alle skjøter og hull skal tettes med Bostik FP 310 Intumescent Acrylic på begge sider.

Før bruk, sjekk installasjonsveiledningen og ETA for å sikre at riktig brannmotstand er oppnådd.

LYDISOLERING:

En enkel plate på 50mm med Bostik FP 320 Fire Batt: 55 dB

Bostik FP 320 Fire Batt er testet ifølge EN ISO 10140-2:2010.

BEGRENSINGER:

- Bostik FP 310 Intumescent Acoustic Acrylic og Bostik FP 312 Fire Retardant Coating er vannbasert og hvis korrosjon er et problem, bør det legges en barriere mellom tetningen og materialet ved installasjonen.
- Minste avstand mellom tilstøtende åpninger er 200 mm. Hullgjennomføringen skal være minst 25 mm fra kanten som tettes. Rør i installasjon av Bostik FP320 Fire Batt skal være minst 30 mm fra hverandre. Installasjoner i Bostik FP320 Fire Batt må ikke overstige 60% av overflaten.
- Bærekonstruksjonen må være testet i henhold til EN 13501-2 for den nødvendige brannmostandsperioden
- Kan brukes til de fleste materialer, men ikke i direkte kontakt med bitumen.

HOLDBARHET:

Lagres i temperatur mellom +5 og +30°C. Kan lagres lenge uten at egenskaper påvirkes.

TEKNISKE DATA	
Base	Overmalt steinull
Flampunkt	Ingen
Applikasjonstemperatur	+5°C til +50°C
Godkjennelse	ETAG 026-2
Densitet	Steinull: 160 kg/m ³ , Maling: 1.35 g/ ml
Farge	Hvit overflate, gul kjerne
Beveglighet	12.5%
Dimensjon & Artikkelnr	50x600x1200mm / 30614782 60x600x1200mm / 30616370
Antall pr pall	50mm tykkelse: 80 st 60mm tykkelse: 72 st

All information i dette dokument og våre øvrige publikasjoner (inklusive digitale publikasjoner) er baserte på vår beste kunnskap og erfaring, og tilhører Bostik med ensamrett. Ingen del av dette dokument får kopieres, vises for tredje part, återskapas, offentliggjøres eller på något annat sätt användas utan Bostiks skriftliga tillåtelse. Den tekniska informationen i detta dokument är endast avsedd som en indikation är inte uttömmande. Bostik är inte ansvarigt för några skador, varken direkta eller indirekta, som orsakas av (redaktionella) fel, ofullständigheter och/eller felaktigheter i detta dokument. Detta inkluderar men är ej begränsat till ofullständigheter och/eller felaktigheter som beror på tekniska förändringar och/eller forskning som gjorts efter dokumentets utgivningsdatum och innan produktens inköpsdatum. Bostik förbehåller sig rätten att ändra dokumentets ordalydelse. Bostik är inte ansvarigt för några skador, varken direkta eller indirekta, som orsakas av att man använder produkterna som omfattas av detta dokument. Användaren måste läsa och förstå informationen i detta dokument och andra dokument om produkterna innan produkten används. Användaren är ansvarig för att utföra alla nödvändiga tester och säkerställa att produkten är lämplig att använda i det avsedda syftet. Vi kan inte påverka hur produkten används och/eller några omständigheter som uppstår medan produkten förvaras eller transporteras, och vi fransäger oss allt ansvar för alla typer av skada. Alla leveranser görs uteslutande i enlighet med våra allmänna villkor och bestämmelser, vilka har inlämnats till den nederländska handelskammaren.

Bostik AB

Bostik AB, Strandbadvägen 22, Box 903, SE-251 09 Helsingborg
Tel: +46 (0) 42 19 50 00
www.bostik.no

BOSTIK SERVICE

Digital smart hjelp
www.bostik.no

Bostik kundeservice Norge
Tlf 69 19 06 00

