



1012 Thick Flow Fiber

TEKNISK DATABLAD

Version: 2021-02-26

PRODUKTBESKRIVELSE

En sementbasert, selvutjevneende pumpbar gulvsparkel med fiber beregnet for utjevning av betongunderlag. Gir normalt en ferdig overflate uten behov for etterbehandling, under visse omstendigheter kan det finnes behov for en sliping. Anbefalt sjiktykkelse er 8-50 mm. Produktet inneholder ikke kasein.

BRUKSOMRÅDE

Beregnet for utjevning av betongunderlag. Produktet er beregnet som en base for tepper, linoleum, PVC, parkett, fliser eller lignende materialer i boliger, kontorer, sykehus, skoler, barnehager osv. Kontakt Bostik AB ved legging på andre underlag.

ARBEIDSBESKRIVELSE

Underlag Sørg for at underlaget er fritt for støv, smuss, olje, fett, voks o.l. og at det er fast og uten svake flater, sprekker eller lignende. Eventuelt slamlag kan slipes eller freses bort. Underlaget må holde minst +10 °C. Primer For å forbedre vedheftelsen og forhindre rask uttørking, må underlaget alltid behandles med Bostik primer 6000. Primeren påføres på et normalt absorberende underlag fortynt med vann i et forhold på 1:3. På sterkt absorberende underlag anbefales det to behandlinger. Blanding Ved bruk av maskinlegging, brukes en egnet blandepumpe. Still in vannmengden til 18-19 %. Kontroller vannmengden med en flytetest. Ved riktig vannmengde må flyteevnen være i henhold til tekniske data. Når du utfører flytetesten, kontroller også at utjevningssmassen henger godt sammen og er fri for klumper. Bruk vann +5 til +20 °C. Massens temperatur bør ligge mellom +10 °C og +20 °C. Påføring Massen pumpes ut på underlaget og flyter selv sammen til en jevn, plan overflate. Det kan være nødvendig å hjelpe massen inn i for eksempel hjørner og på svært ujevne overflater ved å fordele med en tannsparkel. Blandet masse bør brukes innen 20 minutter. Tiden er imidlertid avhengig av sjiktykkelse, temperatur samt fuktighet og sugsevne. Ved påføring av to sjikt skal det alltid primes i mellom, og det skal være tørt før neste lag påføres. OBS! Overflaten må beskyttes mot faktorer som kan forårsake kortere tørketid, f.eks. direkte sol, høy temperatur, sterk ventilering eller annet.


ARBEIDSBESKYTTELSE

Produktet inneholder sement og kan virke irriterende på huden. Se sikkerhetsdatabladet for mer informasjon.

KONTAKT OSS

TLF 69 19 06 00

info.no@bostik.com



PRODUKTBSKRIVELSE

Bindemiddel	spesialsement
Ballast	naturesand, maks 2,0 mm
Sjiktkykkelse	8-50 mm
Anvendingsstid	ca. 20 min.
Gangbar etter	ca. 2-4 timer om temperaturen under tørketiden er min. +18 °C.
Beleggbar etter	1 døgn per mm sjiktkykkelse eller når RF (relativ fuktighet) er under tillatt verdi for aktuell belegging.
Forbruk ca	ca 1,70 kg pulver per m ² og mm tykkelse
Flyteevne	140 - 150 mm (SS 923519 (50x22 mm))
Trykkfasthet	C30
Bøystrekkfasthet	F7
Trykkstyrke	> 1,5 MPa
Krymping	< 0,5 mm/m
pH i tørt materiale	10,5-11
Branntekniske egenskaper	A1fl (EN 13501-1)
Rengjøring av verktøy	Umiddelbart med vann
Innpakning	Stor sekk og bulk
Lagring	6 måneder tørt, kjølig og i uåpnet forpakning.
Klassifisering:	M1
Vannmengde	18 - 19 %
Motstand mot rullende stolhjul (GBR-std)	RWFC 450

KONTAKT OSS

TLF 69 19 06 00

info.no@bostik.com

