



1010 THICK FLOW

TEKNISK DATABLAD

Version: 2019-11-13

PRODUKTBESKRIVELSE

Bostik Gulvsparkel Flyt Grov er en miljøtilpasset, sementbasert, selvutjevne, pumpbar og fuktskadestabil sparkelmasse. Beregnet for avretting av betongunderlag inne. Ved legging på andre underlag kontakt Bostik

BRUKSOMRÅDE

Bostik Gulvsparkel Flyt Grov er godt egnet som underlag der det skal legges vinylbelegg, linoleum, PVC, gummi, parkett, klinker eller liknende i boliger, kontor, sykehus, skoler, barnehager etc. Normalt gir den en ferdig overflate for belegging uten behov for etterbehandling. Anbefalt skikthet 8-50 mm. Inneholder ikke kasein.

ARBEIDSBESKRIVELSE

Rengjøring og betingelser ved sparkling: Underlaget skal være fast og rent. Fritt for løse partikler og støv, samt urenheter som olje, fett, voks etc. Underlaget må være fast og uten svake flater, sprekker og liknende. Svake overflatebelegg som betonghud slipes eller freses bort. TEMPERATUR I UNDERLAGET MÅ IKKE UNDERSTIGE +10 °C. Forbehandling: Underlaget skal alltid forbehandles med Bostik Primer 6000 for å forbedre vedheften og for å forhindre en for rask uttørking. Primeren påføres et normalt sugende underlag utspedd med vann i forholdet 1:3. Temperatur ved påføring > +10°C. Det anbefales 2 strøk på et sterkt sugende underlag. Blanding: Til 25 kg pulver tilsettes 4,25-4,75 liter rent vann. Blandingen utføres med drill med visp på til en klumpfri og lettflytende konsistens, vent i 2-3 min. og rør om igjen. Massens temperatur bør ligge mellom +10°C til +20°C, og anvendes innen 20 minutter. Ved pumping kontrolleres rett vanntilsetning med en flyteprøve der flyten skal ligge på 140-150 mm. Påføring: Massen helles, eller pumpes ut på gulvet og flyter selv sammen til en jevn, plan overflate. Det kan være nødvendig å hjelpe massen inn i f.eks hjørner eller på meget ujevne underlag ved å fordele massen med en tannet sparkel eller gallervælt. Ved påføring av flere sjikt skal det alltid primes i mellom, og det skal være tørt før neste lag påføres. Obs! Ved solbestråling, høy romtemperatur, kraftig ventilasjon eller andre faktorer, som kan påskynde tørkingen, bør overflaten beskyttes mot for rask uttørking. Gulvvarme skal være avslått i 28 dager etter sparkling og settes på gradvis.


ARBEIDSBESKYTTELSE

Produktet inneholder sement og er irriterende. Unnvik innånding av støv. Bruk støvmaske. Ved sprut i øynene, spyl med vann i 15 minutter og kontakt lege. For mer informasjon, se HMS-datablad

KONTAKT OSS

TLF 69 19 06 00

info.no@bostik.com



PRODUKTBESKRIVELSE

Bindemidde:	Spesialsement
Fyllstoff:	Natursand, max 2,5 mm
Skiktykkelse:	8-50 mm
Anvendelsestid:	20 min.
Gangbar etter:	ca. 3-5 timer når temperaturen er min.+18 oC
Beleggbar:	1 døgn pr. mm. sparkel under normale betingelser og er beleggbar når
Forbruk:	1,70 kg. pulver pr. m ² /mm.
Flyt i blandet masse :	140-150 mm
pH:	10,5-11
Trykkholdfasthet :	C25
Bøystrekkfasthet:	F5
Belastning av rullende stolhjul (RWFC):	250 N
Overflatestrekkfasthet	> 1,5 MPa
Kryp	<0,5
pH	ca 11
Branntekniske egenskaper	A1fl (EN 13501-1)
Branntekniske egenskaper	Umiddelbart med vann
Forpakningstørrelse	25 kg sekk,1000 kg sekk, bulk
Lagring	6 måneder i uåpnet forpakning, lagret tørt og svalt

KONTAKT OSS

TLF 69 19 06 00

info.no@bostik.com

