



# 8020 FLOOR & WALL

## TEKNISK DATABLAD

Version: 2023-03-16

### PRODUKTBESKRIVELSE

Sementbasert festemasse med god hefteevne for legging av keramiske fliser på alle faste underlag hvor risikoen for spenninger er større. Godkjent for keramiske våtromskonstruksjoner i henhold til svenske BBVs bransjeregler 21:1 i kombinasjon med Bostik Tettesjiktsystem.

### BRUKSOMRÅDE

For montering av keramiske fliser på vegger og gulv. Kan brukes på ulike typer faste og rene underlag f.eks. betong, puss, sparkel og godkjente våtromsplater hvor risikoen for spenninger er større. Alle gulv- og veggflater med keramisk belegg i våtrom skal forsynes med godkjent vanntettingssystem. 8020 Floor & Wall kan brukes i både våte og tørre områder. Ved bruk på andre underlag, ta kontakt med Bostik AB.

### ARBEIDSBESKRIVELSE

Underlag: Sørg for at underlaget er fast, tørt og rent og har en temperatur på minst +5 °C. Underlaget skal normalt alltid forbehandles med Bostik GRIP A560 i tørre rom. Ved montering av keramiske materialer i våtrom skal det alltid brukes Bostik Tettesjiktsystem. Blanding: Tilsett 4,5 liter vann til 15 kg pulver. Bruk en drill med visp og rør blandingen sammen til en klumpfri og homogen masse. Vent 2-3 minutter og rør igjen. Bruk vann med en temperatur på +5 til +20 °C. Ikke bruk varmt vann ettersom dette kan føre til rask uttørking. Massens temperatur bør ligge mellom +10 til +20 °C. Påføring: Fordel massen på underlaget med sparkel og trekk deretter massen ut med egnet tannsparkel, det er viktig å oppnå full dekning på baksiden av flisene når disse monteres. Fordel massen både på underlaget og på baksiden av flisen, dersom det er snakk om gulv som skal belastes tungt. Trykk fast flisene. Fjern festemasse som har trengt opp til mer enn halve fugedybden. Blandet festemasse må brukes innen ca. 2 timer.


### ARBEIDSBESKYTTELSE

Produktet inneholder sement og er irriterende. Se sikkerhetsdatabladet for mer informasjon.

### KONTAKT OSS

TLF 69 19 06 00

[info.no@bostik.com](mailto:info.no@bostik.com)



## PRODUKTBSKRIVELSE

Bindemiddel	Spesialsement
Ballast	Natursand, maks. 0,25 mm
Lagtykkelse	6 - 15 mm
Brukstid	ca. 20 minutter ved +18 °C
Brukes innen	ca. 2 timer ved +18 °C
Fugeklar etter	Gulv: ca. 24 timer
.	Vegg: ca. 4 timer
Gangbar etter	ca. 24 timer dersom temperaturen under tørketiden er på minst +18 °C.
Forbruk	Se tabell
Rengjøring av verktøy	Umiddelbart med vann
Holdbarhet	ca. 12 måneder på et tørt og kjølig sted i uåpnet forpakning
Håndtering av avfall	Håndteres som industriavfall. Ved større mengder eller avhending av forpakninger som ikke er tomme, ta kontakt med det lokale avfalls-selskapet. Tomme forpakninger kan resirkuleres.

Type	Tannsparkel	kg/m <sup>2</sup>	Dobbeltstrykning
Fliser med glatt bakside < 20x20	6 mm	ca. 2,5	-
Fliser med glatt bakside < 30x30	6-8 mm	2,5-3,4	-
Storformat fliser med glatt bakside	min. 8 mm	min. 3,5	min. 4 mm 1-1,5 kg/kvm
Fliser med ujevn bakside < 20x20	8 mm	ca. 3,4	-
Fliser med ujevn bakside < 30x30	10 mm	min. 4,2	-
Storformat fliser med ujevn bakside	min. 10 mm	Ca. 4,0	min. 4 mm 1-1,8 kg/m <sup>2</sup>

### KONTAKT OSS

TLF 69 19 06 00

[info.no@bostik.com](mailto:info.no@bostik.com)

