



8040 FLOW LT

TEKNISK DATABLAD

Version: 2021-02-25

PRODUKTBEKRIVELSE

Sementbasert, fleksibelt, hurtigherdende og lettflytende spesial fliselim med gode heft egenskaper, egnet for montering av storformat fliser og natursten på alle faste gulvunderlag. Avretter samtidig mindre avvikelser og ujevnheter i underlaget og flisene.

BRUKSOMRÅDE

For montering av storformat fliser og natursten på alle faste og rene gulvunderlag med RF (relativ fuktighet) under 85 %. For eksempel betong, puss og gips, klinker, malte flater og underlag med vinylbelegg. Avretter samtidig mindre avvikelser i fliser og underlaget. Ved bruk på andre underlag kontakt Bostik og spør om råd.

ARBEIDSBESKRIVELSE

Underlag: Underlaget skal være fast, tørt og rent med en temperatur på min. + 5°C. Primer: Underlaget skal alltid forbehandles med Bostik Primer 6030. Blanding: Til 15 kg pulver tilsettes 3,3 ltr. vann. Blandingen utføres med drill med visp på til man får en klumpfri, tregtflytende masse. Vent 2-3 min og rør om på nytt. Bruk vann med temp. + 5°C til +20°C. Bruk ikke varmt vann, dette kan føre til for rask uttørring. Massens temperatur bør ligge mellom +10°C til +20°C. Påføring: Hell ut ferdigblandet lim for ca 10-15 min. flislegging på underlaget. Dra jevnt av med en tannsparkel. Press flisene godt fast. Lim som presses ut til mer en halve fugedybden fjernes. Ferdigblandet masse må forbrukes i løpet av ca 20 min.

ARBEIDSBESKYTTELSE

Produktet inneholder cement og er irriterende. For mer informasjon, se HMS-datablad(sikkerhetsdatablad).

KONTAKT OSS

TLF 69 19 06 00

info.no@bostik.com



PRODUKTBSKRIVELSE

Bindemiddel:	Spesialsement
Fyllstoff:	Natursand, max 0,25 mm
Skikt tykkelse:	5-15 mm
Anvendelsestid:	ca. 20 minutter ved + 18 °C
Forbrukes i løpet av:	Ferdigblandet lim forbrukes innen 1 time ved 18 °C.
Kan fuges etter:	ca 3-5 timer
Gangbar etter:	ca 24 timer når temperaturen er min.+18 °C under tørketiden.
Rengjøring av verktøy:	Umiddelbart med vann.
Lagringsbestandighet	ca 12 mnd, lagret tørt og svalt i uåpnet forpakning
Håndtering av avfall:	Håndteres som industriavfall. Ved kassering av større mengderfulle forpakninger, spør det lokale renholdsverk om råd. Tomme forpakninger kan gjenvinnes.

KONTAKT OSS

TLF 69 19 06 00

info.no@bostik.com

