



8060 RAPID

Hvitt, hurtigherdende, fleksibelt flislim

2023-12

FORDELER

- Sementbasert flislim for gulv og vegger
- For arbeid innendørs og utendørs
- C2 FT-S1 (DIN EN12004)
- F: Hurtigherdende
- T: Hängfix, maks. glidekrav 0,5 mm
- Basert på hvit sement
- Egnet for mange deformasjonsbestandige steintyper
- En del av våtromssystemet ETAG 022



PRODUKTBESKRIVELSE

Bostik 8060 Rapid er et hurtigherdende, hvitt, sementbasert, fleksibelt flislim.

Flislimet har svært god vedheft og er spesielt utviklet for montering av keramiske fliser og mange typer naturstein. Godkjent for Bostic tettesjikt-/våtromskonstruksjoner i henhold til Byggherrens regelverk BBV 21:1.

BRUKSOMRÅDE

Utviklet for montering av keramiske fliser, granittkeramikk, glass- og porselensmosaikk på tilpassede, stabile underlag innendørs og utendørs, samt for mange forskjellige typer naturstein på vegger og gulv. Kan brukes på ulike typer faste og rene underlag, for eksempel betong, sementpuss, sementsparkel, gipsplater, spesielt tilpassede våtromsplater sammen med Bostik tettesjiktssystem.

Bostik 8060 Rapid kan brukes med både elektrisk og vannbåren gulvvarme. For spørsmål om andre underlag, kontakt Bostik AB.



TEKNISKE DATA

Arbeidstemperatur	+5 °C til +25 °C - både flis og underlag
Sjikttykkelse	Maks. 10 mm
Vannforbruk	3,6 liter til 15 kg
Forbruk	1,5 kg/m ² (4 mm tannsparkel) 2,1 kg/m ² (6 mm tannsparkel) 2,6 kg/m ² (8 mm tannsparkel) 3,0 kg/m ² (10 mm tannsparkel)
Monteringstid	Opptil 10-15 minutter ved 20 °C
Brukstid	Ca. 30-40 minutter ved 20 °C
Fugbar	Vegg: ca. 3 timer Gulv: etter 3 timer
Gangbar	Etter ca. 3 timer ved 20 °C
Fullt belastbar	24 timer ved 20 °C
EN 12004	C2 FT S1
Godkjenninger	ETA, M1
Emballasje	15 kg
Holdbarhet	6 måneder ved 20 °C i uåpnet emballasje. Oppbevares tørt og kjølig.

Produktnummer	Farge	Innhold	Antall per pall	EAN
30832250	Hvit	15 kg	72	7311020025892

FORBEREDELSE AV UNDERLAGET

Sørg for at underlaget er tørt, fritt for støv, smuss, maling, limrester, olje, fett, voks osv. og at det er stabilt og fast. Løse lag, overflater med utilfredsstillende styrke og eventuelle slamlag skal fjernes mekanisk. Platematerialer skal festes i henhold til gjeldende byggeforskrifter. Gulvvarmen skal være slått av og ha en maksimal overflatetemperatur på +20 °C.

Underlaget kan være fuktig, men ikke vått, og bør være mellom +10 °C og +20 °C.

FORBEHANDLING

Tørre rom: Absorberende overflater skal normalt alltid forbehandles med GRIP A560 Classic, som påføres en gang fortynt 1:3 med vann (1 del primer : 3 deler vann). På sterkt absorberende underlag anbefales det to strøk. På gulvgipsplater og spesialtilpassede absorberende våtromsplater påføres primeren fortynt med vann i forholdet 5:1 (primer : vann). Start alltid med å måle opp mengden vann for å få riktig blandingsforhold. Vanntemperatur +5 til +20 °C. Våtrom: I våtrom og lignende skal underlaget alltid behandles med et av Bostiks tettesjiktsystemer i henhold til gjeldende monteringsanvisning.

BLANDING OG PÅFØRING

For vegg: Bland 15 kg pulver med ca. 3,6 liter, for gulv kan du gå opp til 3,8 liter rent, kaldt vann. Rør kraftig med visp/maskin til det blir en homogen masse. Vent 2-3 minutter og rør om igjen. Massens temperatur bør ligge mellom +10 °C og +20 °C for ikke å påvirke bruks- og åpningstiden. Blandet flislim kan brukes i opptil 40 minutter. Masse som har begynt å herde, må ikke opparbeides med mer vann. **PÅFØRING:** Påfør et tynt lag flislim med den glatte siden av tannsparkelen for best mulig vedheft (evt. bruk den tannede siden) på den keramiske flisen. Påfør flislim på underlaget som rekker til ca. 10-15 minutters flislegging. Spre flislimet med den tannede siden av tannsparkelen. Valg av tannsparkel bestemmes av baksiden og størrelsen på flisen.

Sørg for at flisene har en temperatur på minst +5 °C og at de er fri for svake overflatelag. Monter flisen ved å trykke den godt inn i det klargjorte området hvor du har påført flislim og deretter skyve den på plass. Flisene kan normalt korrigeres innen 15 minutter. For krevende bruksområder som utendørs bruk, gulv som utsettes for store belastninger m.m., påføres flislim både på flis og underlag. Fjern eventuelt flislim som har trengt inn i mer enn halvparten av fugedybden. Rester og flekker bør fjernes umiddelbart med vann eller en fuktig klut.

FUGING

Fuging kan normalt skje etter 3 timer. Det er viktig at flislimet er tørt før fuging for å unngå misfarging av fugen. Gulvene kan belastes fullt etter ca. 14 dager.

Produktet inneholder sement og virker irriterende. Alle brukere må forstå og bruke sikkerhetsdatabladet før produktet tas i bruk. Sikkerhetsdatabladet er mulig å få på forespørsel og er også tilgjengelig på produsentens nettside. Se også www.bostik.no

GJENVINNING

Generering av avfall må unngås eller minimeres der dette er mulig. Tomme beholdere kan inneholde produktrester. Produkt og emballasje skal uskadeliggjøres på en sikker måte. Bruk et autorisert renovasjonsselskap for håndtering av overskuddsprodukter og ikke-resirkulerbare produkter. Avhending av dette produktet må alltid utføres i samsvar med miljøvernkrav og med lovene for avfallshåndtering. Unngå spredning av sølt materiale, avrenning, kontakt med jord, vannveier og avløp.

OBS

Rom som midlertidig utsettes for fuktighet, f.eks. kjøkken, korridorer etc., kan med fordel fuktbeskyttes med Bostik Fuktspærr 6030. Underlag med direkte bakkekontakt eller med risiko for ytterligere fuktighet bør utføres i samråd med Bostiks tekniske avdeling.

OBS: Ikke påfør flislimet på et større område enn det er plass til å legge flisene før flislimet herder. Flislimet bør beskyttes mot solstråling, høy temperatur, sterk ventilasjon osv. ettersom åpningstiden reduseres kraftig under slike forhold. Avfuktere og varmevifter bør ikke brukes, og gulvvarmen bør slås av i 28 dager etter flislegging og deretter settes på gradvis.

Informasjonen og anbefalingene her er utelukkende basert på Bostiks undersøkelser og kan ikke garanteres å være nøyaktige. Produktets ytelse, holdbarhet og bruksegenskaper avhenger av mange variabler, blant annet typen materiale produktet skal påføres, miljøet produktet oppbevares eller påføres i og utstyret som brukes til påføringen. Enhver endring i noen av disse variablene kan påvirke produktets ytelse. Det er kjøpers ansvar å teste – før produktet tas i bruk – produktets egnethet for den tiltenkte bruken under de forhold som vil råde på tidspunktet for tiltenkt bruk. Bostik garanterer ikke egnetheten til produktet for noen bestemt bruk. Produktet selges i samsvar med Bostiks vilkår og betingelser for salg som følger med produktet på salgstidspunktet. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes som at det ikke finnes noen relevante patenter eller som en tillatelse, oppfordring eller anbefaling til å bruke noen av oppfinnelsene som omfattes av et patent uten tillatelse fra

SIKKERHET

For mer informasjon, se sikkerhetsdatabladet på:
www.bostik.com/norway/no/

BOSTIK SERVICE

info.no@bostik.com
www.bostik.com/norway/no/

