



# BASE 20

## TEKNISK DATABLAD

Version: 2019-05-28

### PRODUKTBEKRIVELSE

En sementbasert, selvutjevne, vannskadestabil og pumpbar gulvsparkel beregnet til utjevning av betongflater. Vanligvis gir den en grovere overflate som kan kreve etterbehandling i form av sliping. Anbefalt lagtykkelse er 7-50 mm

### BRUKSOMRÅDE

Designet for utjevning av betongflater. Produktet er egnet som en base for fliser eller løslagt parkett i boliger eller lignende lokaler.

### ARBEIDSBESKRIVELSE

Underlag: Kontroller at underlaget er fritt for støv, smuss, olje etc. samt at det er solid og hard uten slamlager eller sprekker. Slamlagene er slipes eller freses bort. Underlaget må være minst +10 °C. Priming: For å forbedre vedheft og forhindre rask uttørkning, bør underlaget alltid forbehandles med Bostik Primer 6000. Primeren påføres på vanlige sugende underlag, fortynnet med vann i forholdet 1:3. På svært absorberende overflater anbefales 2 behandlinger. Blanding: Bruk en egnet blandepumpe ved bruk av maskinlegging. Still vannmengden til 17 %. Kontroller mengden vann med en flytetest. Ved riktig mengde vann må flytbarheten være på 140 - 150 mm (50 x 22 mm). Kontroller også vedflytetesten at nivelleringsforbindelsen er godt sammenhengende og fri for separasjon. Bruk vann +5 til + 20 °C. Ikke bruk varmt vann, noe som kan forårsake rask tørking og sprekke dannelse. Temperaturen på massen skal være mellom +10 og +20 °C. Påføring: Massen pumpes på underlaget og flyter selv til en jevn og flat overflate. Det kan være nødvendig å hjelpe massen til f.eks. hjørner og på svært ujevne overflater ved å spre med en tannet sparkel. Blandet masse bør forbrukes innen 20 minutter. De angitte tørketidene forutsetter +20, maks. 50 % RH og en viss luftveksling. Ved påføring av 2 lag med kitt, må det utføres priming mellom lagene og være helt tørt. MERK! Ved solstråling, høy temperatur, sterk ventilasjon eller andre faktorer som kan påskynde tørkingen, bør overflaten beskyttes mot for hurtig tørking. Verktøyene rengjøres straks i vann.


### ARBEIDSBESKYTTELSE

Produktet inneholder sement og er irriterende. For ytterligere informasjon, se sikkerhetsdatabladet.

### KONTAKT OSS

TLF 69 19 06 00

[info.no@bostik.com](mailto:info.no@bostik.com)



## PRODUKTBESKRIVELSE

Egenskaper før påføring	
Bindemiddel:	Spesialsement
Ballast	Natursand, maks 2,0 mm
Lagtykkelse	7-50 mm
Brukstid	20 min
Gangbar	Etter ca 3-5 timer om temperaturen under tørketiden er min. +18 C.
Innpakning	Stor sekk og bulk
Flyteevne	140 - 150 mm (SS 923519 (50x22 mm))
Overflate strekkfasthet	1,0 MPa
Rullestolhjul (GBR-std)	RWFC 150N
pH	Uttørket materiale 10,5 - 11,0
Merke	A1fl (EN 13501-1)
Rengjøring av verktøy	Umiddelbart med vann
Beleggingsbar	Etter 1 dag per mm lagtykkelse eller når RF (relativ fuktighet) er under tillatt verdi for det aktuelle belegget.
Forbruk	Ca. 1,80 kg pulver per m <sup>2</sup> og mm tykkelse.
Trykkstyrke	C20
Bøyekraftfasthet	F5
Krymping	< 0,5 mm/m

### KONTAKT OSS

TLF 69 19 06 00

[info.no@bostik.com](mailto:info.no@bostik.com)

