



# EPOXY 90 SECONDS

## TEKNISK DATABLAD

Version: 2024-02-07

### PRODUKTBEKRIVELSE

Epoxybasert tokomponent lim ekstra hurtigherdende. Fugefyllende, svakt gulaktig lim. Herder på 90 sekunder og når full styrke etter 15 minutter.

### BRUKSOMRÅDE

Limer metall, tre, glass, keramikk, lær, gummi, de fleste plaster, etc. Limfugen er vanntett, men limet bør ikke brukes hvis limfuge vil bli permanent utsatt for vann. Slipbar og overmalingsbar. Tåler temperaturer fra -50°C til +65°C.

### ARBEIDSBESKRIVELSE

1. Limflatene må være rene, tørre og fri for støv, olje og fet. For best feste, gni overflaten med et slipepapir Vask glass og andre harde overflater med et alkalisk vaskemiddel, skyll med rent vann og la tørke. 2. Bryt av sprøyteheten, trykk ut en passende mengde lim på flatt underlag. 3. Bland godt i ca 15 sek. Ikke bland mer lim enn det som kan brukes innen 60 sekunder. 4. Påfør limet i et tynt lag på begge flatene. Sammanfug omgående og fest flatene på en gunstig måte. Fugen oppnår full holdbarhet etter ca 15 min. Trykk ut hetten fra håndtaket og forsegle sprøyten etter bruk.


### ARBEIDSBESKYTTELSE

Produktets innhold er ifølge gjeldende lovgivning klassifisert som irriterende og miljøskadelig. Unngå kontakt med huden. Benytt praktiske hansker. Ikke brannfarlig. Se sikkerhetskrav for mer informasjon

### KONTAKT OSS

TLF 69 19 06 00

[info.no@bostik.com](mailto:info.no@bostik.com)



## PRODUKTBSKRIVELSE

Egenskaper før påføring	
Limtype	Epoxybasert, tokomponent lim
Farge	Base: nøytral. Herder: gul
Konsistens	Svakt tixotropisk
Densitet	Blandet lim: 1,16 kg/liter
Brannfarlig	Nei
Arbeidstemperatur	> 18°C
Brukstid	Etter blanding av base og herder skal limet brukes innen 60 sekunder ved +23°C
Oppbevaring	3 år i uåpnet emballasje ved romtemperatur
Emballasje	Sprøyte 2x12 ml
Egenskaper etter påføring	
Farge	Svak gul
Bestandighet	Veldig bra ved midlertidig vannpåvirkning. Ikke egnet ved permanent kontakt med vann. Svært god bestandighet mot vanlige husholdningskjemikalier og løsemidler.
Temperaturbestandighet	-50°C til +65°C
Overmalingsbar	Ja
Slipbar	Ja
Rengjøring	Redskap med uherdet lim rengjøres med f.eks. aceton eller white spirit. Herdet lim kan kun fjernes mekanisk.

### KONTAKT OSS

TLF 69 19 06 00

[info.no@bostik.com](mailto:info.no@bostik.com)

