

SYSTEM FIBER NET+

FIBERARMERT ARMERINGSNETT

2023-12-29

TEKNISK DATABLAD

- Sprekkoverbyggende
- Alkalibestandig
- Extremt høy strekkfasthet
- Temperaturbestandig opp til +80C
- For underlag innvendig og utvendig
- For vegger og gulv



BRUKSOMRÅDER

Bostik Fiber Net+ er et spenningsbestandig strekknnett som forsterker ulike underlag i forbindelse med flytsparkel og håndsparkel. Et nett som enkelt og greit transporteres på ruller.

UNDERLAG:

- Betong (minst 3 måneder gammel)
- Sementsparkel
- Hule bjelkelag
- Kermiske fliser
- Stabile bjelkelag med gulvspanplater
- Tre-/OBS konstruksjoner
- Sparkelanpassede plater
- Leca/tegl
- Tåler gulvvarme

OBS - for faste konstruksjoner, ikke flytende. Underlagene skal oppfylle kravene i lokale byggeforskrifter og være egnet som underlag for sparkel, keramikk, belegg og tregulv.

TEKNISKE DATA

Størrelse	25 * 1 meter rull
Vekt/m ²	Ca. 540 g/m ²
Vekt/rull	13,5 kg
Materiale	Glassfiber
Bruddstyrke (i dens retninger)	5N/ 5 cm og 9N/ 5 cm
E-modul	Ca. 72
Farge	Blå

BRUKSANVISNING

FORBEREDELSE AV UNDERLAG

Fiber Net+ skal monteres på godt rengjort, fri for svake overflatelag og i de fleste tilfeller grunnet underlag.

BRUK

Nettet må overlappes med minst 50 mm innen sparkling starter. På trebjelkelag skal nettet festes med for eksempel stifter langs kantene slik at det ligger tett inntil sponplaten. På andre overflater må nettet ligge flatt før flytsparkel utføres, (små klikk med håndsparkel kan bidra til å holde nettet på plass.)

Priming av underlaget utføres fortrinnsvis før montering av nettet.

Fiber Net+ skal legges på hele gulvflaten og avsluttes maks 20 mm fra veggene før det utføres flytsparkling, med utskjæringer for f.eks toalett rør, ytterhjørner, søyler etc.

Flytsparklinger skal utføres etter gjeldende bransjeregler/praksis.

LAGRING

12 måneder tørr, kjølig og i uåpnet emballasje. Stående lagring.

MILJØ OG HELSE

Fast bundet material i glasfiber.

RESIRKULERING

Generering av avfall må unngås eller minimeres når det er mulig. Følg lokale forskrifter for resirkulering.

ØVRIG

For ytterligere informasjon se Bostiks konstruksjonsbeskrivelser. For tungt belastede overflater eller ved overganger mellom ulike underlagstyper, kontakt Bostiks tekniske avdeling.

Produktnummer	Forpakning	Antall per pall	EAN
30624310	25 m rull	30	7311020081546

SIKKERHET: Se sikkerhetsdatablad på www.bostik.no

Forbehold: De tekniske data vi presenterer i tillegg til våre anvisninger og anbefalinger er alle basert på en rekke tester og på vår erfaring. De er ment å hjelpe brukeren å oppnå best mulig resultat. Ettersom brukerens forhold ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvar for resultatene som oppnås ved bruk av produktene.

BOSTIK SERVICE

info.no@bostik.com
www.bostik.no

