

FLEX GROUT PLUS

POLYMERMODIFISERT SEMENTBASERT FUGEMASSE

2023-07

FORDELER

- Langtidsholdbar polymerforsterket fugemasse med høy slitestyrke
- Spesielt godt egnet til ikke-sugende hardbrente fliser
- Lett strukturert fugemasse som herder raskt
- Fugebredde 2–20 mm
- Vann- og smussavvisende overflate
- Kan brukes både inne og ute
- Lett å blande og bruke
- Enkel å rengjøre etter fuging
- CG2WA



PRODUKTBSKRIVELSE

Bostik Flex Grout Plus er en langtidsholdbar sementbasert fugemasse med lett struktur. Den har høy slitestyrke med vann- og smussavvisende egenskaper. Kan brukes både inne og ute.

Flex Grout Plus kan brukes til fuging av keramiske fliser, mosaikk, klinker, naturstein, granitt m.m. på både vegg og gulv. Flex Grout Plus egner seg spesielt godt til harde ikke-sugende fliser. Fugebredde 2–20 mm.



TEKNISKE DATA

Arbeidstemperatur	+5 °C–25 °C
Fugebredde	2–20 mm
Kornstørrelse	Fin struktur
Blandingsforhold	0,2 l vann / 1 kg fugemasse 1 l vann / 5 kg fugemasse 4 l vann / 20 kg fugemasse
Bruktid	1–2 timer ved 20 °C
Gangbar	Minimum 8 timer ved 20 °C
Fullt belastbar	7 døgn ved 20 °C
DS/EN 13888	CG2WA
Godkjennelser	GEV EMIcode: EC1Plus
Farge	11 farger
Forpakninger	5 kg og 20 kg
Holdbarhet	24 mnd. ved 20 °C i uåpnet tilstand. Oppbevares tørt og kjølig.

Produktnummer	Farge	Innhold	Antall pr. pall
30626065	White	5 kg	224
30625761	Creme White	5 kg	224
30625778	Ivory	5 kg	224
30625843	Light Beige	5 kg	224
30625659	White Grey	5 kg	224
30625660		20 kg	48
30625657	Manhattan	5 kg	224
30625656		20 kg	48
30625785	Cement Grey	5	224
30625664	Stone Grey	5 kg	224
30625663		20 kg	48
30627233	Grey	5 kg	224
30625661	Antracit Grey	5 kg	224
30625662		20 kg	48
30625999	Black	5 kg	224

FORBEREDELSE AV UNDERLAGET

Fugene skal være rene, tørre og frie for støv. Fugene skal være frie for rester av flislim og ha en jevn dybde (min. 2/3 av flisens tykkelse). Flislimet skal være helt herdet før fuging. Dette vil vanligvis være 24–48 timer etter flislegging. Svært porøse eller sterkt sugende fliser fuktes med rent vann før fuging.

BLANDING OG BRUK

Blanding: Tilsett 20 kg fugemasse til 4 liter rent vann (tilsett alltid pulver til vann). Rør i 2–3 min. med en hurtiggående visp eller røreverk til massen er jevn og uten klumper. La stå i et par minutter. Fugemassen røres opp igjen før bruk ved langsom hastighet.

Påføring: Påfør fugemassen nøye diagonalt med en gummispatel eller et fugebrett inntil fugene er jevne og helt fylt. Jobb med en 45 graders vinkel på gummispatelen.

Rengjøring: Før avvasking kan du føle med en finger om fugene holder og har herdet tilstrekkelig. Tørketiden før avvasking kan variere pga. temperatur, ventilasjon osv. Vanligvis tar det 15–45 min. Vask diagonalt med en godt oppvridd fuktig fugesvamp med håndtak, som skylles i rent vann. Bruk 2 bøtter, én til å rense svampen i, og én til å skylle med rent vann. Bytt ut vannet ved behov. Materialforbruk: Ca. 0,4–1,9 kg/m² avhengig av fugebredde og flisstørrelse.

Rengjøring: Verktøy og hender rengjøres med vann før herding. Herdet materiale kan kun fjernes mekanisk. Ikke-herdet materiale må ikke helles i avløp, da sementbasert materiale herder under vann og kan tette avløpet.

Størrelse på fliser	Materialforbruk
50x50 mm	1,9 kg/m ²
150x150 mm	0,63 kg/m ²
300x300 mm	0,46 kg/m ²
300x600 mm	0,43 kg/m ²
600x600 mm	0,4 kg/m ²

SIKKERHET

For mer informasjon se sikkerhetsdatabladet på:
www.bostik.se

Produktet inneholder sement og er irriterende. Alle brukere må forstå og lese sikkerhetsdatabladet før de bruker produktet. Sikkerhetsdatabladet kan fås på forespørsel og finnes tilgjengelig på produsentens hjemmeside.

AVHENDING

Generering av avfall skal unngås eller minimeres dersom dette er mulig. Tomme beholdere kan inneholde noen gjenværende produktrester. Produkt og emballasje skal uskadeliggjøres på sikker måte. Bruket autorisert avfallshåndteringsselskap som kan håndtere produktrester og ikke-resirkulerbare produkter. Avhending av dette produktet skal alltid skje i samsvar med kravene til miljøvern og lovverket for avfallshåndtering. Unngå spredning av sølt materiale, a vrenning, kontakt med jord, vassdrag og avløp.

MERK

Høye temperaturer forkorter og lave temperaturer forlenger herdetiden.

Gulvarme skal være slått av både før og under flislegging. Gulvarmen kan tidligst slås på 7 dager etter fuging, og temperaturen økes gradvis med maksimalt 5 °C pr. døgn. For å unngå raske dimensjonsendringer før det er oppnådd full styrke.

Ujevne sugende fliskanter, varierende vann-/sementforhold samt resterende fukt i underlag kan medføre variasjon i fargen på fugen.

Stigende restfuktighet kan medføre et hvitt slør (saltutslag) i fugene.

Nyfuktede områder må ikke dekkes med plastfilm og må ikke påvirkes av trekk, varme, sol eller annen kraftig uttørking.

Ved fare for uttørking skal fugene holdes fuktige i min. 24 timer, slik at fullstendig herding oppnås (tørk for eksempel over med en fuktig svamp).

Informasjonen og anbefalingene gitt her er utelukkende basert på Bostiks forskning, og det kan ikke garanteres at de nøyaktige. Produktets ytelse, holdbarhet og brukssegenskaper vil avhenge av mange variabler, inkludert typematerialer som produktet skal påføres på, miljøet som produktet er lagret eller påført i, og utstyret som brukes til påføring. Enhver endring i noen av disse variablene kan påvirke produktets ytelse. Det er kjøpers plikt, før produktet tas i bruk, å teste produktets egnethet for tiltenkt bruk under de forholdene som vil foreligge på tidspunktet for tiltenkt bruk. Bostik garanterer ikke produktets egnethet til noen bestemt bruk. Produktet selges i henhold til Bostiks salgsvilkår, som følger med produktet på salgstidspunktet. Ingen av opplysningene som presenteres her, skal tolkes som en indikasjon på fravær av relevante patenter, eller som tillatelse, oppfordring eller anbefaling om å utnytte en patentbeskyttet oppfinnelse uten tillatelse fra eieren av patentet.

BOSTIK SERVICE

info.se@bostik.com
www.bostik.se

