



FOILTAC 1C

TEKNISK DATABLAD

Version: 2023-05-09

PRODUKTBESKRIVELSE

Foiltac 1C er et 1-komponent cementbasert monteringslim. Beregnet for montering av Bostik-tetningsfilm, tetningslist, indre og ytre hjørner og rørmansjetter. Produktet er et selvherdende (kjemisk tørking) monteringslim.

BRUKSOMRÅDE

Foiltac 1 C brukes til montering av Bostik tetningssjiktfolie i våtrom på skivekonstruksjoner og mineralunderlag. Kan også brukes til montering av tetningslist, overlapping ved montering av tetningsfilm, rørmansjetter og indre og ytre hjørner.

ARBEIDSBEKREFTELSE

Rengjøring: Forsikre deg om at underlaget har god overflatestyrke og er fritt for støv, smuss, maling, limrester, olje, fett, voks osv. Løse lag og slamlag (betonghud) fjernes mekanisk. Underlaget må holde minst + 15 °C.

Forbehandling: Underlaget skal alltid forbehandles med BOSTIK PRIMER 6000 (på skiver, fortynn grunning med 10 % vann og på mineralunderlag, fortynn grunningen med 1 del grunning med 3 deler vann). Meget sugende underlag kan trenge gjentatte grunningsbehandlinger. La tørke! Blanding: Innholdet i pakningen (10 kg) blandes med 4,3 l rent, kaldt vann. Rør kraftig (minst 2 minutter) med en bormaskin med visp til en homogen og lettflytende masse uten klumper. Temperaturen på massen skal være mellom + 10 °C til + 20 °C. Brukstiden i bøtta ca. 3-4 timer og åpningstiden for å påføre på underlaget ca. 10 minutter. Volumforhold: 1,9 liter pulver til 1,0 liter vann.

Bruksområde: All den blandede Foiltac 1 C rulles ut på underlaget. Dras ut med en tannsparkel (3 mm). Rull ut og monter én våt om gangen ellers er det fare for at limoverflaten tørker. Det er viktig at riktig mengde rulles på, en målestokk er at limet danner et spor som deretter skyves vekk når du monterer tetningsfilmen med plastspakel. Arbeid fra midten til kantene og press ut overflødig lim. Slipp filmen fra tid til annen for å se at full limmengde foreligger.

Forsyning: 0,6 kg/m²


ARBEIDSBEKYTTELSE

Produktet inneholder sement og er irriterende. For mer informasjon, se sikkerhetsdatabladet

KONTAKT OSS

TLF 69 19 06 00

info.no@bostik.com



Ansvarsfraskrivelse: De tekniske data vi henviser til også våre anvisninger og anbefalinger, er alle basert på et stort antall forsøk og på vår erfaring. De er egnet for å hjelpe forbrukeren til å finne den enkleste arbeidsmetoden og få best mulig resultat. Da forbrukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss noe ansvar for de resultat som oppnås ved bruk av produktet.

PRODUKTBESKRIVELSE

EGENSKAPER FÖRE APPLICERING


Materialtype	Sementbasert med tilsetningsstoffer
Farge	Hvit
Tetthet	1,3 kg/liter
Herdetid	Cirka 8 timer ved +20 C
Materialforbruk	0,6 kg/kvm
Arbeidstemperatur	Kan påføres fra +15 til + 25 °C
Rengjøring	Rengjør hendene og verktøy umiddelbart med lunkent vann
Lagringstid	6 månader i oöppnad förpackning vid +20oC och torr lager

Bostik A/S, Tlf: 69 19 06 00, www.bostik.no

KONTAKT OSS

TLF 69 19 06 00

info.no@bostik.com



Ansvarsfraskrivelse: De tekniske data vi henviser til også våre anvisninger og anbefalinger, er alle basert på et stort antall forsøk og på vår erfaring. De er egnet for å hjelpe forbrukeren til å finne den enkleste arbeidsmetoden og få best mulig resultat. Da forbrukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss noe ansvar for de resultat som oppnås ved bruk av produktet.