



BOSTIK

H750

SEAL'N'BOND PREMIUM
UNIVERSAL FUGEMASSE OG LIM AV HØY KVALITET

2023-12-04

TEKNISK DATABLAD

FORDELER

- Miljøklassifisert, ftalatfri
- Universallim og tetningsmiddel
- kan brukes på naturstein uten flekker/skader
- Uten løsningsmiddel og isocyanat
- Perfekt feste uten primer på de fleste underlag
- Permanent elastisk
- Matsikker, ISEGA



PRODUKTBESKRIVELSE

Bostik H750 SEAL'N'BOND PREMIUM er en profesjonell, ftalatfri universallim og fugemasse med høy styrke. **Bostik H750 SEAL'N'BOND PREMIUM**

BRUKSOMRÅDER

Bostik H750 SEAL'N'BOND PREMIUM er spesielt utviklet for en varig elastisk tetting av ekspansjonsfuger for kjøkken, bad, dusj samt industrielle bruksområder med varierende underlag og høye krav på sikkerhet.

BRUKSANVISNINGER

En fuge med riktig dimensjon er i stand til å absorbere bevegelser mellom byggematerialer. Fugedybden skal alltid stå i riktig forhold til fugebredden. Som regel bør forholdet mellom dybde og bredde på fugen være 1:1 for en bredde på inntil 10mm, og minst 5mm i bredde eller dybde. For fuger bredere enn 10 mm skal dybden være lik bredden delt på 3 pluss 6 mm.

TEKNISKE DATA

Ved 100	DIN 53504 S2	2,00 N/mm ²
%bøymotstand		
Påføringstemperatur		+5°C til +40°C
Base		Hybrid
Herdetid	@ +23°C/50% RH	3 mm/24 timer
Tetthet	ISO 1183-1	1,50 g/ml
Forlengelse ved brudd	DIN 53505/ ISO 868	250%
Flyt	ISO 7390	< 2 mm
Shore A hardhet	DIN 53505 / ISO 868	58
Hinnedannelse	DBTM 10.00	10 minutter @ +23°C/50% RH
Temperaturmotstand		-40°C til +120°C
Strekfasthet	DIN 53504 S2	3,20 N/mm ²

Disse verdiene er typiske egenskaper og kan variere +/-3%

BEGRENSNINGER

- Ikke egnet for PE, PP, PC, PMMA, PTFE, myk plast, neopren og bitumen
- Ikke egnet i kombinasjon med klorider (bassenger)

FORBEREDELSE OG OVERFLATEBEHANDLING

Påføringstemperatur + 5°C til + 40°C (avhengig av miljø og underlag). Underlaget skal være fast, rent, tørt og fritt for fett og støv. Rengjør underlaget med Cleaner. **Bostik H750 SEAL'N'BOND PREMIUM** fester perfekt uten primer til de fleste ikke-porøse underlag. Porøse underlag må behandles med **Primer 5075**. Test alltid vedheften før påføring og bruk Finisher for å jevne ut fugen.

OVERMALBAR

Bostik H750 SEAL'N'BOND PREMIUM kan overmales med alkyd og vannbasert maling. Vi anbefaler å teste kompatibiliteten med malingen før påføring. Hvis **Bostik H750 SEAL'N'BOND PREMIUM** må overmales (ikke nødvendig), anbefaler vi at du sliper fugeflatene innen maling. For best resultat er det best å vente noen dager med å male over.

RENGJØRING

Verktøy må rengjøres etter at de er brukt med vann. Hendene kan rengjøres med vann og såpe. Herdet materiale kan bare fjernes mekanisk.

HOLDBARHET

I uåpnet original emballasje mellom + 5°C og + 25°C, er holdbarheten opp til 18 måneder fra produksjonsdatoen, dersom produktet oppbevares på et tørt sted.

HELSE OG SIKKERHET

Produktets sikkerhetsdatablad (SDS) må være lest og forstått før bruk og er tilgjengelig på vår hjemmeside.

SERTIFISERINGER

- EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 20HM
- EN 15651-2: G 20HM
- EN 15651-3: S XS2
- EN15651-4: PW-EXT-INT-CC 20HM
- EC1 Plus
- M1
- ISEGA

All informasjon i dette dokumentet og i alle andre publikasjoner (inkludert elektroniske) er basert på vår nåværende kunnskap og erfaring og er Bostiks eksklusive (intellektuelle) eiendom. Ingen deler av dette dokumentet kan kopieres, vises til tredjeparter, reproduseres, formidles til publikum eller på noen annen måte benyttes uten skriftlig samtykke fra Bostik. Den tekniske informasjonen i dette dokumentet er ment som en indikasjon og er ikke uttømmende. Bostik er ikke ansvarlig for noen skade, verken direkte eller indirekte, på grunn av (redaksjonelle) feil, ufullstendighet og/eller uriktighet i dette dokumentet. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, ufullstendighet og/eller ukorrekthet på grunn av teknologiske endringer eller forskning som er utført mellom publiseringsdatoen for dette dokumentet og datoen da produktet er anskaffet. Bostik forbeholder seg retten til å endre ordlyden i dette dokumentet. Bostik kan ikke holdes ansvarlig for skade, verken direkte eller indirekte, som er forårsaket av bruken av produktet(e) som er avbildet i dette dokumentet. Brukeren må lese og forstå informasjonen i dette dokumentet samt andre dokumenter relatert til produktene før produktet tas i bruk. Brukeren er ansvarlig for å utføre alle de obligatoriske testene for å sikre at produktet er egnet for det tiltenkte bruket. Vi har ingen innflytelse på hvilken måte produktet blir benyttet på og/eller noen omstendigheter knyttet til hendelser som oppstår under lagring eller transport, og derfor påtar vi oss ikke på noen måte noe ansvar for skader. Alle leveranser skjer utelukkende i samsvar med våre generelle vilkår som er innlevert til det nederlandske handelskammeret

BOSTIK SERVICE

Smart digital hjelp
Bostik.no

