

HYTEC A370 RAPID

1K FUKTSPERRE BEREGNET FOR Å SPERRE RESTFUKT I BETONG-
/SEMENTGULV

2023-11-16

FORDELER

- **Vannbasert**
- **Multifunksjon – primer og fuktsperre**
- **Sperrer restfukt opptil 95 % RF / 5,5 % CM**



BRUKSOMRÅDER

HYTEC A370 RAPID er en ferdigblandet en-komponent, vannbasert og fuktbeskyttende primer beregnet for å sperre gjenværende rest-/bygningfuktighet fra å trenge gjennom gulvsparkel og gulvlim. Produktet krever minst to sjikt for å gi best beskyttelse. Kan påføres på underlag opptil en maksimal hygrometeravlesning på 95 % RF. Kun til innendørs bruk.

Produktet anbefales ikke for områder med for høy fuktighet, dvs. områder hvor det for eksempel ikke er diffusjonsplast og det er fare for at ny vanntilstrømning vil gi en RF høyere enn 95 % i gulvet.

Gulvbransjens limanbefalinger skal alltid følges med hensyn til fuktighet, overflatestyrke etc. for underlaget.

UNDERLAG

Passer til alle overflater som kan belegges med Bostik Gulvsparkel.

TEKNISKE DATA

Farge	Svart med blåaktig tone – svart etter tørking
Lagringstid	12 måneder
Tørketid*	Lag 1: 15 til 30 min. Lag 2: 60 min.
Materialforbruk	2 lag dekker opptil 40 m ² per 12 kg
Påføringstemperatur	10 °C til 25 °C

*De angitte tørketidene forutsetter +20 °C maks. 50 % RF og en viss utskifting av luft samt at RF i underlaget er mindre enn 85 %.

BRUKSANVISNING

FORBEREDELSE AV UNDERLAG

Underlag:

Sørg for at undergulvet er i samsvar med nasjonale byggestandarder. Undergulvet skal være rent, bærende, tørt på overflaten og fritt for urenheter som kan svekke vedheft, f.eks. støv, fett, maling, puss, voks, vannløselig gulvlim m.m.

Kontroller gjenværende limrester for å sikre at de ikke er vannløselige, underlaget må være fritt for svake overflatelag.

Fjern mekanisk alle svake sjikt, for eksempel harde limrester.

Svært tette eller polerte betongoverflater eller lignende, som inneholder hardere med lignende egenskaper kan kreve kuleblåsing.

Tettflytende betongoverflate må slipes eller kuleblåses for å gi god vedheft.

Grovt strukturerte underlag eller sterkt absorberende underlag kan kreve en jevn overflate før påføring av HYTEC A370 RAPID. Ved svært sugende underlag kan det være nødvendig med en blanding av HYTEC A370 Rapid (1 del primer, 1 del vann) for å gi bedre vedheft for HYTEC A370 RAPID ved påføring konsentrert med rulle.

For ikke-sugende underlag anbefales priming med GRIP A936 EXPRESS – 80–100 g/m².

Gulvvarmesystem:

Gulvvarmesystem må være avstengt i 48 timer før påføring av HYTEC A370 RAPID. Vent i 7 dager etter installasjonen før du gradvis skrur opp gulvvarmen til tiltenkt nivå.

BRUK

Rist boksen rett før bruk. HYTEC A370 RAPID skal påføres i to lag.

1. lag: Fukt den finhårede rullen i HYTEC A370 RAPID. Påfør det første laget i én retning og pass på at materialet arbeides godt inn i underlaget. La tørke helt. HYTEC A370 RAPID anses som tørr når blåtonen har forsvunnet og en blank svart film oppnås.

2. lag: Når det 1. laget er tørt, opptil 30 minutter ved +20°C, påfør det andre laget i rett vinkel (kryssrulling) mot det første laget. Det er viktig at det oppnås en pore fri belegning og å opprettholde riktig mengde HYTEC A370 RAPID på 40 m² per 6 kg per strøk, dvs. 12 kg skal påføres 40 m² i 2 lag. (150 gram/m² og lag) La tørke til en klebefri film. Ved +20 °C er tørketiden ca. 1 time.

ANVISNING FOR GULVBELEGGING

Sparkle HYTEC A370 RAPID på overflaten med minst 3 mm flyte-/håndsparkel for å få en absorberende overflate før Bostik gulvlim og belegg monteres.

Avrettingsmassen skal påføres innen 24 timer etter avsluttet HYTEC A370 RAPID.

HYTEC A370 RAPID skal holdes fri for gangtrafikk og forurensing fra for eksempel støv og materialer til Bostiks avrettingsmasse er påført.

ANNEN INFORMASJON

Ingen gulvbelegninger må monteres direkte på HYTEC A370 RAPID. Dette krever alltid minst 3 mm sparkel. Dette produktet er for kommersiell trafikk (ikke for tung trafikk, f.eks. industrilokaler). Ønsker du ytterligere informasjon, kontakt Bostiks tekniske service.

LAGRING

12 måneder tørr, kjølig og i uåpnet forpakning. Beskyttes mot frost

MILJØ OG HELSE

Produktets innhold er iht. gjeldende lovgivning ikke klassifisert som helse- eller brannfarlig, men alle brukere må forstå og bruke sikkerhetsdatabladet før produktet tas i bruk. Sikkerhetsdatabladet er tilgjengelig på produsentens nettside.

RESIRKULERING

Avfallsgenerering bør unngås eller minimeres når det er mulig. Tomme beholdere kan inneholde noen produktrester. Produkt og emballasje skal uskadeliggjøres på en sikker måte. Lei et autorisert renovasjonsselskap til å håndtere overskuddsprodukter og ikke-resirkulerbare produkter. Dette produktet må alltid avhendes i samsvar med kravene i miljøvern- og avfallshåndteringslovgivningen. Unngå spredning av sølt materiale, avrenning, kontakt med jord, vassdrag og avløp.

RENGJØRING

Rengjør verktøy med vann innen primeren har tørket. Bruke white spirit hvis HYTEC A370 RAPID har tørket.

For ytterligere informasjon, se Bostiks byggebeskrivelser.

Produktnummer	Forpakning	Antall per pall	EAN
30623584	12 kg	50	7311020081508

SIKKERHET: Se sikkerhetsdatablad på www.bostik.no

Forbehold: De tekniske data vi presenterer i tillegg til våre anvisninger og anbefalinger er alle basert på en rekke tester og på vår erfaring. De er ment å hjelpe brukeren å oppnå best mulig resultat. Ettersom brukerens forhold ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvar for resultatene som oppnåes ved bruk av produktene.

BOSTIK SERVICE

info.no@bostik.com
www.bostik.no

