



BOSTIK

MAXI BOND

MONTERINGSLIM SOM LIMER DE FLESTE MATERIALER

2024-02-15

TEKNISK DATABLAD

FORDELER

- Direkte limhugg
- Inne/ute
- Uten isocyanater og løsningsmidler
- Nøytral herding, nesten uten lukt
- Motstandsdyktig mot fuktighet og vær
- Limer perfekt til et bredt spekter av byggematerialer



PRODUKTBESKRIVELSE

BOSTIK MAXI BOND er et monteringslim med meget god vedheft til de fleste materialer. Armert. Tåler mindre bevegelser uten å sprekke.

BRUKSOMRÅDER

BOSTIK MAXI BOND er et monteringslim før gips- og sponplater, isolasjonsmateriale, lister, innredningsdetaljer, speil etc. Kan også brukes som fugemasse ved overgang til terskler, gulvlistor, i metallkonstruksjoner og liknende.

BRUKSANVISNINGER

Punker patronen og skjær av patronspissen til ønsket bredde. Påføres ved hjelp av fugepistol på en av flatene. Flatene må sammenføres i løpet av 15 min. og fikseres. Ved fuging påføres massen og slettes deretter til med en fugepinne eller annet egnet verktøy dyppet i vann. Overmalbar med vannbaserte malinger.

TEKNISKE DATA

Ved 100% bøyemotstand	DIN 53504 S2	0,90 N/mm ²
Påføringshastighet	@ Ø 2,5 mm/6,3 bar	90-140 g/min
Påføringstemperatur		+5°C til + 40°C
Fot		Hybrid MS
Tetthet	ISO 1183-1	1,50 g/ml
Forlengelse ved brudd	DIN 53504 S2	600%
Flyt	ISO 7390	< 2 mm
Frostmotstand under transport		Opp til - 15°C
Shore A hardhet	DIN 53505	40
Hinnedannelse	DBTM 10.00	10-15 min. @ +23°C/50% RH
Temperaturmotstand		-40°C til + 90°C
Strekkfasthet	DIN 53504 S2	2,20 N/mm ²

Disse verdiene er typiske egenskaper og kan variere +/-3%

BEGRENSNINGER

- Ikke egnet for PE, PP, PC, PMMA, PTFE, myk plast, neopren og bituminøse underlag
- Ikke egnet for kontinuerlig eksponering for vann
- Ikke egnet i kombinasjon med klorider (bassenger)

FORBEREDELSE OG FERDIGBEHANDLING AV OVERFLATER

Påføringstemperatur + 5°C til + 40°C (omgivelser og underlag). Overflatene må være tørre, rene og faste. Rengjør overflatene med cleaner. **BOSTIK MAXI BOND** limer perfekt uten bruk av grunning til de fleste ikke-porøse underlag. Test alltid vedheft før påføring.

RENGJØRING

Uherdet materiale og verktøy kan rengjøres ved å bruke Bostik Cleaner. Herdet materiale kan bare fjernes mekanisk. Høndene må rengjøres med vann og såpe.

HELSE OG SIKKERHET

Produktets sikkerhetsblad må være lest og forstått før bruk. Disse er tilgjengelige på forespørsel og via nettstedene.

SERTIFISERINGER

- M1

All informasjon i dette dokumentet og i alle andre publikasjoner (inkludert elektroniske) er basert på vår nåværende kunnskap og erfaring og er Bostiks eksklusive(intellektuelle) eiendom. Ingen deler av dette dokumentet kan kopieres, vises til tredjeparter, reproduseres, formidles til publikum eller på noen annen måte benyttes uten skriftlig samtykke fra Bostik. Den tekniske informasjonen i dette dokumentet er ment som en indikasjon og er ikke uttømmende. Bostik er ikke ansvarlig for noen skade, verken direkte eller indirekte, på grunn av (redaksjonelle) feil, ufullstendighet og/eller uriktighet i dette dokumentet. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, ufullstendighet og/eller ukorrekthet på grunn av teknologiske endringer eller forskning som er utført mellom publiseringsdatoen for dette dokumentet og datoen da produktet er anskaffet. Bostik forbeholder seg retten til å endre ordlyden i dette dokumentet. Bostik kan ikke holdes ansvarlig for skade, verken direkte eller indirekte, som er forårsaket av bruken av produktet(e) som er avbildet i dette dokumentet. Brukeren må lese og forstå informasjonen i dette dokumentet samt andre dokumenter relatert til produktene før produktet tas i bruk. Brukeren er ansvarlig for å utføre alle de obligatoriske testene for å sikre at produktet er egnet for det tiltenkte bruket. Vi har ingen innflytelse på hvilken måte produktet blir benyttet på og/eller noen omstendigheter knyttet til hendelser som oppstår under lagring eller transport, og derfor påtar vi oss ikke på noen måte noe ansvar for skader. Alle leveranser skjer utelukkende i samsvar med våre generelle vilkår som er innlevert til det nederlandske handelskammeret.

Bostik AB

Bostik AB, Strandbadvägen 22, Box 903, SE-251 09 Helsingborg
Tel: +46 (0) 42 19 50 00

www.bostik.no

BOSTIK SMART STØTTE

Smart digital hjelp
www.bostik.no

Smart hjelp
+47 (0) 69 19 06 00

