

# MULTI GROUT PLUS

## POLYMERMODIFISERT SEMENTBASERT FUGEMASSE

2023-07

### FORDELER

- Polymerforsterket fugemasse i høy kvalitet
- Spesielt velegnet for myke absorberende fliser
- Ekstra fin strukturert fugemasse med stor slitstyrke
- Fugebredde 1–5 mm.
- Vann- og mussavvisende overflate
- Kan brukes både inne og ute
- Legg å blande og bruke
- Enkel å rengjøre etter fuging
- CG2WA



### PRODUKTBSKRIVELSE

Bostik Multi Grout Plus er en polymermodifisert sementbasert fugemasse som har høy slitestyrke og vannavvisende egenskaper. Kan brukes både inne og ute.

Multi Grout Plus kan brukes til fuging av klinker, mosaikk, fliser, naturstein, keramikk m.m. på både vegg og gulv med en fugebredde på 5 mm. Multi Grout Plus inneholder cellulose som gjør den spesielt velegnet til myke absorberende fliser.



### TEKNISK DATA

<b>Arbeidstemperatur</b>	+5 °C–25 °C
<b>Fugebredde</b>	Opptil 5 mm
<b>Kornstørrelse</b>	Ekstra fin struktur
<b>Blandingsforhold</b>	0,26 l vann / 1 kg fugemasse 1,3 l vann / 5 kg fugemasse 5,2 l vann / 20 kg fugemasse
<b>Brukstid</b>	1–2 timer ved 20 °C
<b>Gangbar</b>	Minimum 12 timer ved 20 °C
<b>Fullt belastbar</b>	7 døgn ved 20 °C
<b>DS/EN 13888</b>	CG2WA
<b>Godkjennelser</b>	GEV EMIcode: EC1Plus
<b>Farge</b>	11 farger
<b>Forpakninger</b>	5 kg og 20 kg
<b>Holdbarhet</b>	24 mnd. ved 20 °C i uåpnet tilstand. Oppbevares tørt og kjølig.

Produktnummer	Farge	Innhold	Antall pr. Pall
30626042	White	5 kg	224
30625998		20 kg	48
30625803	Creme White	5 kg	224
30625873	White Grey	5 kg	224
30625872		20 kg	48
30625995	Light Beige	5 kg	224
30625857	Manhattan	5 kg	224
30625974	Cement Grey	5 kg	224
30625977	Stone Grey	5 kg	224
30627241	Grey	20 kg	224
30625975	Dark Brown	5 kg	224
30626004	Black	5 kg	224

## FORBEREDELSE AV UNDERLAGET

Fugene skal være rene, tørre og frie for støv. Fugene skal være fri for rester av flislim og ha en jevn dybde (min. 2/3 av flisens tykkelse). Flislimet skal være helt herdet før fuging. Dette vil vanligvis være 12–48 timer etter flislegging. Svært porøse eller sterkt sugende fliser fuktes med rent vann før fuging.

## BLANDING OG BRUK

Blanding: Tilsett 20 kg fugemasse til 5,2 liter rent vann (tilsett alltid pulver til vann). Rør i 2–3 min. med en hurtiggående visp eller røreverk til massen er jevn og uten klumper. La stå i et par minutter. Fugemassen røres opp igjen før bruk ved langsom hastighet.

Påføring: Påfør fugemassen nøye diagonalt med en gummispattel eller et fugebrett inntil fugene er jevne og helt fylt. Jobb med en 45 graders vinkel på gummispatelen.

Rengjøring: Før avtørring kan du føle med en finger om fugene holder og har herdet tilstrekkelig. Tørketiden før vasking kan variere pga. temperatur, ventilasjon, flisetyp osv. Vanligvis tar det 15–45 min. Vask diagonalt med en hardt oppvridd fuktig fuge-svamp med håndtak, som skylles i rent vann. Bruk 2 bøtter, én til å rense svampen i, og én til å skylle med rent vann. Bytt ut vannet ved behov. Materialforbruk: Ca. 0,3–1,8 kg/m<sup>2</sup> avhengig av fugebredde og flisestørrelse.

Rengjøring: Verktøy og hender rengjøres med vann før herding. Herdet materiale kan kun fjernes mekanisk. Ikke herdet materiale må ikke helles i avløp, da sementbasert materiale herder under vann og kan tette avløpet.

Størrelse på fliser	Materialforbruk
50x50 mm	1,8 kg/m <sup>2</sup>
150x150 mm	0,63 kg/m <sup>2</sup>
300x300 mm	0,46 kg/m <sup>2</sup>
300x600 mm	0,43 kg/m <sup>2</sup>
600x600 mm	0,3 kg/m <sup>2</sup>

## SIKKERHET

For mer informasjon se sikkerhetsdatabladet på:  
[www.bostik.se](http://www.bostik.se)

Produktet inneholder sement og er irriterende. Alle brukere må forstå og lese sikkerhetsdatabladet før de bruker produktet. Sikkerhetsdatabladet kan fås på forespørsel og finnes tilgjengelig på produsentens hjemmeside.

## AVHENDING

Generering av avfall skal unngås eller minimeres dersom dette er mulig. Tomme beholdere kan inneholde noe gjenværende produktrester. Produkt og emballasje skal uskadeliggjøres på sikker måte. Bruket autorisert avfallshåndteringsselskap som kan håndtere produktrester og ikke-resirkulerbare produkter. Avhending av dette produktet skal alltid skje i samsvar med kravene for miljøvern og lovverket for avfallshåndtering. Unngå spredning av sølt materiale, a vrenning, kontakt med jord, vassdrag og avløp.

## MERK

Høye temperaturer forkorter og lave temperaturer forlenger herdetiden.

Gulvvarme skal være slått av både før og under flislegging.

Gulvvarmen kan tidligst slås på 7 dager etter fuging, og

temperaturen økes gradvis med maksimalt 5 °C pr. døgn. For å unngå raske dimensjonsendringer før det er oppnådd full styrke.

Ujevnt sugende fliskanter, varierende vann-/sementforhold samt resterende fukt i underlag kan medføre variasjon i fargen på fugen.

Stigende restfuktighet kan medføre et hvitt slør (saltutslag) i fugene.

Nyfuktede områder må ikke dekkes med plastfilm og må ikke påvirkes av trekk, varme, sol eller annen kraftig uttørring.

Ved fare for uttørring skal fugene holdes fuktige i min. 24 timer, slik at fullstendig herding oppnås (tørk for eksempel over med en fuktig svamp).

Informasjonen og anbefalingene gitt her er utelukkende basert på Bostiks forskning og kan ikke garanteres at de nøyaktige Produktets ytelse, holdbarhet og bruksegenskaper vil avhenge av mange variabler, inkludert typematerialer som produktet skal påføres på, miljøet som produktet er lagret eller påført i og utstyret som brukes til påføring. Enhver endring i noen av disse variablene kan påvirke produktets ytelse. Det er kjøpers plikt, før produktet tas i bruk, å teste produktets egnethet for tiltenkt bruk under de forhold som vil foreligge på tidspunktet for tiltenkt bruk. Bostik garanterer ikke produktets egnethet til noen bestemt bruk. Produktet selges i henhold til Bostiks salgsvillkår som følger med produktet på salgstidspunktet. Ingen av informasjonen som presenteres her skal tolkes som en indikasjon på fravær av relevante patenter, eller som tillatelse, oppfordring eller anbefaling om å utnytte en patentbeskyttet oppfinnelse uten tillatelse fra eieren av patentet.

## BOSTIK SERVICE

[info.se@bostik.com](mailto:info.se@bostik.com)  
[www.bostik.se](http://www.bostik.se)

