



P590

SEAL'N'FLEX ONE PLUS UNIK ELASTISK POLYURETAN TETNINGSMIDDEL

TEKNISK DATABLAD

FORDELER

- Ekstremt elastisk, > 1.000 % forlengelse ved brudd
- Null-blemmer
- Utmerket vedheft på porøse underlag uten primer
- Ultimat UV-resistent
- Innehåller inga skadiga ämnen

PRODUKTBESKRIVELSE

Bostik P590 SEAL'N'FLEX ONE PLUS er en *Ny Generasjon* en-komponent lavmodul profesjonell høykvalitets og slitesterk polyuretan tetningsmasse som herder under påvirkning av fuktighet for å danne en slitesterk elastisk blemmefri forsegling.

BRUKSOMRÅDER

Bostik P590 SEAL'N'FLEX ONE PLUS er utviklet som en høykvalitets fugemasse for alle typer koblings- og ekspansjonsfuger mange vanlige byggematerialer, som i betong, tre, metall, aluminium og PVC-rammer, murverk og til og med naturstein, granitt og marmor.

BRUKSANVISNING

En fuge med riktig dimensjon er i stand til å absorbere bevegelser mellom byggematerialer. Fugedybden skal alltid stå i riktig forhold til fugebredden. En generell regel er at forholdet mellom fugedybde og fugebredde med fugebredde opp til 10mm er 1:1, med minimum 5mm i bredde og dybde. For fuger bredere enn 10 mm er dybden bredden delt på 3 pluss 6 mm.



TEKNISKE DATA

100 % modul	ISO 8339	0,30 N/mm ²
Påføringshastighet		90 g/ml
Påføringstemperatur		+5 °C til + 40 °C
Base		New Generation PU
Herdetid	@ +23 °C/50 % RH	3 mm/24 timer
Tetthet	ISO 1183-1	1,30 g/ml
Bruddforlengelse	ISO 8339	> 1000 %
Fugebevegelse		25 %
Shore A hardhet	DIN 53505	20
Hinnedannelse	DBTM 10,00	90 min. @ +23 °C/50 % RH
Temperaturmotstand		-30 °C til +80 °C
Strekkfasthet	ISO 8339	1,20 N/mm ²

Disse verdiene er typiske egenskaper og kan variere +/- 3 %

BEGRENSNINGER

- Ikke egnet for PE, PP, PC, PMMA, PTFE, myk plast, neopren og bituminøse underlag
- Ikke egnet i kombinasjon med klorider (bassenger)
- Gulning kan oppstå når hvit fugemasse utsettes for ultrafiolette stråler

FORBEREDELSE OG ETTERBEHANDLING

Påføringstemperatur + 5 °C til + 40 °C (gjelder miljø og underlag). Alle underlag skal være faste, rene, tørre og fri for fett og støv.

Rengjør underlag med **Bostik PREP M**. **Bostik P590 SEAL'N'FLEX ONE PLUS** fester perfekt uten bruk av primer til de fleste ikke-porøse underlag. Porøse underlag skal forbehandles med **Bostik PRIMER 5075**. Test alltid vedheft før påføring. Bruk **Bostik T500 FINISHING SOAP** for å glatte fugen.

OVERMALBAR

Bostik P590 SEAL'N'FLEX ONE PLUS kan overmales med vannbaserte og de fleste 2-komponent malinger. Syntetiske malinger kan tørke saktere. Vi anbefaler å teste kompatibilitet med maling før påføring. Hvis **Bostik P590 SEAL'N'FLEX ONE PLUS** males over (ikke nødvendig), anbefaler vi å pusse tetningsmassen og koblingsflatene før bruk med Scotch-Brite. For best resultat anbefaler vi maling innen få dager etter påføring.

RENGJØRING

Uherdet materiale og verktøy kan rengjøres ved å bruke **Bostik Cleaning Wipes**. Herdet materiale kan kun fjernes mekanisk.

FARGE(R)

- Hvit
- Marmorhvit
- Betonggrå
- Grå
- Antrazit
- Brun
- Beige

EMBALLASJE

- 600 ml pølser, 20 per boks

For produktspesifikasjoner, vennligst se den elektroniske produktdetalsiden

All informasjon i dette dokumentet og i alle våre andre publikasjoner (inkludert elektroniske) er basert på vår nåværende kunnskap og erfaring og er Bostiks eiendom. Ingen del av dette dokumentet kan kopieres, vises til tredjeparter, reproduseres, kommuniseres til offentligheten eller brukes på annen måte uten Bostiks skriftlige samtykke. Den tekniske informasjonen i dette dokumentet tjener som en indikasjon og er ikke inngående. Bostik er ikke ansvarlig for noen skade, hverken direkte eller indirekte, som skyldes (redaksjonelle) feil, ufullstendighet og/eller feil i dette dokumentet. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, ufullstendighet og/eller feil på grunn av teknologiske endringer eller forskning utført mellom publiseringsdatoen for dette dokumentet og datoen da produktet ble anskaffet. Bostik forbeholder seg retten til å endre ordlyden i dette dokumentet. Bostik kan ikke holdes ansvarlig for skader, hverken direkte eller indirekte, på grunn av bruken av produktet(e) som er avbildet i dette dokumentet. Brukeren må lese og forstå informasjonen i dette dokumentet og andre dokumenter knyttet til produktene før produktet tas i bruk. Brukeren er ansvarlig for å utføre alle nødvendige tester for å sikre at produktet er egnet for den tiltenkte bruken. Vi har ingen innflytelse på hvordan produktet brukes og/eller omstendigheter knyttet til hendelser som inntreffer under lagring eller transport, og vi påtar oss derfor ikke noe ansvar for skade. Alle leveranser gjøres utelukkende i henhold til våre generelle betingelser som er arkivert til det nederlandske handelskammeret

Bostik AB

Bostik AB, Strandbadsvägen 22, Box 903, SE – 251 09 Helsingborg
Tel.: +46 (0) 42 19 50 00
www.bostik.com

HOLDBARHETSTID

I uåpnet originalemballasje mellom + 5 °C og + 25 °C er holdbarhetstiden opptil 15 måneder fra produksjonsdato, oppbevares tørt.

HELSE OG SIKKERHET

Produktsikkerhetskrav må leses før bruk. Disse er tilgjengelige på vår hjemmeside.

SERTIFISERINGER

- Bostik Flex-IQ®
- F-EXT-INT-CC 25LM
- PW-EXT-INT-CC 25LM
- ASTM C920 Type S, Grade NS, Klasse 50, Bruk T1 og NT, M, A
- ASTM C1248
- SNJF F25E
- A+ Fransk VOC-regulering



BOSTIK SMART STØTTE

Smart digital hjelp Bostik.com

Smart hjelp

+47 (0)69 17 06 00