



RENO C710 FINE+

HÅNDSPARKEL

2023-10-18

FORDELER

- Overflatesparkel for skrapsparkling
- Hurtig tørk
- Klarer ytterligere fukt
- Lettarbeidet
- Sjiktkykkelse 0-10 mm
- EPD-verifisert
- Minimalt miljøavtrykk



BRUKSOMRÅDER

RENO C710 FINE+ er en sementbasert, hurtigherdende overflatesparkel beregnet for skrapsparkling på faste og rene overflater innendørs som betong, gips, klinker, PVC, linoleum, tre etc. Kan legges i sjikt på 0-10 mm. Produktet er miljøtilpasset og fuktskadestabilt.

Produsentens limanbefalinger skal alltid følges med hensyn til fuktighet, overflatestyrke etc. for underlaget. Produktet skal belegges.

UNDERLAG:

- Betong og lettbetong
- Gipsplater
- Klinker/stein
- Tre og sponplate

*De angitte tørketidene forutsetter +20 °C maks. 50 % RF og en viss utskifting av luft samt at RF i underlaget er mindre enn 85 %.

TEKNISKE DATA

Blandingsforhold	4,5 liter vann / 15 KG sekk
Materialforbruk	1,5 kg/mm/m ²
Brukstid	Ca. 10 min
Gangbar etter	30 min.
Beleggbar etter	1-3 timer
Trykkfasthet	C25 i henhold til EN 13813
Bøystrekkfasthet	F7 i henhold til EN 13813
Overflatestyrke	>1,0 Mpa i henhold til GBR bransjestandard
Krymping	<0,3 mm/m i henhold til EN 13454-2
Utvidelse	<0,05 mm/m
Brannklasse	A2fl-s1 i henhold til EN 13501-1
Motstand mot rullende hjul	RWFC 250N i henhold til GBR bransjestandard
Ph tørt materiale	<11

BRUKSANVISNING

FORBEREDELSE AV UNDERLAG

For best arbeidsresultat bør temperaturen i rommet være mellom +10 °C og +25 °C

Rengjøring: Overflatestyrken til underlaget bør være > 1,0 MPa. Sørg for at underlaget er fritt for støv, smuss, farge, limrester, olje, fett, voks o.l. og at det er fast og hardt uten sprekker eller lignende. Løse lag og slamlag skal slipes eller freses bort. Ved tvil, kontakt Bostik for videre konsultasjon. **Forbehandling:** Underlaget skal alltid forbehandles med Bostik GRIP A560 CLASSIC, dette for å forhindre hurtig uttørking samt øke vedheft til underlaget. Primeren påføres på et normalt absorberende underlag fortynt med vann i et forhold på 1:3. På sterkt absorberende underlag anbefales det med to strøk. På klinker, sten, PVC, linoleum, tre etc. påføres primer Bostik GRIP A936 XPRESS. Primeren må børstes inn i underlaget. La det tørke og danne en film innen sparkling! Sparkling skal skje senest 24 timer etter at primeren er påført. Det skal primes mellom hvert sparkellag.

BLANDING OG BRUK

Blanding: Tilsett rent kaldt vann i en ren beholder, tilsett så SL C710 FINE+. En sekk med 15 kg pulver blandes med 4,5 liter rent vann. Mål først vannet i blandekaret og tilsett deretter pulveret.. Blandingen utføres med en drill med visp på til du har en klumpefri og homogen masse. Bruk vann +5 til +20 °C. Ikke bruk varmtvann, det kan føre til hurtigere tørking og sprekke dannelse. Massens temperatur bør ligge mellom +10 °C og +20 °C.

Påføring: Bruk egnet verktøy for distribuering og bearbeidelse av sparkelen. Blandet masse bør påføres innen ti minutter. Tiden er avhengig av sjikttykkelse, temperatur samt fuktighet og sugesevne. Eventuell ettersparkling kan gjøres umiddelbart når sparkelen er gangbar etter ca. 30 min. Ved senere ettersparkling må overflaten primeres med GRIP A560 som ovenfor.

OBS! Overflaten må beskyttes mot faktorer som kan forårsake kortere tørketid, f.eks. direkte sol, høy temperatur, sterk ventilering o.l. Bruk ikke avfuktere eller varmevifter.

LAGRING

6 måneder tørt, kjølig og i uåpnet forpakning.

MILJØ OG HELSE

Produktet inneholder sement og kan virke irriterende på huden. Alle brukere må forstå og bruke sikkerhetsdatabladet før produktet tas i bruk. Sikkerhetsdatabladet er tilgjengelig på forespørsel og er tilgjengelig på produsentens nettside.

RESIRKULERING

Avfallsgenerering bør unngås eller minimeres når det er mulig. Tomme beholdere kan inneholde noen produktrester. Produkt og emballasje skal uskadeliggjøres på en sikker måte. Lei et autorisert renovasjonsselskap til å håndtere overskuddsprodukter og ikke-resirkulerbare produkter. Dette produktet må alltid avhendes i samsvar med kravene i miljøvern- og avfallshåndteringslovgivningen. Unngå spredning av sølt materiale, avrenning, kontakt med jord, vassdrag og avløp.

ANNET

For ytterligere informasjon, se Bostiks byggebeskrivelser.

Gulvvarme kan slås på tidligst 28 døgn etter sparkling eller fuging av fliser, og kan deretter skrues opp 5 °C per døgn opp til du har maks. 27 °C overflate gulv.

Produktnummer	Forpakning	Antall per pall	EAN
30623137	15 kg	72	7311020081447

SIKKERHET

Se sikkerhetsdatablad på www.bostik.no

Forbehold: De tekniske data vi presenterer i tillegg til våre anvisninger og anbefalinger er alle basert på en rekke tester og på vår erfaring. De er ment å hjelpe brukeren å oppnå best mulig resultat. Ettersom brukerens forhold ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvar for resultatene som oppnås ved bruk av produktene.

BOSTIK SERVICE

info.se@bostik.com
www.bostik.se

