



BOSTIK

SILIKON UNIVERSAL

NØYTRALHERDENDE OG ANTI-MUGGBEHANDLET

2024-01-30

TEKNISK DATABLAD

FORDELER

- Nøytralherdende
- Anti-muggbehandlet
- UV-bestendig
- Høy styrke
- Perfekt feste uten primer på de fleste underlag
- Gir ikke korrosjonsskader

PRODUKTBESKRIVELSE

Bostik SILIKON UNIVERSAL er en nøytralherdende, anti-muggbehandlet og UV-bestendig silikon med høy styrke uten primer til de fleste byggematerialer. Gir ikke korrosjonsskader

BRUKSOMRÅDER

Bostik SILIKON UNIVERSAL er egnet for våtrom, innvendige og utvendige bevegesfuger i byggkonstruksjoner, metall- og glasskonstruksjoner.

OBS! Skal ikke brukes til akvarier, naturstein eller marmor.

TEKNISKE DATA

Egenskaper før påføring		
Base		silikongummi
Påføringstemperatur		+5°C til +40°C
Konsistens		Myk, smidig masse
Herdesystem		Aloxy, nøytral
Tetthet		ca. 1,0 g/l
Brannfarlig		nei
Egenskaper etter påføring		
Aldringsmotstand	Meget god mot UV-stråling og klimaeffekt	
Kjemisk motstand	Bra mot de fleste husholdskjemikalier	
Klebefri flate	ca. 25 minutter avhengig av temperatur og luftfuktighet	
Temperaturmotstand		-40°C til +120°C
Hardhet		ca. 22° Shore A

Bevegelsesopptak +/- 20 % av opprinnelig bredde

Lagring Et år i uåpnet emballasje ved 20° til 30°

Overmalbar Nei

Disse verdiene er typiske egenskaper og kan variere +/-3%

BRUKSANVISNINGER

Påføringstemperatur + 5°C til + 40°C (avhengig av miljø og underlag). Underlaget skal være fast, rent, tørt og fritt for fett og støv. Avfetting må gjøres med oljefritt løsemiddel.

Primerbehandling: Fugeflatene behøver normalt ikke grunnes, ved tvil, kontakt Bostik.

Bunnmateriale Bostik Bunnlist. Det er viktig at fugemassen kun har vedheft til begge sider av fugen og ikke til bunnen av fugen. Påføring: Kutt patronspissen til passende størrelse. Påfør og glatt ut fugen med fugepinne eller annet egnet verktøy, dyppet i såpevann. Fugedimensjonering:

Fugebredden bør dimensjoneres på byggestadiet med hensyn til forventet bevegelse av fugen. En tomregel er at forholdet fugebredde/fugedybde skal være 2/1.

OVERMALBAR

Nei

RENGJØRING

Uherdet masse fjernes med white spirit. Herdet materiale kan bare fjernes mekanisk.

HOLDBARHET

I uåpnet original emballasje mellom + 5°C og + 25°C, er holdbarheten opp til 12 måneder fra produksjonsdatoen, dersom produktet oppbevares på et tørt sted.

HELSE OG SIKKERHET

I henhold til gjeldende lovgivning er produktet ikke klassifisert som brann-, miljø- eller helsefare. For ytterligere informasjon, se Bostik sikkerhetsdatablad som er tilgjengelig på vår hjemmeside.

All informasjon i dette dokumentet og i alle andre publikasjoner (inkludert elektroniske) er basert på vår nåværende kunnskap og erfaring og er Bostiks eksklusive (intellektuelle) eiendom. Ingen deler av dette dokumentet kan kopieres, vises til tredjeparter, reproduseres, formidles til publikum eller på noen annen måte benyttes uten skriftlig samtykke fra Bostik. Den tekniske informasjonen i dette dokumentet er ment som en indikasjon og er ikke uttømmende. Bostik er ikke ansvarlig for noen skade, verken direkte eller indirekte, på grunn av (redaksjonelle) feil, ufullstendighet og/eller uriktighet i dette dokumentet. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, ufullstendighet og/eller ukorrekthet på grunn av teknologiske endringer eller forskning som er utført mellom publiseringsdatoen for dette dokumentet og datoen da produktet er anskaffet. Bostik forbeholder seg retten til å endre ordlyden i dette dokumentet. Bostik kan ikke holdes

ansvarlig for skade, verken direkte eller indirekte som er forårsaket av bruken av produktet(e) som er avbildet i dette dokumentet. Brukeren må lese og forstå informasjonen i dette dokumentet samt andre dokumenter relatert til produktene før produktet tas i bruk. Brukeren er ansvarlig for å utføre alle de obligatoriske testene for å sikre at produktet er egnet for det tiltenkte bruket. Vi har ingen innflytelse på hvilken måte produktet blir benyttet på og/eller noen omstendigheter knyttet til hendelser som oppstår under lagring eller transport, og derfor påtar vi oss ikke på noen måte noe ansvar for skader. Alle leveranser skjer utelukkende i samsvar med våre generelle vilkår som er innlevert til det nederlandske handelskammeret

BOSTIK SERVICE

Smart digital hjelp
Bostik.no

