



WALL STRONG

VEGGLIM

PRODUKTDATABLAD

Version: 2017-03-27

PRODUKTBESKRIVELSE:

Wall Strong er et vevlim med høyt tørrinnhold for ulike veggmaterialer i tørre rom.

BRUKSOMRÅDE:

For montering av glassfibervev og akrylstrukturtapet med papirbakside, vinyltapet med papirbakside, polyester, glassfiber og tekstil. Underlaget kan være sugende som sponplater, gipsplater etc. eller tette som malte overflater.

Forbehandling Gips, sponplater og boardplater: Sparkle plateskjøter og skruerhull, slip og forlim de sparklete flatene. Betong eller puss: Sparkelmasse, pusse og forlim. Papirtapet: Fjern løst tapet og klipp opp hjørnene. Hull, fuger og ujevnheter sparkles, slipes og forhåndslimes. Papirbasert vinyltapet: Løsne og riv av overflatelaget. Ellers det samme som for papirtapet. Malte overflater: Slip og vask med rengjøringsmiddel og skyll med vann. Ujevnheter fylles, pusses og forhåndslimes. Grunnede overflater slipes. Forliming: fortynnet med 1 til 2 deler vann. Sett glassfiber og jutestoff: Rull limet i et jevnt lag på underlaget. Påfør lim i 1-2 lag. Gjør monteringen mens limet fortsatt er klebrig. Trykk tapetet godt med plast- eller stålsparkel. Der materialet skal kuttes, gjøres pressingen så sent som mulig. Overmaling kan tidligst skje 24 timer etter montering. Tekstiltapet og vinyltapet med papirbakside: Rull limet i et jevnt lag på baksiden av tapetet. Brett omslaget og la det stå i noen minutter. Trykk tapetet forsiktig på plass med en plast- eller stålsparkel. Ved montering av vinyltapet med papirbakside kan limet fortynnes med 10 % vann. Limflekker på forsiden av tapetet vaskes forsiktig bort med en fuktig svamp før limet har tørket. Overlapp selvklebende vinyltapet med våtromslim. Følg materialprodusentens instruksjoner.

MILJØ OG HELSE:

Produktets innhold er i henhold til gjeldende lovverk ikke klassifisert som helse- eller miljøfarlig. For ytterligere informasjon se sikkerhetsdatablad.


KONTAKT OSS

TLF 69 19 06 00

info.no@bostik.com

Bostik AB, Strandbadsvägen 22, Box 903, SE-251 09 Helsingborg Tlf:
+46 (0)42-19 50 00, Fax: +46 (0)42 19 50 21, www.bostik.no

Ansvar: De tekniske data vi presenterer i tillegg til våre anvisninger og anbefalinger er alle basert på en rekke tester og på vår erfaring. De er ment å hjelpe forbrukeren med å oppnå best mulig resultat. Ettersom brukerens forhold ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvar for resultatene som oppnås ved bruk av produktene.




TEKNISK DATA

Limtype	Enkellim
Bindemedel	Stivelse Polymer
Løsemiddel	Vann
Konsistens	Tixotrop
Densitet	1,06 g/cm ³
Appliseringsverktøy	Ruller
Arbetstemperatur	Ikke under + 18°C
Rengjøringsmiddel	Verktøy rengjøres med lunket vann. Limflekker fjernes med en fuktig svamp innen limmet har tørket.
Farge	Vit
Tørrstoff:	20% ± 2 vekts %
Limforbruk	3-5 m ² /liter avhening av materiell og appliseringsmetode
Fortynning:	Vann. Limmet bør ikke fortynnes.
Brannfarlig	Nei
Lagring	12 måneder ved + 10 til + 20°C i uåpnet forpakning.

Kontakt oss:

TLF 69 19 06 00

info.no@bostik.co



Bostik AB, Strandbadsvägen 22, Box 903, SE-251 09 Helsingborg Tlf: +46 (0)42-19 50 00, Fax: +46 (0)42 19 50 21, www.bostik.no

Ansvar: De tekniske data vi presenterer i tillegg til våre anvisninger og anbefalinger er alle basert på en rekke tester og på vår erfaring. De er ment å hjelpe forbrukeren med å oppnå best mulig resultat. Ettersom brukerens forhold ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvar for resultatene som oppnås ved bruk av produktene.