



CONTACT 3006

TEKNISK DATABLAD

Version: 2017-10-09

PRODUKTBESKRIVELSE

Basert på syntetisk gummi, syntetiske harpikser og stabilisatorer oppløst i organiske løsningsmidler. Limet danner sterke limfuger uten bruk av herdere, høy presstemperatur eller lang presstid. Limfugene får en høy holdfasthet og vedheftelse allerede ved blanding og når endelig holdfasthet innen noen uker. Høy holdfasthet på EPDM-gummi

BRUKSOMRÅDE

ARBEIDSBESKRIVELSE

Mange produsenter av ulike materialer beskriver i detalj hvordan deres materiale skal forbehandles før liming. Følg disse instruksene nøye. Nedenfor finner du videre anvisninger for selve limejobben. 1. Sørg for at overflatene som skal limes er rene, tilstrekkelig tørre og flate eller godt festet. Støv, gammel farge eller andre løse lag, og olje, fett og voks nå nøye fjernes. Materialet og arbeidslokalet bør ha en temperatur på 15–20°C. 2. Rør godt om i limet. 3. Spre lim utover begge overflatene i tykke lag med en taggete sparkelspade eller pensel. 4. La limet tørke til det ikke overføres til hånden ved berøring, normalt 5–15 minutter avhengig av temperaturen på underlaget og i rommet, og av ventilasjonen. Du skal ikke måtte vente mer enn i 30 minutter. 5. Legg overflatene sammen og trykk godt fast. Det er absolutt nødvendig at begge limoverflatene får god kontakt med hverandre for å danne en sterk og holdig limfuge. 6. Eventuelle limflak fjernes med Bostik fortynningsmiddel nr 3.


ARBEIDSBESKYTTELSE

Vi henviser til Arbetarskyddsstyrelsens anvisninger nr. 78 og 100 «Limanvisninger» og «Hygieniske grenseverdier». Se vareinfo-bladet for mer informasjon.

KONTAKT OSS

TLF 69 19 06 00

info.no@bostik.com



PRODUKTBESKRIVELSE

a) lim i leveringstilstand	
Limtype	Kontaktlim
Bindemiddel	Syntetisk gummi, syntetiske harpikser, stabilisatorer
Løsningsmiddel	Alifatiske og aromatiske hydrokarboner, estere
Farge	Rød
Lukt	Som løsningsmiddel (se ovenfor)
Viskositet	6000 cps
Flammepunkt	Under 21°C
Rengjøringsmiddel for redskaper	Bostik fortynningsmiddel nr 3
Påføringsverktøy	Taggete sparkelspade eller pensel
Oppbevaring	Bør oppbevares ved 10–20°C og brukes ved 15–20°C. Ved lagring under 0°C blir limet tykkere, men kan brukes etter å ha nådd romtemperatur etter svak omrøring.
Konsistens	Rennende, med en viss seig karakter.
Fortynningsmiddel	Bostik fortynningsmiddel nr 3
Oppbevaringsbestandighet	Minst 1 år ved 10–20°C
Bruksmengde	Normalt 3–4 m ² per liter (ferdig limfuge)
Tørsubstansinnhold	37 ± 1 vekt %
Spesifikk vekt	0,91
b) typisk verdi for ferdig limfuge	
Overflatespenning	20 N/cm på EPDM-gummi
Skiveholdfasthet	25 N/cm ² på EPDM-gummi
Holdfasthetsvekst	50 % av endelig holdfasthet oppnås innen 1 døgn, 95 % av endelig holdfasthet oppnås innen 7 døgn
Holdfasthet i varme	1 døgn gammel limfuge uten herder: God holdfasthet til 70°C
Fuktbestandighet	Svært god. Limfugen er uløselig i vann.

KONTAKT OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

