



GIPS V28

TEKNISK DATABLAD

Version: 2016-05-31

PRODUKTBESKRIVELSE

Veggsparkel Gips V28 er et hvitt gipsbasert og plastforsterket veggsparkel i pulverform for sparkling av faste og rene underlag inne på betong, tegl, puss, gassbetong og gipsplater. Veggsparkel Gips V28 har en meget høy fylningsgrad og kan lett påføres i tykke lag uten å krympe. Veggsparkel Gips V28 er PH-nøytral, slipper igjennom luft og fuktighet og passer utmerket i boenheter.

BRUKSOMRÅDE

Beregnet for sparkling og reparasjoner av skader på vegg og tak inne før tapetsering ,maling og flislegging.

ARBEIDSBESKRIVELSE

Underlaget skal være tørt og rent og fri for produkter som kan redusere vedheften. Fjern løssittende tapet ,maling og løs puss. Malte og andre tette flater skal rengjøres for fett og olje samt mattes ned. Alle glatte og tette flater skal primes med Primer 6000. Sterkt sugende underlag som gassbetong skal fuktes eller primes med Bostik Primer 6000 før sparkling. Spiker- og skruehoder som kan ruste beskyttes på tilfredsstillende måte før sparkling for å unngå rustangrep. Bland 2,5 deler pulver med 1 del vann (ca 0,5 liter /kg pulver). Tilsett vannet til blandingskaret først og så sett til pulveret under kraftig omrøring. La sparklet stå i 2-3 minutter og bland så igjen. Det ferdigblandede sparklet skal ha en smidig pastalignende konsistens. Påfør massen med stålsparkel. Fyll noe høyere enn omgivende flate. Fukt flaten og jevn den til med en stålsparkel innen massen har stivnet (etter ca. 45-60 min.) eller slip sparklet når det er gjennomført. Sparkellaget må være helt tørt innen etterfølgende maling eller tapetsering startes. For å forhindre ujevn tørking av malingen er det en fordel å grunne først

ARBEIDSBESKYTTELSE

Produktets inneholde er, i følge gjeldende lover og regler, ikke klassifisert som helseskadelig. For ytterligere informasjon, se HMS-datablad.

KONTAKT OSS

TLF 69 19 06 00

info.no@bostik.com



PRODUKTBESKRIVELSE

Blandingsforhold:	2,5 liter vann til 5 kg pulver
Lagstykkelse:	0 - til ubegrenset
Anvendelsestid:	Ca 30 min ved +18°C
Herdetid:	Ca 45-60 min ved +18°C
Arbeidstemperatur:	Ikke under + 5°C
Tørketid:	Tørketiden avhenger av temperatur, sparkelmas- sens tykkelse og underlagets fuktighet. Obs! Ved solbes- tråling, høy romtemperatur eller andre faktorer, som kan påskynde tørkingen, bør over- flaten beskyttes mot for rask uttørking.
Rengjøring:	Vann, før massen har tørket
Forbruk:	Ca 1,0 kg. pulver pr. m ² /mm
Lagring:	Tørt og i uåpnet emballasje

KONTAKT OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

