



VEGGLIM 76

TEKNISK DATABLAD

Version: 2017-03-27

PRODUKTBESKRIVELSE

Bostik 76 Vevlim er et dispersjonslim på PVAc-stivelsesbase. Limet har en ekstra god klebeevne og lang monteringstid og egner seg derfor meget godt til tyngre tapeter. Danner en sterke limfuge på de fleste underlag.

BRUKSOMRÅDE

For bruk i tørre rom, til oppsetting av Tekstiltapeter, Vinyltapeter og akrylstruktur med bakside av papir, polyester etc, for glassfibervev, miljøtapet og akrylstrukturtapeter med bakside av papir eller non woven. Bostik 76 Vevlim kan påføres med sprøyte.

ARBEIDSBESKRIVELSE

1. Les produsentens monteringsanvisning. Rør limet godt. Eventuelt løst- sittende tapet og farge fjernes. Ujevnheter sparkles og slipes. Sterkt sugende underlag forsterkes med en blanding av 1 del tapetlim og 3 deler vann. Malte flater vaskes med 5 % ammoniakk eller sodaoppløsning. Skyll godt. 2. Liming: Glassfibervev (uten pappirbakside). Rull limet på veggen i et jemt og rikelig skikt. Montere mens limet er klebrig. Unnvike gjennomtrengning av limet i veven. Tapeten er overmalbar tidligst 1 døgn etter at tapeten er helt tørr. Vinyl- og akrylstrukturer, vinyltapeter med papirbakside. Om ikke annet er opplyst fra tapetprodusent, rull limet på veggen. Er tapeten renskåret □ monteres den kant i kant. Vinyltapeter med bakside av polyester, glassfiber eller tekstil. Om annet er opplyst fra tapetprodusent, rull limet på veggen. Er tapeten renskåret- monter den kant i kant. Overlappingsliming av vinyltapeter gjøres med Bostik 78 Våtromslim. 3. Press ut alle luftbobler med børste fra midten mot kantene. Vær nøye med at det finnes nok lim under alle skjøter.


ARBEIDSBESKYTTELSE

Produktets innhold er, ifølge gjeldende lovbestemmelser, ikke klassifisert som helseskadelig eller brannfarlig. For ytterligere informasjon se HMS-datablad (sikkerhetsdatablad).

KONTAKT OSS

TLF 69 19 06 00

info.no@bostik.com



PRODUKTBESKRIVELSE

Limtype:	Enkellim
Bindemiddel:	PVAc og stivelse
Løsningsmiddel:	Vann
Konsistens:	Tixotropisk
Farge:	Hvit
Påføringsutstyr:	Rulle og pensel eller sprøyte
Arbeidstemperatur:	Ikke under + 18°C.
Rengjøringsmiddel:	Vann
Densitet:	1,06 g/cm ³
Tørrstoffinnhold:	20 ± 1 vekt-%
Limforbruk:	3-6 m ² /litr, avhengig av materialet og påføringsmåte
Fortynningsmiddel:	Vann. Limet bør ikke fortynnes
Brannfare:	Nei.
Lagring:	12 måneder ved +10 til +20 °C i uåpnet forpakning. Beskyttes mot frost.

KONTAKT OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

