



# LETTSPARKEL GROV LG

## TEKNISK DATABLAD

Version: 2016-05-31

### PRODUKTBESKRIVELSE

Bostik Lettsparkel-Grov er et grovkornet håndsparkel med ekstra høy fyllevne og vedhefter.

### BRUKSOMRÅDE

Bostik Lettsparkel-Grov er egnet for sparkling av mur og pussede flater, teglvegger etc. og for reparasjon av skader og hulrom innen- dørs i tørre rom.

### ARBEIDSBESKRIVELSE

Påføring: Påføres for hånd med stålsparkel. Ønskes en finere overflate, ettersparkles det med Bostik Finsparkel eller Lettsparkel Fin.

### ARBEIDSBESKYTTELSE

Produktets innhold er, i følge gjeldende lover og regler, ikke klassifisert som helseskadelig. Fyllstoffet kan føre til irritasjon av øynene ved sliping, bruk derfor beskyttelsesbriller. For ytterligere informasjon, se sikkerhetsdatablad

### KONTAKT OSS

TLF 69 19 06 00

[info.no@bostik.com](mailto:info.no@bostik.com)



## PRODUKTBEKRIVELSE

Fyllstoff :	Dolomitmarmor og lettfiller.
Kornstørrelse:	0-0,30 mm.
Bindemiddel:	Polymerdispersjon, cellulosed-erivater
Vedheft:	> 5 kp/ cm2 på slett betong.
Fortynning:	Vann. Skal normalt ikke fortynnes
Rengjøring:	Verktøy rengjøres i vann.
Densitet:	0,8 kg/l .
Tørketid:	ca 1 time/mm ved 20 oC og 50 % RF. Tørketiden kan variere kraftig avhengig av sjikt-tykkelse, temperatur, luftfuktighet og underlag. Anbefalt arbeidstemperatur er + 5°C til + 35°C
Lagring:	1 år i uåpnet forpakning ved 20 oC. Skal lagres mørkt og frostfritt Lagringstemperatur bør være jevn, ca + 15°C

### KONTAKT OSS

TLF 042-19 50 00

[info.se@bostik.com](mailto:info.se@bostik.com)

