



VÅTROMSSPARKEL

TEKNISK DATABLAD

Version: 2016-05-31

PRODUKTBESKRIVELSE

Bostik Våtromssparkel Rull er et rullbart håndsparkel av lettvektstype. Oppfyller meget høye krav mhp. fyllevne. Har en meget god vedheft.

BRUKSOMRÅDE

Bostik Våtromssparkel Rull er velegnet for sparkling av puss, betong, lettbetong og gipsplater.

ARBEIDSBESKRIVELSE

Påføring: Påføres med rulle eller for hånd med sparkel. Kan også påføres med sprøyteutstyr, type Hemo 10.

ARBEIDSBESKYTTELSE

Produktets inneholde er, i følge gjeldende lover og regler, ikke klassifisert som helseskadelig. Fyllstoffet kan føre til irritasjon av øynene ved sliping, bruk derfor beskyttelsesbriller. For ytterligere informasjon, se sikkerhetsdatablad.

KONTAKT OSS

TLF 69 19 06 00

info.no@bostik.com



PRODUKTBESKRIVELSE

Fyllstoff :	Dolomitmarmor og lettfiller.
Kornstørrelse:	0-0,15 mm.
Bindemiddel:	Cellulosederivater, polymerdispersjon
Vedheft:	> 5 kp/ cm ² på slett betong.
Fortynning:	Vann. Skal normalt ikke fortynnes
Densitet:	1,1 kg/l .
Forbruk:	Generelt 1 liter/ m ² ved 1 mm sjikt tykkelse. Kan variere avhengig av underlagets beskaffenhet.
Tørketid:	Ca 1 time/ 1 mm sjikt ved 20°C og 50 % RF. Tørketiden kan variere kraftig avhengig av sjikt-tykkelse temperatur, luftfuktighet og underlaget. Rekommandert arbeidstemperatur er +5°C til + 35 °C
Rengjøring av verktøy:	Rengjøring av verktøy gjøres enklest med vann.
Lagring:	1 år i uåpnet forpakning .Skal lagres mørkt og frostfritt. Lagrings- temperaturen bør være jevn, ca + 15 °C.
Farge:	Tonet i henhold til Hus AMA-83.

KONTAKT OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

