



VÅTROMSSPARKEL-LV

TEKNISK DATABLAD

Version: 2016-05-31

PRODUKTBESKRIVELSE

Bostik Våtromssparkel er en håndsparkel av lettvektstype. Oppfyller meget høye krav mhp. fyllevne. Har en meget god vedheft. Gir minimalt med kryp.

BRUKSOMRÅDE

Bostik Våtromssparkel er velegnet for sparkling av puss, betong, lettbetong og gipsplater.

ARBEIDSBESKRIVELSE

Forbehandling: Underlaget skal være fritt for støv, smuss, olje, fett, løse partikler etc. Påføring: Påføres for hånd med sparkel.


ARBEIDSBESKYTTELSE

Produktets inneholde er, i følge gjeldende lover og regler, ikke klassifisert som helseskadelig. Fyllstoffet kan føre til irritasjon av øynene ved sliping, bruk derfor beskyttelsesbriller. For ytterligere informasjon, se sikkerhetsdatablad.

KONTAKT OSS

TLF 69 19 06 00

info.no@bostik.com



PRODUKTBESKRIVELSE

Farge:	Tonet i henhold til Hus AMA-83.
Fyllstoff :	Dolomitmarmor og lettfiller.
Kornstørrelse:	0-0,15 mm.
Bindemiddel:	Cellulosederivater, polymerdispersjon
Vedheft:	> 5 kp/ cm ² på slett betong
Fortynning:	Vann. Skal normalt ikke fortynnes
Rengjøring:	Verktøy rengjøres i vann.
Densitet:	1,1 kg/l .
Tørketid:	Ca 1 time/ 1 mm sjikt ved 20°C og 50 % RF. Tørketiden kan variere kraftig avhengig av sjikt-tykkelse temperatur, luftfuktighet og underlaget. Anbefalt arbeidstemperatur er +5°C til + 35 °C
Lagring:	1 år i uåpnet forpakning .Skal lagres mørkt og frostfritt. Lagrings-temperaturen bør være jevn, ca + 15 °C.

KONTAKT OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

