



# MAXI CRYSTAL

## TEKNISK DATABLAD

Version: 2016-05-31

### PRODUKTBESKRIVELSE

Elastisk monteringslim og fugemasse med bra vedheft til de fleste materialer. Egnert der du vil ha en transparent, tett og usynlig limfuge. Maxi Crystal er basert på silylmodifiserte polymer (SMP).

### BRUKSOMRÅDE

Liming og tetting av ulike fargede og transparente materialer. Limer ute og inne og er godkjent ifølge EN 15651-1. Kan også brukes som fugemasse på karmen, gulvlist, koplingsbokser, metallkonstruksjoner etc. Ideell for liming av WC som et alternativ for silikon.

### ARBEIDSBESKRIVELSE

Transparent og fri for løsemidler, isocyanater og PVC-myknere. Produktet beholder sin klarhet og har meget god UV-bestandighet og aldringsegenskaper. Generelt god vedheft til de fleste materialer uten bruk av primer. Utfør en prøve for beste resultat på malte flater. Permanent elastisk ved temperaturer mellom - 35 °C og +80 °C. Nøytral, luktfri og hurtigherdende. Overmalbar med dispersjonsmaling. Utfør en prøve for å bekrefte de riktige resultatene.

### ARBEIDSBESKYTTELSE

Ingen spesielle forholdsregler er påkrevet. Se datablad for mer informasjon.

### KONTAKT OSS

TLF 69 19 06 00

[info.no@bostik.com](mailto:info.no@bostik.com)



## PRODUKTBESKRIVELSE

Egenskaper før påføring	
Materialtype	silylmodifiserte polymer (SMP)
Herdesystem	Herder med luftens fuktighet
Egenvekt	ca. 1,05 g/ml
Driftstemperatur	+5°C til +35°C
Hinnedannelse	ca. 15 min. ved 23 °C og 50 % RF
Åpningstid	< 20 min. ved 23 °C og 50 % RF
Herdehastighet etter 24 tim.	Ca. 2,0 mm ved 23°
Lagringstid	1 år i uåpnet emballasje, lagring +5 °C
Egenskaper etter påføring	
Overmal bar	Med dispersjonsmaling. På annet, ta en test.
UV och værbestandighet	God
Hardhet	ca. 45 Shore A
Bevegelser	+ -5 %
Strekfasthet (2 mm film)	ca. 2,2 N/mm <sup>2</sup>
Forlengelse ved brudd	ca. 250 %
Skyvestyrke (på tre)	ca. 2,8 N/mm <sup>2</sup>
Temperaturbestandighet	-40 °C til +80 °C
Farge	Transparent
Styrke	Full styrke etter 4-7 døgn avhengig av luftfuktighet.

### KONTAKT OSS

TLF 042-19 50 00

[info.se@bostik.com](mailto:info.se@bostik.com)

