



Light Premium

TEKNISK DATABLAD

Version: 2016-05-31

PRODUKTBESKRIVELSE

Lett håndsparkel med minimal krymping og god fyllevne. Sparkelen håndterer opptil 6 mm tykkelse uten å sprekke og dette bidrar til å spare tid fordi det må legges færre lag. Sparkelen er også fargetilpasset for underlag av gipsplater og reduserer dermed risikoen for fargeforskjeller etter maling. Gir et godt grunnlag for videre behandling (tapetsering, maling).

BRUKSOMRÅDE

Egnet for både bredsparkling og sparkling av skjøter. Egnede underlag inkluderer platematerialer, murpuss, betong og lettbetong. Ved sparkling av skjøter på gipsplater skal det brukes papirremser. Ment for tørre rom innendørs.

ARBEIDSBESKRIVELSE

Forbehandling: Overflatene må være rene, tørre og godt festet. Påføring: Light Premium påføres med stålsparkel. Ved sparkling av skjøter på gipsplater legges skjøteremsene direkte i sparkelen. Sparklede overflater slipes med et egnet sandpapir og børstes av før sluttbehandling.

ARBEIDSBESKYTTELSE

Produktets innhold er ikke klassifisert som helse- eller brannfarlig i henhold til gjeldende lovgivning. Fyllstoffet kan virke irriterende på øynene ved sliping, så vernebriller bør brukes. Se sikkerhetsdatabladet for mer informasjon.

KONTAKT OSS

TLF 69 19 06 00

info.no@bostik.com



PRODUKTBESKRIVELSE

Egenskaper før bruk	
Farge	Lysegrå
Fyllstoff	Hvit dolomitmarmor og lettfiller
Kornstørrelse	0-0,15 mm
Bindemiddel	Polymerdispersjon, cellulosederivat
Fortynning	Vann, skal normalt ikke fortynnes
Lagring	Kjølig, men frostfritt
Lagringstid	12 måneder i uåpnet emballasje
Brannfarlighet	Verken sprer eller utvikler brann
Rengjøring	Verktøy rengjøres med vann
Densitet	1,2 kg/liter
Tørketid	Ca. 7-9 timer avhengig av temperatur, luftfuktighet og lagtykkelse. Gjennomtørr etter ca. 1 døgn
Lagtykkelse	Maks. 6 mm
Materialforbruk	Ca. 0,3 liter/kvm ved sparkling av skjøter to ganger på gipsplater Ca. 1 liter/kvm ved bredsparkling pr. mm lagtykkelse
Arbeidstemperatur	Kan påføres ved en temperatur mellom +5 °C og +30 °C, optimal temperatur er 18-20 °C.

KONTAKT OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

