



# FIX UNIVERSAL FLEX

## TEKNISK DATABLAD

Version: 2017-06-19

### PRODUKTBEKRIVELSE

FIX UNIVERSAL FLEX er en sementbasert, fleksibel festemasse med god vedheftskapasitet for montering av keramiske materialer på alle solide underlag

### BRUKSOMRÅDE

Kan brukes sammen med Bostiks tetteskiktkonstruksjoner og gulvvarme.

### ARBEIDSBESKRIVELSE

Forbehandling: Underlaget må være fritt for støv, smuss, limrester o.l., og det må være solid og tåle minst +10 °C.

Blanding: Til 15 kg pulver tilsettes ca. 4,5 liter kaldt vann. Rør om i 2-3 minutter til du har en klumpfri masse. La det stå i 2-3 minutter og rør om igjen i ca. 1 minutt. Massens temperatur bør være mellom +10-+20 °C. Bruktid: ca. 3 timer ved +20 °C.

Påføring: Smør først festemassen utover med sparkelens glatte side for ca. 10 minutters flislegging, fordel massen deretter med den taggete siden. Trykk og vri fast flisene. Fjern overflødig festemasse som når opptil mer enn halve fugedybden. Gulv er fugeklart etter ca. 24 timer og vegger etter ca. 12 timer.

Forbruk: Ca. 1,5-5 kg / m<sup>2</sup>, avhengig av type underlag og formatet til de keramiske flisene.


### ARBEIDSBESKYTTELSE

Produktet inneholder sement og kan virke irriterende på huden. Se sikkerhetsdatabladet for mer informasjon.

### KONTAKT OSS

TLF 69 19 06 00

[info.no@bostik.com](mailto:info.no@bostik.com)



## PRODUKTBESKRIVELSE

Egenskaper før påføring	
Bindemiddel	spesialsement
Ballast	naturesand, maks 0,5 mm
Sjiktkykkelse	6–15 mm
Brukstid	ca. 20 minutter ved +18 °C
Brukes innen	ca. 3 timer ved +18 °C
Fugeklar	gulv: ca. 24 timer, vegg: ca. 12 timer
Gangbar	ca. 24 timer om temperaturen under tørketiden er minst +18 °C
Materialeforbruk	se separat tabell i monteringsveiledningen
Arbeidstemperatur	kan påføres fra +10 til +25 °C
Rengjøring	umiddelbart med vann
Lagringstid	12 måneder tørt, kjølig og i uåpnet forpakning

### KONTAKT OSS

TLF 042-19 50 00

[info.se@bostik.com](mailto:info.se@bostik.com)

