



MITRE SUPERGLUE

TEKNISK DATABLAD

Version: 2017-11-27

PRODUKTBESKRIVELSE

Direktefestende superlim med aktivator for liming uten behov for feste. Limer porøse og tette flater - tre, metall, keramiske flater samt mange plast- og gummityper (ikke PP/PE/PTFE/EPDM). Herdes på 10 sekunder

BRUKSOMRÅDE

Limer porøse og tette flater - tre, metall, keramiske flater samt mange plast- og gummityper (ikke PP/PE/PTFE/EPDM). Herdes på 10 sekunder. Ideell for liming av bordrammer eller andre overflater som er vanskelige å fikse ved liming eller der et raskt resultat er et krav.

ARBEIDSBESKRIVELSE

Utfør limingen i godt ventilerte rom og på en slitesterk arbeidsflate. Rengjør limflatene og sjekk at passformen er perfekt. Forbered ved å åpne korken på limflasken og riste sprayboksen. Spray den ene limflaten med aktivatoren med et jevnt, men tynt lag. Legg en dråpe av det flytende limet på den andre limflaten (en dråpe per 3 kvadratcentimeter). Sett sammen overflatene innen 30 sekunder og trykk hardt i 10 sekunder. Ferdig!


ARBEIDSBESKYTTELSE

Unngå all hudkontakt med limet for å unngå at huden limes sammen. Limet på huden vil slippe av seg selv innen 60 minutter, eller på kortere tid med varmt vann og såpe. Les alltid sikkerhetsdatabladet før bruk. Bruk i godt ventilerte områder.

KONTAKT OSS

TLF 69 19 06 00

info.no@bostik.com



PRODUKTBESKRIVELSE

Egenskaper før bruk	
Bas	Etyl-cyanoakrylat
Påføringstemperatur	+10°C to +25°C
Lukt	Svak, luktfri etter herding
Farge	Fargeløs
Densitet	1.05 kg/l
Viskositet	ved 25°C 1200 - 1800 cP
Flammepunkt	fra 81°C (ifølge DIN Spec. 53213)
Egenskaper etter påføring	
Brukstemperatur og klima	-20°C til + 80°C i innemiljø.
Hardhet	(Rockwell) M58
Tørketid	24 timer/helt herdet
Mykpunkt	150°C
Tørketid (festetid)	Tre/Tre ca 10 s, nitrilgummi/nitrilgummi ca 7 s, neopren/neopren ca 7 s, EPDM/EDPM 7 s, stål/stål 25-40 s, Polykarbonat/Polykarbonat ca 15 s
Slitestykke (eksempel ifølge ASTM D2095)	Stål > 18 N/mm ² , Nitrilgummi > 5 N/mm ² , Neopren > 5 N/mm ² , EPDM > 5 N/mm ²

KONTAKT OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

