



BOSTIK

SL C740 FIBER MAXI

ZBROJONA WŁÓKNAMI MASA SAMOPOZIOMUJĄCA O WYSOKIEJ WYTRZYMAŁOŚCI MECHANICZNEJ

KARTA TECHNICZNA

KLUCZOWE KORZYŚCI

- Grubowarstwowa
- Do zastosowań zewnętrznych pod okładziny
- Wysoka wytrzymałość
- Niski skurcz

OPIS PRODUKTU

SL C740 FIBER MAXI to grubowarstwowa masa samopoziomująca dodatkowo zbrojona włóknami.

ZASTOSOWANIE

Masa ma zastosowanie przy wyrównywaniu i poziomowaniu jastrychów przed montażem okładzin podłogowych, zarówno w nowych budynkach jak i podczas remontów.

Zakwalifikowana w klasie P3, od 3 mm grubości jako podkład podczas remontu podłóg.

Zakwalifikowana w klasie P4/4S, od 4 mm do 40 mm grubości, na jastrychach mineralnych

Zaprojektowana specjalnie do prac remontowych na istniejącej podłodze zwłaszcza w przypadku starych okładzin drewnianych.

Masa może być ostateczną warstwą podłogi wewnątrz budynków, po uprzednim pomalowaniu farbą podłogową

RODZAJE POWIERZCHNI

Nowe budynki:

- Beton,
- Jastrych cementowy,
- Jastrych anhydrytowy,
- Jastrych asfaltowy,
- Ogrzewanie podłogowe w wymienionych podłożach

Remonty:

- Płytki ceramiczne
- Półelastyczne płytki
- Suche jastrychy
- Parkiety i panele podłogowe (VTBX, CTBH, OSB3)
- Farby podłogowe (po uprzednim przygotowaniu)
- Pozostałości po klejach (po uprzednim przygotowaniu)



C30
F6



DANE TECHNICZNE

Baza	cement
Kolor	szary
Stosunek mieszania	5 – 5,5 litrów wody na worek
Temperatura aplikacji	10 do 25°C
Grubość aplikacji	1-40 mm
Czas pracy	20 min.
Możliwość chodzenia	po 3 h
Montaż okładzin	<p>plytki: po 24 h</p> <p>PVC, guma, parkiet: po 48-72 h</p> <p>Malowanie: po 48-72 h</p>
Wytrzymałość na ściskanie	C30
Wytrzymałość na zginanie	F6

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Podłoże musi być nośne, czyste, wysezonowane oraz wolne od wszelkich środków antyadhezyjnych takich jak oleje, smary itp. Mleczko cementowe należy zeszlifować.

Wszystkie pozostałości farb i klejów należy sprawdzić, czy są w pełni utwardzone oraz nierozcieńczalne wodą. Następnie jak najwięcej zeszlifować.

Powierzchnie chłonne zagruntować środkiem GRIP A500 MULTI. Powierzchnie niechłonne takie jak np. płytki ceramiczne, zagruntować GRIP A936 XPRESS.

Płytki ceramiczne muszą całkowicie przywierać do podłoża. Wszystkie luźne płytki należy wkleić ponownie lub usunąć i zaspachlować masą naprawczą SL C920 RENO ST.

Temperatura podłoża musi wynosić od 5 do 25°C aby zachować poprawne wiązanie masy.

Rysy o szerokości poniżej 0,5 mm należy zszyć odpowiednimi preparatami np. RENO P520 EASY.

W przypadku, gdy podłoże jest zbyt wilgotne można zastosować membranę przeciwwilgociową np. HYTEC E736 TURBO.

Na 48 godzin przed rozpoczęciem prac należy wyłączyć ogrzewanie podłogowe. Ogrzewanie uruchamiać stopniowo podnosząc temperaturę, nie wcześniej niż po 7 dniach od zakończenia prac

	PODŁOŻE	PRZYGOTOWANIE
NOWE	Płyta betonowa	Przeszlifowanie powierzchni z mlecza cementowego
	Płynny jastrych cementowy	
	Jastrych anhydrytowy	Sprawdzenie poziomu wilgoci posadzki
	Ogrzewanie podłogowe	Wyłączenie ogrzewania
REMONTY	Płytki	czyszczenie wodą z ługiem sodowym, następnie obfite spłukanie podłoża czystą wodą
	Płytki półelastyczne	Usunąć najwięcej jak to możliwe
	Ślady klejów	Całkowicie usunąć
	Ślady powłok bitumicznych, azbestowych	Całkowicie usunąć
	Farby podłogowe	Piaskowanie, następnie wyczyścić tak jak płytki
	Żywicę podłogowe	Zeszlifowanie wosków i lakierów powierzchniowych, odkurzenie
	Parkiet na legarach	Sprawdzić ugięcie klepek
	Panele drewniane	Nie może zawierać rys i spękań

SPOSÓB UŻYCIA

Do czystego wiadra wlać od 5 do 5,5 litra wody. Następnie wysypać worek masy SL C740 FIBER MAXI i mieszać mieszadłem elektrycznym do uzyskania jednorodnej konsystencji ok. 2 minuty. Po 1 minucie czasu dojrzewania zaleca się ponownie przemieszać masę aby uzyskać najlepszą płynność mieszanki.

Grubość podkładu zależy od rodzaju podłoża, na który zostanie wylany:

- nowe jastrychy cementowe: od 1 do 40 mm,
- nowe jastrychy anhydrytowe: od 1 do 20 mm,
- płytki, stare jastrychy: od 3 do 30 mm,
- półelastyczne płytki: od 3 do 10 mm.

W jednym cyklu jest możliwe wylanie masy o maksymalnej grubości 40 mm.

Wylanie kolejnej warstwy masy jest możliwe, gdy po pierwszej można chodzić.

Podczas aplikacji ręcznej należy wylać przygotowaną masę na podłoże. Wykorzystując rakle należy rozprowadzić masę po całej powierzchni przestrzegając wymaganej grubości wylewki. Następnie wylaną masę należy odpowietrzyć używając kolczastego wałka.

Masę można aplikować również maszynowo.

NARZĘDZIA

Mieszadło mechaniczne, kielnia, paca, rakla, wałek kolczasty.

CZYSZCZENIE

Świeże zabrudzenia zmyć czystą wodą. Utwardzony produkt można usunąć wyłącznie mechanicznie.

ZUŻYCIE

Zużycie wynosi około 1,5 kg/m² na 1 mm grubości warstwy.

CZAS SCHNIĘCIA

Chodzenie po wylewce jest możliwe po 3 godzinach od zakończenia prac.

Płytki ceramiczne można montować po 24 godzinach od wylania wylewki. Wykładziny, LVT, gumę oraz parkiety należy montować po 48-72 godzinach. Farby podłogowe można nakładać po ok. 48-72 godzinach. Czasy te są podane dla temperatury otoczenia wynoszącej 25°C.

Podczas wiązania należy chronić świeżo wylaną masę samopoziomującą przed nadmiernym nasłonecznieniem a także wiatrem i opadami.

UWAGI

Nie należy dodawać wody do mieszanki po rozpoczęciu wiązania. Przelanie wody może prowadzić do rozwarstwienia się mieszanki.

Należy zapoznać się z kartą charakterystyki produktu.


OKRES TRWAŁOŚCI

9 miesięcy od daty produkcji w oryginalnie zamkniętym opakowaniu.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

ART. NR.	OPAKOWANIA
30619284	worek 25 kg

POMOC TECHNICZNA



Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Bostik nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Bostik zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w formułacjach produktów. Przed aplikacją użytkownik powinien zapoznać się z treścią tego dokumentu i dokumentów z nim powiązanych. Ponadto użytkownik powinien przeprowadzić test i ocenić przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania. Sposób aplikacji, warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu są poza naszą wiedzą i kontrolą, wskutek czego pozostają poza odpowiedzialnością Bostik. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami sprzedaży Bostik. Informacje zawarte w aktualnej karcie technicznej produktu są podane w dobrej wierze i nie mają charakteru wyczerpującego.