



RENO C788 FILL TURBO

SZYBKOWIĄŻĄCY CEMENT NAPRAWCZY

KARTA TECHNICZNA SM01.17

KLUCZOWE KORZYŚCI

- Zamyka otwory po odwiertach
- Szybkie wiązanie (8 minut)
- Wodoszczelny
- Odporny na warunki atmosferyczne
- Umożliwia szybki montaż i naprawy

OPIS PRODUKTU

Zaprawa szybkowiążąca przeznaczona do szybkich napraw i montażu. Może być również stosowana jako dodatek przyspieszający wiązanie do mieszanek piaskowo-cementowych.

W połączeniu z wodą (bez dodatku kruszyw lub innych cementów) utwardza cię w przeciągu 8 minut i staje się odporna na wodę oraz warunki atmosferyczne.

ZASTOSOWANIE

Do uzupełniania niewielkich wgłębień, pęknięć, otworów, wyrównywania wypukłości, a także do montażu i kotwienia stalowych lub plastikowych uchwytów w murze i betonie. Jako dodatek do betonu i zapraw tynkarskich skraca czas wiązania.

DANE TECHNICZNE

Baza	specjalne cementy
Kolor	szary
Czas wiązania	8 minut (przy 20°C)
Zapotrzebowanie na wodę	32% wagowo
Gęstość świeżej zaprawy	2,1 kg/dm ³
Temperatura pracy	+5°C do 30°C

RODZAJE POWIERZCHNI

Podłoża mineralne, beton, mur ceglany, tynki cementowo-wapienne.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Podłoża mineralne musi być nośne i stabilne. Nie może zawierać gipsu, bitumów, tłuszczów, kurzu, śladów farb oraz innych środków antyadhezyjnych. Resztki klejów cementowych, zapraw wapiennych i innych spoiw powinny zostać usunięte z powierzchni poprzez piaskowanie lub frezowanie. Przed obróbką podłoża powinno być dobrze zwilżone.



SPOSÓB UŻYCIA

Jako dodatek do zapraw lub betonu: wymieszać z kruszywem i cementem przy pomocy mieszadła lub odpowiedniego mieszalnika do suchych zapraw. Następnie dodać wodę do uzyskania plastycznej konsystencji. Niezwłocznie zużyć.

Jako zaprawa: wymieszać krótko z wodą do uzyskania plastycznej konsystencji. Niezwłocznie zużyć. Należy wymieszać tyle zaprawy, ile zużyje się w krótkim czasie. Nakładać natychmiast do otworów przy pomocy gładkiej pacy. Do czasu pełnego utwardzenia nie wolno przesuwania montowanych elementów. Po około 15 minutach zaprawa osiąga swoją ostateczną wytrzymałość.

NARZĘDZIA

Mieszadło mechaniczne, mieszalnik do zapraw, paca, kielnia.

CZYSZCZENIE

Bezpośrednio po użyciu do czyszczenia użyć czystej wody. W przypadku związanej zaprawy czyścić mechanicznie lub plynem do usuwania kamienia.

ZUŻYCIE

Zużycie wynosi około 1,4 kg/l.

CZAS SCHNIĘCIA

Czas wiązania zależy od ilości domieszki, temperatury i zastosowanych cementów. Wynosi około 8 minut.

UWAGI

Zawiera cement, powoduje podrażnienia skóry i oczu. Należy zapoznać się z danymi zawartymi na etykiecie i w karcie bezpieczeństwa produktu.

OKRES TRWAŁOŚCI

12 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, w temperaturze +5°C do +25°C.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

ART. NR	OPAKOWANIA
30621777	wiadro 5 kg

GISCODE

ZP1

POMOC TECHNICZNA

+48 61 896 17 40



Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Bostik nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Bostik zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w formułacjach produktów. Przed aplikacją użytkownik powinien zapoznać się z treścią tego dokumentu i dokumentów z nim powiązanych. Ponadto użytkownik powinien przeprowadzić test i ocenić przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania. Sposób aplikacji, warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu są poza naszą wiedzą i kontrolą, wskutek czego pozostają poza odpowiedzialnością Bostik. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami sprzedaży Bostik. Informacje zawarte w aktualnej karcie technicznej produktu są podane w dobrej wierze i nie mają charakteru wyczerpującego.