



# PERFECT SEAL SILICONE UNIVERSAL

## FICHA TÉCNICA

### SILICONE UNIVERSAL ACÉTICO PARA CONSTRUÇÃO, ENVIDRAÇADOS E SANITÁRIOS

#### DESCRIÇÃO

Silicone universal multiúsos para selagem de juntas na construção e sistemas envidraçados. Resistente aos raios UV e condições climáticas. Cura pelo contacto com a humidade atmosférica, permitindo uma selagem elástica e duradoura.

#### VANTAGENS

- Selante versátil, multiúsos
- Resistente aos fungos
- Resistente aos raios UV, água e condições climáticas

#### APLICAÇÕES

Indicado para selagem de juntas em envidraçados, juntas de ligação no setor da construção, cozinhas e casas de banho.

#### INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

Uma junta bem dimensionada deve ter a largura suficiente para resistir aos movimentos dos elementos de construção adjacentes. Deve sempre existir uma relação correta entre a profundidade e a largura da junta. Para uma largura de junta até 10 milímetros deve ser mantida uma relação largura:profundidade de 1:1, com um mínimo de 5 mm de largura e de profundidade. Para juntas superiores a 10 mm de largura, a profundidade deverá ser igual a 1/3 da largura + 6mm. Para mais informações consultar o nosso departamento técnico. As superfícies devem encontrar-se limpas, secas e desengorduradas. Aplicar com pistola manual ou pneumática. Alisar com Bostik Finisher.

#### RECOMENDAÇÕES

Devido à grande variedade de materiais existentes, são sempre recomendados ensaios prévios de aderência e compatibilidade entre superfícies. Consultar a página web do produto.



#### DADOS TÉCNICOS

Módulo 100%	DIN 53504 S2	0,28 N/mm <sup>2</sup>
Temperatura de serviço		+5°C a +40°C
Base		Silicone
Velocidade de cura	@ 23°C / 50% H.R.	2mm/24h
Densidade	ISO 1183-1	0,97g/ml
Alongamento à rutura	DIN 53504 S2	410%
Dureza Shore A	DIN 53505 / 3 SEC.	11
Formação de pele	DBTM.16	10-12 min @ 23°C / 50%H.R.)
Resistência à temperatura		-40°C a +120°C
Resistência à tração	DIN 53504 S2	0,75 N/mm <sup>2</sup>
Viscosidade		75

Valores típicos.

#### LIMPEZA

Limpar as ferramentas com água imediatamente após a utilização. Utilizar Bostik Wipes para a limpeza das mãos. O produto não curado pode remover-se com Bostik Cleaner. Após a cura, remover mecanicamente.

## CORES

Branco

Transparente

Outras cores disponíveis mediante consulta e sujeitas a quantidades mínimas.

## EMBALAGEM

Cartucho de 280ml. Caixas com 12 unidades.

## LIMITAÇÕES

Não indicado para mármore, chumbo, cobre, aço galvanizado, neoprene, PE, PP, PMMA, PC, PTFE e superfícies betuminosas. Não indicado para utilização como silicone estrutural ou para unidades de vidro duplo. Não indicado para aquários ou piscinas. Não admite pintura.

## VALIDADE E ARMAZENAMENTO

Validade de 18 meses após data de fabrico, na embalagem original fechada armazenada, em local seco, a uma temperatura compreendida entre +5°C e 25°C, ao abrigo do gelo.

## CERTIFICAÇÕES

CE	EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 12.5E
	EN 15651-2: G-CC
	EN 15651-3: S S1
	A+ FRENCH VOC REGULATION

## SAÚDE E SEGURANÇA

Consultar a ficha de segurança antes de iniciar a utilização do produto. Ficha de segurança fornecida a pedido.

## AVISO

A BOSTIK garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade. As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A BOSTIK não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A BOSTIK reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.

BOSTIK HOTLINE

**Smart help**  
**253 300 810**

**Bostik Portugal, Lda.**

R. da Quintã, Lote 6 - Frossos

4700-023 Braga - Portugal

an Arkema company

**[www.bostik.com/pt/portugal/](http://www.bostik.com/pt/portugal/)**

Este documento anula e substitui todas as versões anteriores.

