



HYTEC P510 RENORAPID

PRIMÁRIO 1C PARA SUPERFÍCIES POROSAS E NÃO POROSAS

FICHA TÉCNICA | ÚLTIMA REV.: 12/12/2023 | Página 1 de 1

VANTAGENS

- Monocomponente - pronto a aplicar
- Elevada aderência
- Primário consolidante, aglutinador de superfícies.



DESCRIÇÃO

HYTEC P510 RENORAPID é um primário monocomponente para superfícies porosas (absorventes) e superfícies não porosas. Igualmente indicado para utilização como consolidante de superfícies.

APLICAÇÕES

- Superfícies de base cimentícia.
- Superfícies de anidrita.
- Superfícies em pedra madeira (pedra natural com aspeto idêntico à madeira).
- Superfícies à base de magnésio.
- Consolidante para betonilha, reforçando extremidades e arestas frágeis.
- Ponte de união em superfícies com vestígios de colas antigas desde que firmemente agarradas à base original.
- Barreira anti-humidade resistente a níveis de humidade no pavimento até 4,5% CM (3% CM para pavimentos radiantes), exceto em betonilhas de anidrita ou de magnésio.

OBSERVAÇÕES

Consultar a ficha de segurança antes de utilizar o produto.
<https://bostikdsds.thewerco.com/default.aspx>

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descrição	Resultados
Composição	Poliuretano
Cor	Acastanhada
Temperatura de aplicação*	Superfície: +15°C (mínimo) Temperatura ar: +18°C (mínimo) Humidade relativa: <75%
Tráfego pedonal*	1 - 2 horas
Cura*	1 - 2 horas
Rendimento	Primário : 100-120g/m ² Barreira anti-humidade: 250-300g/m ²

* a 23°C e 50% H.R. sobre superfícies porosas.

PREPARAÇÃO DA BASE

O suporte deve estar limpo, isento de fissuras, resistente à tração e à compressão de acordo com os requisitos da DIN 18365 e DIN 18356. A superfície deve estar protegida contra a humidade ascendente e/ou humidade residual, de acordo com os valores anteriormente mencionados (consultar o campo APLICAÇÕES na página 1). Ao utilizar **HYTEC P510 RENORAPID** como primário para betonilhas de anidrita, estas devem ser previamente tratadas mecanicamente e completamente aspiradas. Respeitar as instruções do fornecedor da betonilha. Primários, pontes de união e subcapas não são suficientes para deixar superfícies não padronizadas “prontas para instalação”. Em vez disso, eles são usados em conjunto com materiais adequados para alcançar ótimos resultados.

APLICAÇÃO

Primário: Aplicar com um rolo de pelo curto (6-7mm) de forma uniforme sobre toda a superfície, numa proporção de 100-120g/m². Não aplicar quantidade em excesso para evitar o empocamento sobre a superfície. Deixar secar durante 1 - 2 horas. Após a secagem do primário HYTEC P510 podem ser aplicadas as colas para pavimentos de madeira Bostik, sem necessidade de espalhar previamente areia de Quartzo. Nesse caso, a aplicação da cola deve ser feita entre 2 horas a 24 horas (máximo) após a aplicação do primário HYTEC P510.

Barreira anti-humidade: Aplicar **HYTEC P510 RENORAPID** em duas camadas, com intervalo de 1-2 horas (mínimo) até 6 horas (máximo) entre camadas. Após a aplicação da segunda camada, espalhar areia de quartzo sobre a segunda camada ainda fresca. Este procedimento não dispensa ou substitui o cumprimento da norma DIN 18533.

Em alternativa à aplicação de areia de Quartzo, pode ser utilizado o primário areado GRIP A936 XPRESS, dependendo de qual o tipo de revestimento final a ser aplicado. Para mais informações contacte o nosso departamento técnico. No caso de aplicações onde sejam utilizados produtos de enchimento e regularização com altas espessuras e sempre que se verifique tráfego de cargas pesadas (ex: empilhadores) é sempre recomendada a aplicação de **HYTEC P510 RENORAPID**.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

Validade de 6 meses após data de fabrico, na embalagem original fechada, armazenada em local seco, a uma temperatura compreendida entre +5°C e +25°C, ao abrigo do gelo, humidade, condensação, orvalho e luz solar direta. Armazenar as embalagens em cima de uma palete ou outra plataforma que evite o contacto direto com o pavimento. Fechar bem a embalagem após cada utilização.

Bostik Portugal

R. da Quintã, Lote 6 - Frossos

4700-023 Braga - Portugal

www.bostik.com/portugal/pt

info.portugal@bostik.com

APRESENTAÇÃO

Bidão de 11Kg. Palete com 40 bidões.

AVISO LEGAL

Esta ficha técnica substitui todas as versões anteriores. A BOSTIK garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade. As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A BOSTIK não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A BOSTIK reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.

BOSTIK HOTLINE

Smart help +351 253 300 810

