



PERFECT SEAL SELANTE ACRÍLICO

SELANTE ACRÍLICO PINTÁVEL

FICHA TÉCNICA | ÚLTIMA REV.: 09/02/2024 | Página 1 de 1

VANTAGENS

- Pintável após a cura.
- Flexibilidade permanente.
- Resistente aos raios UV e condições climáticas.



DESCRIÇÃO

Bostik Perfect Seal Selante Acrílico é um selante de base acrílica destinado ao preenchimento de fissuras. Possui uma excelente aderência à generalidade das superfícies, mantendo a sua flexibilidade ao longo do tempo. Admite pintura. Resistente à abrasão e impactos que não danifiquem a camada superficial do selante. Mantém as suas características inalteradas ao longo do tempo, em aplicações sujeitas a temperaturas compreendidas entre -20°C e +70°C.

APLICAÇÕES

Indicado para aplicações em interiores: preenchimento e selagem de juntas de ligação em caixilharia, preenchimento de fissuras e cavidades, remates de rodapés, etc. São possíveis aplicações em exteriores abrigados. Não aplicar o selante no exterior, durante a ocorrência de períodos de chuva.

PREPARAÇÃO DAS SUPERFÍCIES E ACABAMENTO

A temperatura de serviço deve estar compreendida entre +5°C e +40°C (aplica-se à temperatura ambiente e das superfícies). As superfícies devem encontrar-se sólidas, limpas, secas e desengorduradas. Antes de iniciar a aplicação, são sempre aconselhados testes prévios de aderência. Alisar a junta com Bostik Finisher para obter um acabamento perfeito.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descrição	Resultados
Tecnologia	Acrílica
Densidade	1,65 g/ml (ISO 1183-1)
Retração após cura	≈ 18 (DIN 52451)
Formação de pele	≈ 40 min
Resistência à temperatura	-20°C a +70°C
Temperatura de aplicação	+5°C a +40°C

Valores típicos a +23°C e 50% H.R.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

Uma junta bem dimensionada deve ter a largura suficiente para resistir aos movimentos dos elementos de construção adjacentes. Deve sempre existir uma relação correta entre a profundidade e a largura da junta. Para uma largura de junta até 10 milímetros deve ser mantida uma relação largura : profundidade de 1:1, com um mínimo de 5 mm de largura e de profundidade. Para juntas superiores a 10 mm de largura, a profundidade deverá ser igual a 1/3 da largura + 6 mm. Para assegurar uma junta bem dimensionada e limitar o consumo de selante deve ser utilizado um cordão de fundo de junta em PE, no diâmetro adequado. As juntas devem ser preenchidas de uma só vez, assegurando o preenchimento total da cavidade, sem quaisquer zonas ocas ou ar ocluído. Alisar a junta com uma espátula, pressionando o selante dentro da junta. Alisar com Bostik Finisher para obter um acabamento perfeito.

PINTURA

Bostik Perfect Seal Selante Acrílico admite pintura após a cura total, com tintas de base aquosa ou sintética. Não pintar durante o processo de cura, uma vez que poderá verificar-se uma retração do produto que pode levar à fissuração da tinta. São sempre recomendados ensaios prévios de compatibilidade entre a superfície e a tinta.

LIMPEZA

O produto não curado e as ferramentas utilizadas devem ser limpos com água. Após a cura, remover mecanicamente.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

Validade de 24 meses após data de fabrico, na embalagem original fechada, armazenada em local seco e fresco, a uma temperatura compreendida entre +10°C e +25°C, ao abrigo do gelo e da luz. As embalagens depois de encetadas deverão ser utilizadas o mais rapidamente possível.

CORES

Branco.

EMBALAGEM

Cartucho de 300ml. Caixas com 25 unidades.

PRECAUÇÕES

Consultar a ficha de segurança antes de utilizar o produto.

AVISO LEGAL

Esta ficha técnica substitui todas as versões anteriores. A BOSTIK garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade. As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A BOSTIK não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A BOSTIK reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.

Bostik Portugal
R. da Quintã, Lote 6 - Frossos
4700-023 Braga - Portugal
www.bostik.com/portugal/pt
info.portugal@bostik.com

BOSTIK HOTLINE

Smart help +351 253 300 810

