



B305

SELANTE BUTÍLICO TIXOTRÓPICO PARA UNIÕES DESMONTÁVEIS

FICHA TÉCNICA | ÚLTIMA REV.: 08/09/2023 | Página 1 de 1

VANTAGENS

- Aplicações industriais.
- Permite desmontagem posterior.
- Permanentemente plástico.
- Admite pintura após formação de pele.

DESCRIÇÃO

B305 é um selante butílico adequado para juntas com baixo movimento, não sujeitas a cargas mecânicas elevadas. Pode ser pintado após a formação de pele (48 horas após a aplicação).

APLICAÇÕES

Adequado para selagens com possibilidade de desmontagem posterior. Indicado para juntas de carroçarias industriais, construção e manutenção de autocarros, caravanas, automóveis, construções metálicas, assentamento de vidro simples em caixilharia, instalação de painéis em salas limpas e câmaras frigoríficas e diversas aplicações industriais. Admite pintura após 48 horas. Boa resistência à água, raios UV e condições climáticas. Indicado para aplicações em interiores e exteriores.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE E ACABAMENTO

Aplicar com temperatura compreendida entre +5°C e +40°C (temperatura ambiente e das superfícies). As superfícies devem encontrar-se bem limpas, secas e desengorduradas. A superfície deve estar totalmente isenta de partículas soltas ou em vias de se desagregarem da base original. São sempre recomendados testes prévios de aderência. Limpar previamente a superfície com Bostik Cleaner.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

Antes de aplicar Bostik B305 consulte a respetiva ficha de segurança. Corte a ponteira do bico do cartucho, sem danificar a parte roscada. Corte o bico plástico de aplicação, num ângulo de 45°, com o diâmetro pretendido. Atarraxe o bico de aplicação no bico do cartucho. Insira o cartucho na pistola profissional para selantes e inicie a aplicação.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| Descrição | Resultados |
|---------------------------|---------------------------|
| Temperatura de aplicação | +5°C a +40°C |
| Base | Polybutene |
| Densidade | 1,70g/ml |
| Escorrimento | <2mm (ISO 7390) |
| Formação de pele | 48 horas (23°C, 55% H.R.) |
| Resistência à temperatura | -20°C a +75°C |

Dimensionamento de junta:

Uma junta bem dimensionada deve ter a largura suficiente para resistir aos movimentos dos elementos de construção adjacentes. Deve sempre existir uma relação entre a profundidade e a largura da junta. Para uma largura da junta até 10 milímetros deve ser mantida uma relação largura:profundidade de 1:1, com um mínimo de 5 mm de largura e de profundidade. Para juntas superiores a 10 mm de largura, a profundidade deve ser igual à largura a dividir por 3 + 6mm. Contactar o nosso departamento técnico para informações mais detalhadas.

LIMITAÇÕES

Não recomendado para PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plásticos flexíveis, neoprene e superfícies betuminosas. Não indicado para aplicações permanentemente submersas.

LIMPEZA

O material não curado e as ferramentas de aplicação podem ser limpos com Bostik Cleaner. Após a cura, a limpeza terá de ser feita mecanicamente. Limpar as mãos com Toalhetas Bostik Wipes.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

Validade de 12 meses após fabrico, na embalagem original fechada, abrigada da luz solar. Armazenar em local seco e fresco, a uma temperatura compreendida entre +5°C e +25°C.

EMBALAGEM

Cartucho de 300ml. Caixas com 12 unidades.

CORES

Cinza e preto.

PRECAUÇÕES

Consultar a ficha de segurança antes de utilizar o produto.

AVISO LEGAL

Esta ficha técnica substitui todas as versões anteriores. A BOSTIK garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade. As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A BOSTIK não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A BOSTIK reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.

Bostik Portugal

R. da Quintã, Lote 6 - Frossos

4700-023 Braga - Portugal

www.bostik.com/portugal/pt

info.portugal@bostik.com

BOSTIK HOTLINE

Smart help +351 253 300 810

