



WATERSTOP

MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE HÍBRIDA (MS POLYMER)

FICHA TÉCNICA | ÚLTIMA REV.: 03/11/2025 | Página 1 de 1

VANTAGENS

- Proteção imediata contra a humidade incluindo sobre superfícies húmidas.
- Aplicação direta sem necessidade de primário.
- Não é necessário proteger a membrana durante o processo de cura.
- Membrana elástica, resistente à deformação e ao movimento.
- Resistente aos raios UV, gelo e variações de temperatura
- Isento de solventes e betume (tecnologia mais "limpa").
- Boa aderência à generalidade das superfícies.
- Tixotrópico, não escorre.
- Admite colagem de cerâmica.
- Pintável.
- Aplicação em interiores e exteriores.

DESCRIÇÃO

WATERSTOP é uma membrana líquida elástica, à base de MS polímeros, para impermeabilização e reparação de vários tipos de superfícies. Indicado para reparação imediata de fugas de água mesmo sob condições de chuva, (não se dissolve). Resistente à água, raios UV, temperatura e ao gelo. A sua elevada viscosidade permite obter uma membrana impermeabilizante com elevada espessura, inclusive em superfícies verticais (paredes).

APLICAÇÕES

- Proteção imediata de superfícies expostas à água e humidade.
- Reparação de fugas de água e fissuras em calçadas, paredes, pavimentos, coberturas...
- Indicado para cimento, pedra, madeira, metal, barro, cerâmica, ardósia, zinco e alguns tipos de plásticos.
- Indicado para impermeabilização de floreiras.
- Indicado para impermeabilização de paredes enterradas.

LIMITAÇÕES

- Não indicado para aplicações permanentemente submersas.
- Não indicado para PE, PP e superfícies betuminosas.
- Evitar a exposição direta aos raios solares durante longos períodos.




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descrição	Resultados
Base	MS Polímero
Temperatura de utilização	+5°C a +35°C
Consumo	2,30Kg / m ² (1,15Kg / m ² por camada)
Cura	Formação de pele: 6 horas Cura total: 24h (mínimo)

OBSEVAÇÕES

Consultar a ficha de segurança antes de utilizar o produto.
<https://bostiksdsthevercs.com/default.aspx>


ACESSÓRIOS



Cantos de reforço



Fita de reforço



Colares reforço

PREPARAÇÃO DAS SUPERFÍCIES

Para uma correta aplicação é necessário limpar previamente a superfície a tratar, removendo todos os vestígios de gordura, pó, sujidade ou quaisquer outros vestígios que possam comprometer a aderência. As superfícies devem encontrar-se sólidas e isentas de partículas friáveis ou restos de pinturas antigas. Remover quaisquer vestígios de ferrugem das chapas de cobertura. Varrer a superfície para remover poeiras e lixo resultante da operação anterior. A aplicação pode ser feita sobre superfícies húmidas. Remover eventuais poças de água (água estagnada) antes de iniciar a aplicação. Efetuar a aplicação com temperatura compreendida entre +5°C e +35°C.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

Aplicar com pincel ou trincha. Aplicar diretamente sobre a superfície sólida, limpa e desengordurada, sem necessidade de aplicação prévia de primário. Aplicar em duas camadas uniformes e cruzadas, numa proporção de 1.15Kg/m² por camada, com um intervalo de 6 horas entre a primeira e a segunda camada. Aplicar de forma uniforme sobre a superfície a tratar, evitando a ocorrência de ar ocluído. No caso de existência de fissuras até 10mm, revesti-las com uma quantidade generosa de **WATERSTOP**. A membrana impermeabilizante **WATERSTOP** não necessita de qualquer proteção ou resguardo durante o período de cura. A temperatura ambiente e a temperatura da superfície devem encontrar-se entre +5° C (mínimo) e +30° C (máximo). Para obter uma proteção adicional inserir os cantos, a banda e os colares de reforço **ARDATE-PE** sobre a primeira camada fresca de **WATERSTOP**, por forma a reforçar as áreas com maior risco de fissuração (cantos de paredes, juntas entre pavimentos e paredes, zonas de travessia de tubagem, etc.). A membrana impermeabilizante **WATERSTOP** possui uma resistência limitada aos raios UV, sendo sempre recomendável o seu posterior revestimento (ex: cerâmica) por forma a evitar longos períodos de exposição direta aos raios UV.

RECOBRIR A MEMBRANA COM CERÂMICA:

No caso de necessidade de recobrir a membrana impermeabilizante **WATERSTOP** com cerâmica, devem ser respeitados os seguintes passos:

- Espalhar areia de sílica (granulometria de 0,1 a 0,5) sobre a segunda camada ainda fresca de **WATERSTOP**, numa quantidade aproximada de 2Kg/m².
- Varrer a areia em excesso, 24 horas após a operação anterior.
- Colar os elementos cerâmicos com um CIMENTO COLA FLEXÍVEL adequado.
- Aguardar 24 horas antes de prosseguir com qualquer eventual tratamento/acabamento da cerâmica colada.

Fechar bem a embalagem após cada utilização. No caso de não utilizar a totalidade do conteúdo da embalagem, fechá-la bem com a tampa original por forma a evitar o contacto com a humidade que promove a cura do produto.

Devido à grande variedade de materiais existentes, são sempre recomendados ensaios prévios de aderência e compatibilidade entre superfícies. Consultar a página web do produto.

PINTURA

A membrana impermeabilizante não recoberta pode ser pintada. É recomendada a realização de um ensaio prévio, numa zona não visível, para verificar a compatibilidade com a tinta a utilizar.

CORES

Branco, cinza e telha. É recomendada a realização de um ensaio prévio para verificar a cor real do produto.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

Validade de 24 meses após data de fabrico, na embalagem original fechada, armazenada em local seco, a uma temperatura compreendida entre +5°C e +25°C. Fechar bem cada embalagem após cada utilização. O contacto com a humidade do ar promove a cura do produto.

APRESENTAÇÃO

Lata de 1Kg
Balde de 6Kg

AVISO LEGAL

Esta ficha técnica substitui todas as versões anteriores. A BOSTIK garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade. As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A BOSTIK não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A BOSTIK reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.

Bostik Portugal

R. da Quintã, Lote 6 - Frossos
4700-023 Braga - Portugal

www.bostik.com/portugal/pt
info.portugal@bostik.com

CONTACTO

+351 253 300 810

