



# WOOD H160 MULTI PARQUET

## COLA HÍBRIDA PARA PAVIMENTOS DE MADEIRA MACIÇA OU MULTICAMADA

FICHA TÉCNICA | ÚLTIMA REV.: 13/06/2024 | Página 1 de 1

### VANTAGENS

- Madeira maciça até 160mm de largura e 23mm de espessura.
- Assentamento imediato, sem necessidade de tempo de espera.
- Fácil de espalhar.
- Muito baixo teor de COV's: Classe A+ e EC1.
- Indicado para pavimentos radiantes.



### DESCRIÇÃO

**WOOD H160 MULTI PARQUET** é um adesivo híbrido indicado para colagem de pavimentos em madeira multicamada. Igualmente recomendado para colagem de placas de madeira maciça até 160mm de largura e 23mm de espessura.

### APLICAÇÕES

#### Tipos de pavimentos em madeira:

- Vários tipos de madeira, incluindo madeiras exóticas e bambu (bétula e faia : consultar o nosso departamento técnico).
- Ideal para madeiras exóticas
- Madeira maciça até 160mm largura
- Parquet multicamada em todos os formatos
- Parquet em mosaico

#### Indicado para aplicações sobre superfícies em:

- Superfícies revestidas a cimento com acabamento liso
- Betonilha de base cimentícia
- Betonilha de anidrita
- Pavimentos lisos revestidos a cerâmica
- Pavimentos em parquet (assente sobre estrutura de apoio em madeira)
- Pavimentos em derivados de madeira (contraplacado, OSB...)
- Pavimentos radiantes (em conformidade com as instruções do fabricante).

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descrição	Resultados
Composição	Tecnologia Híbrida
Cor	Castanho
Temperatura de aplicação*	+10°C a +30°C
Consumo	800-1400g/m <sup>2</sup>
Tempo aberto*	Aprox. 45 minutos
Tempo de bloqueio	Aprox. 2 horas
Abertura ao tráfego	Tráfego pedonal : 24 horas Tráfego intenso: 48 horas
Cura*	24 a 48 horas
Lixagem e envernizamento	Após 48 horas

\* a 23°C e 50% H.R. sobre superfícies porosas.

### OBSERVAÇÕES

Consultar a ficha de segurança antes de utilizar o produto

**MODO DE USO****PREPARAÇÃO DA BASE**

Assegurar que a base se encontra de acordo com as boas práticas de construção e regulamentos/legislação em vigor. A base deve apresentar-se sólida, limpa, seca (<75% H.R.), sem partículas soltas, desengordurada e isenta de poeiras, vernizes, óleos, ceras, ferrugem, vestígios de colas antigas, gesso ou outros produtos que possam comprometer a aderência.

O pavimento em madeira e a respetiva cola devem ser armazenados no local onde serão aplicados, alguns dias antes do início dos trabalhos. Respeitar as condições de armazenagem mencionadas pelo fabricante do pavimento.

Assegure a existência de uma folga (junta perimétrica) em todo o perímetro da divisão onde será instalado o pavimento, incluindo à volta de colunas ou pilares, para permitir o movimento natural da madeira quando colada.

Sobre superfícies irregulares é recomendada a aplicação prévia de um primário e argamassa autonivelante Bostik. Consulte os serviços técnicos da Bostik para mais informações.

A superfície de assentamento do pavimento não deve exceder os níveis de humidade recomendados. No caso de existência de níveis de humidade superiores aos recomendados, deve ser utilizada previamente a barreira anti-humidade HYTEC E336 XTREM ou HYTEC E736 TURBO. Em seguida deverá ser aplicada areia de sílica e depois a argamassa autonivelante adequada.

**Pavimentos radiantes:**

Os sistemas de pavimentos radiantes devem estar em conformidade com a regulamentação vigente. Desligar o aquecimento 48 horas antes de iniciar a instalação. O aquecimento poderá ser novamente ligado após 7 dias, de forma progressiva.

**APLICAÇÃO**

Aplicar uma camada uniforme de cola sobre a superfície utilizando a espátula dentada adequada, numa proporção de 800 a 1400g/m<sup>2</sup>, dependendo da rugosidade da superfície e do tipo de parquet a colar.

Espátula dentada	Consumo g/m <sup>2</sup>	Tipo de parquet
B5	800-900	Parquet em mosaico underlayment cortiça/borracha
B11	900-1000	Parquet multicamada e Parquet maciço até 110mm largura / 15mm espessura
B12	1000-1400	Parquet multicamada e Parquet maciço até 160mm largura / 23mm espessura

**Bostik Portugal**

R. da Quintã, Lote 6 - Frossos

4700-023 Braga - Portugal

[www.bostik.com/portugal/pt](http://www.bostik.com/portugal/pt)[info.portugal@bostik.com](mailto:info.portugal@bostik.com)

Pressionar os elementos do pavimento de madeira firmemente sobre a cola fresca, de forma a que a que pelo menos 85% da face inferior do revestimento fique coberta de cola. Utilizar apenas a quantidade de cola necessária para ser aplicada dentro do tempo aberto do adesivo (aprox. 40 minutos). Exercer pressão sobre eventuais elementos deformados até que a cola ganhe a presa necessária para os estabilizar. Evitar o refluxo de cola entre as diferentes peças que constituem o pavimento de madeira. Os elementos podem então ser encostados a outros com o auxílio de um martelo, garantindo o respetivo encaixe/união. É necessário garantir uma distância mínima de 8 mm entre o pavimento de madeira e a parede (junta periférica).

A abertura ao tráfego pedonal poderá ser feita após 24 horas. A lixagem ou envernizamento só devem ocorrer 48 horas após a aplicação da cola.

Devido à grande variedade de materiais existentes, são sempre recomendados ensaios prévios de aderência e compatibilidade entre superfícies. Consultar a página web do produto.

**LIMPEZA**

Limpar todas as ferramentas e equipamento com BOSTIK Toalhetes de Limpeza, imediatamente após a utilização, enquanto a cola estiver fresca. Após a cura, a cola só poderá ser removida mecanicamente.

**VALIDADE E ARMAZENAMENTO**

Validade de 18 meses após data de fabrico, na embalagem original fechada, armazenada em local seco, a uma temperatura compreendida entre +5°C e +25°C, ao abrigo do gelo, humidade, condensação, orvalho e luz solar direta. Armazenar as embalagens em cima de uma palete ou outra plataforma que evite o contacto direto com o pavimento.

**APRESENTAÇÃO**

Balde de 21Kg ( 3 bolsas alumínio x 7kg).

Cada palete contém 24 baldes.

**AVISO LEGAL**

Esta ficha técnica substitui todas as versões anteriores. A BOSTIK garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade. As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A BOSTIK não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A BOSTIK reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.

**BOSTIK HOTLINE****Smart help +351 253 300 810**