



WOODFIX D2

COLA BRANCA RÁPIDA D2 PARA MADEIRA

FICHA TÉCNICA | ÚLTIMA REV.: 22/02/2023 | Página 1 de 1

VANTAGENS

- Alta qualidade.
- Secagem rápida.
- Transparente após a secagem, não mancha.
- Sem odor.
- Sem solventes, não inflamável.
- Fácil de limpar.
- Polivalente.



DESCRIÇÃO

Cola branca de alta qualidade e secagem rápida para colagem de madeira e laminados em interiores. Transparente após a secagem. Agarre inicial rápido (2 a 30 min, em função da porosidade das superfícies e temperatura ambiente). Compatível com madeiras de maior ou menor rigidez, madeiras exóticas, folheados, laminados, etc. Boa resistência à humidade - classificação D2 segundo norma EN 204. Indicada para colagens em interiores. A aplicação em exteriores é possível em locais abrigados, protegidos da chuva e humidade.

APLICAÇÕES

- Indicada para madeiras com maior ou menor rigidez .
- Madeiras exóticas, laminados, contraplacado, estratificados...
- Encaixes de caixa e espiga, macho-fêmea...
- Laminados plásticos, a quente ou a frio.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descrição	Resultados
Base	PVA
Cor	Branco (transparente após secagem)
Temperatura de serviço	+10°C
Densidade	1,18 @23°C
Tempo aberto	15 min (máximo)
Tempo de aperto	2 a 30 min (em função da porosidade das superfícies , temperatura e quantidade de cola aplicada)
Resistência à temperatura	+70°C
Rendimento	150g a 180g / m ²

OBSERVAÇÕES

Consultar a ficha de segurança antes de utilizar o produto.
<https://bostiksdstheewerccs.com/default.aspx>

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

As superfícies em madeira devem encontrar-se sólidas, planas, limpas, secas, desengorduradas e à temperatura ambiente. A humidade da madeira deve estar compreendida entre 8% a 12%. A temperatura ambiente deverá situar-se preferencialmente entre os 18°C e os 20°C. Aplicar uma **camada fina** e uniforme de cola, numa das superfícies, com ajuda de um pincel, rolo ou espátula. A aplicação de cola em excesso pode atrasar o processo de cura e reduzir a resistência da colagem. No caso de colagem de duas superfícies com encaixe, colocar a cola na parte oca. Evitar o contacto com metal por forma a evitar o risco de corrosão. Sobre madeiras nobres ou painéis de MDF aplicar a cola em ambas as superfícies e duplicar a duração do tempo de aperto. O tempo de aperto recomendado tem por base uma temperatura de 20°C. Com temperaturas inferiores, aumentar o tempo de aperto (ex: colagem de madeira sobre madeira : 30 min a +10°C).

Tempo aberto:

10 a 15 minutos dependendo do teor de humidade da madeira, humidade do ar, temperatura ambiente, quantidade de cola aplicada e porosidade das superfícies.

Tempo de pressão (@20°C):

madeiras rígidas 20 a 30 minutos
madeiras brandas 15 a 20 minutos

Laminados

1,5 mm a 20 °C 30 a 40 minutos
0,9 mm. a 60°C 4 a 5 minutos

Tempo de estabilização:

3 horas antes da utilização/manuseamento

Os valores acima apresentados são meramente orientativos, sendo aconselháveis ensaios prévios para determinar os valores exatos. Devido à grande variedade de materiais existentes, são sempre recomendados ensaios prévios de aderência e compatibilidade entre superfícies. Consultar a página web do produto.

LIMPEZA

Utilizar água morna enquanto a cola se mantiver fresca.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

Validade de 18 meses após data de fabrico, na embalagem original fechada, armazenada em local seco, a uma temperatura compreendida entre +5°C e +25°C. Armazenar as embalagens em cima de uma palete ou outra plataforma que evite o contacto direto com o pavimento. Fechar bem a embalagem após cada utilização.

Bostik Portugal

R. da Quintã, Lote 6 - Frossos
4700-023 Braga - Portugal
www.bostik.com/portugal/pt
info.portugal@bostik.com

APRESENTAÇÃO

Refª	Embalagem	Un/Cx	Un/Pal	EAN un.
30623384	100g	12	2280	3549212491512
30623614	250g	12	1152	3549212491116
30623613	500g	12	504	3549212491093
30623612	750g	12	396	3549212491079
30623611	5Kg	-	80	3549212491055
30623610	20Kg	-	24	3549212491048

AVISO LEGAL

Esta ficha técnica substitui todas as versões anteriores. A BOSTIK garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade. As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A BOSTIK não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A BOSTIK reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.

BOSTIK HOTLINE

Smart help +351 253 300 810

