



WOODFIX D3

COLA BRANCA D3 PARA MADEIRA

FICHA TÉCNICA | ÚLTIMA REV.: 17/02/2023 | Página 1 de 1

VANTAGENS

- Alta resistência à humidade (D3, NF EN 204).
- Presa: 30 minutos.
- Transparente após a secagem, não mancha.
- Sem odor.
- Sem solventes (EN 923)
- Não inflamável.
- Fácil de limpar.
- Resistente até +70°C.
- Embalagem em plástico reciclado (PCR)



DESCRIÇÃO

Cola branca de alta qualidade para montagem e colagem de todos os tipos de madeira. Utilização recomendada para a generalidade dos trabalhos de carpintaria, sobretudo em ambientes húmidos (casas de banho, adegas, interiores de embarcações, etc.). Permite igualmente aplicações em zonas exteriores abrigadas. Transparente após a secagem.

APLICAÇÕES

- Indicada para madeiras com maior ou menor rigidez .
- Madeiras exóticas, laminados, contraplacado, estratificados...
- Encaixes de caixa e espiga, macho-fêmea...
- Laminados plásticos, a quente ou a frio.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descrição	Resultados
Base	PVA
Cor	Branco (transparente após secagem)
Temperatura de utilização	mínimo +7°C
Viscosidade	10 000 mPa.s
Tempo aberto (máximo)	4-8 min (@+20°C)
Tempo de aperto	15-20 min @+20°C 20-30 minutos (madeiras rígidas) @+20°C
Resistência à temperatura	+70°C
Rendimento	100g a 150g / m ² 150g a 200g / m ² (madeira maciça)

OBSERVAÇÕES

Consultar a ficha de segurança antes de utilizar o produto.
<https://bostiksdstheewerccs.com/default.aspx>

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

As superfícies em madeira devem encontrar-se sólidas, planas, limpas, secas, desengorduradas e à temperatura ambiente. A humidade da madeira deve estar compreendida entre 8% a 12%. A temperatura ambiente deverá situar-se preferencialmente entre os 18°C e os 20°C. Antes de usar, misture bem a cola e assegure-se que a mesma se encontra à temperatura ambiente. Aplicar uma **camada fina** e uniforme de cola, numa das superfícies, com ajuda de um pincel, rolo ou espátula. Unir ambas as superfícies a colar nos 5 minutos seguintes à aplicação da cola. Assegurar o aperto de ambas as superfícies durante pelo menos 30 minutos. A aplicação de cola em excesso pode atrasar o processo de cura e reduzir a resistência da colagem. No caso de colagem de duas superfícies com encaixe, colocar a cola na parte oca. Evitar o contacto com metal por forma a evitar o risco de corrosão. Sobre madeiras nobres ou painéis de MDF aplicar a cola em ambas as superfícies e duplicar a duração do tempo de aperto. O tempo de aperto recomendado tem por base uma temperatura de 20°C. Com temperaturas inferiores, aumentar o tempo de aperto (ex: colagem de madeira sobre madeira : 60 min a +10°C). Em colagens de madeiras rígidas ou exóticas, é aconselhável aguardar alguns minutos antes de unir ambas as superfícies, assegurando que o tempo aberto máximo não é ultrapassado. Evitar o manuseamento das peças coladas durante as 4 horas seguintes à aplicação.

NOTA: Os valores apresentados são meramente orientativos, sendo aconselháveis ensaios prévios para determinar os valores exatos. Devido à grande variedade de materiais existentes, são sempre recomendados ensaios prévios de aderência e compatibilidade entre superfícies. Consultar a página web do produto.

LIMPEZA

Utilizar água morna enquanto a cola se mantiver fresca.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

Validade de 18 meses após data de fabrico, na embalagem original fechada, armazenada em local seco, a uma temperatura compreendida entre +5°C e +25°C. Armazenar as embalagens em cima de uma palete ou outra plataforma que evite o contacto direto com o pavimento. Fechar bem a embalagem após cada utilização.

APRESENTAÇÃO

Refª	Embalagem	Un/Cx	Un/Pal	EAN un.
30623487	750g	12	396	3549212490874

Bostik Portugal

R. da Quintã, Lote 6 - Frossos

4700-023 Braga - Portugal

www.bostik.com/portugal/pt

info.portugal@bostik.com

AVISO LEGAL

Esta ficha técnica substitui todas as versões anteriores. A BOSTIK garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade. As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A BOSTIK não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A BOSTIK reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.

BOSTIK HOTLINE

Smart help +351 253 300 810

