



S350

SILICONE NEUTRO PARA CONSTRUÇÃO & CAIXILHARIA

FICHA TÉCNICA | ÚLTIMA REV.: 16/01/2023 | Página 1 de 1

VANTAGENS

- Cura neutra. Sem odor.
- 0% MEKO. Não contém quaisquer pictogramas de perigo : Inofensivo para o utilizador e meio ambiente.
- Silicone neutro de alta qualidade.
- 500% Elasticidade.
- Excelente resistência à água, raios UV e condições climáticas.
- Excelente aderência sem primário à generalidade das superfícies.
- Não corrosivo para metais.

DESCRIÇÃO

S350 é um silicone neutro de alta qualidade e elevada elasticidade, indicado para selagem de juntas no setor da construção, incluindo caixilharias e aros de portas. Formulação isenta de MEKO, sem efeitos prejudiciais para os utilizadores e meio ambiente.

APLICAÇÕES

Especialmente desenvolvido como um selante elástico duradouro para juntas em caixilharias, fachadas, envidraçados, sanitários e juntas de dilatação.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

Aplicar com uma pistola profissional para selantes. Uma junta bem dimensionada deve ter a largura suficiente para resistir aos movimentos dos elementos de construção adjacentes. Deve sempre existir uma relação correta entre a profundidade e a largura da junta. Para uma largura de junta até 10 milímetros deve ser mantida uma relação largura : profundidade de 1:1, com um mínimo de 5 mm de largura e de profundidade. Para juntas superiores a 10 mm de largura, a profundidade deverá ser igual a 1/3 da largura + 6 mm. Alisar com Bostik Finisher.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descrição	Resultados
Módulo 100%	0,27 N/mm ² (DIN 53504 S2)
Rácio de aplicação	400g/min (Ø3mm/6,3 bar)
Temperatura de aplicação	+5°C a +40°C
Base	2-Pentanone Oxime
Cura	2-3mm/24h (+23°C/50% H.R.)
Densidade	1,16 g/ml (ISO 1183-1)
Alongamento à rutura	560% (DIN 53504 S2)
Movimento de junta	25%
Dureza Shore A	16 (DIN 53505)
Formação de pele	15 min. DBTM 16 (+23°C/50% H.R.)
Resistência à temperatura	-50°C a +120°C
Resistência à tração	0,88 N/mm

Valores típicos

LIMITAÇÕES

Não indicado para utilização em aquários e terrários. Pode ocorrer uma descoloração em locais escuros e em contacto com agentes químicos. Não indicado para PE, PP, PC, PMMA, PTFE, neopreno e superfícies betuminosas.

PREPARAÇÃO DAS SUPERFÍCIES E ACABAMENTO

A temperatura de serviço deve estar compreendida entre +5°C e +40°C (aplica-se à temperatura ambiente e das superfícies). As superfícies devem encontrar-se sólidas, limpas e desengorduradas. Limpar previamente as superfícies com Bostik Cleaner. **Bostik S350** adere à generalidade das superfícies não porosas sem necessidade de primário. Superfícies porosas devem ser previamente tratadas com Bostik Primer. Antes de iniciar a aplicação, são sempre aconselhados testes prévios de aderência. Alisar a junta com Bostik Finisher para obter um acabamento perfeito.

PINTURA

Bostik S350 não admite pintura. Caso seja necessário pintar as zonas envolventes, é aconselhada a utilização prévia de fita de pintura sobre as zonas adjacentes à junta de silicone, por forma a evitar a contaminação das superfícies a pintar.

LIMPEZA

O produto não curado e as ferramentas utilizadas devem ser limpos com **Bostik Cleaner**. Após a cura, remover mecanicamente. Utilizar **Bostik Wipes** para a limpeza das mãos.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

Validade de 18 meses após data de fabrico, na embalagem original fechada, armazenada em local seco e fresco, a uma temperatura compreendida entre +5°C e +25°C, ao abrigo do gelo e da luz.

CORES

Branco, Preto, Verde RAL6200, Cinza RAL7004, Cinza RAL7011, Cinza RAL7016, Castanho RAL8014.

EMBALAGEM

Cartucho de 300ml. Caixas com 12 unidades.

PRECAUÇÕES

Consultar a ficha de segurança antes de utilizar o produto.

CERTIFICADOS

	
	EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 20LM EN 15651-2: G-CC 20LM EN 15651-3: S XS2

AVISO LEGAL

Esta ficha técnica substitui todas as versões anteriores. A BOSTIK garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade. As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A BOSTIK não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A BOSTIK reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.

Bostik Portugal

R. da Quintã, Lote 6 - Frossos

4700-023 Braga - Portugal

www.bostik.com/portugal/pt

info.portugal@bostik.com

BOSTIK HOTLINE

Smart help +351 253 300 810

