



STIX P956 2K

COLA DE POLIURETANO BICOMPONENTE PARA PAVIMENTOS

FICHA TÉCNICA | ÚLTIMA REV.: 31/05/2023 | Página 1 de 1

VANTAGENS

- Elevada capacidade de colagem.
- Elevada resistência à humidade e temperatura
- Indicada para interiores e exteriores



DESCRIÇÃO

STIX P956 2K é uma cola de poliuretano bicomponente para pavimentos com baixo teor de COV's.

APLICAÇÕES

Cola indicada para pavimentos sujeitos a tráfego elevado, habitualmente submetidos a cargas mecânicas elevadas. Resistente a variações térmicas. Adequada para colagem de todo o tipo de materiais utilizados em pavimentos, incluindo madeira. Pode ser aplicada em interiores ou exteriores, incluindo superfícies húmidas. STIX P956 2K pode ser utilizada para colagem de:

- Borracha : ladrilhos ou placas
- LVT : ladrilhos ou placas
- PVC, incluindo aplicações técnicas em sistemas de cozinhas, pavimentos desportivos...
- Relva sintética em interiores ou exteriores
- Alcatifas, carpetes...
- Linóleo em placas, linóleo em instalações desportivas
- Elementos cerâmicos em passeios pedonais

OBSEVAÇÕES

Consultar a ficha de segurança antes de utilizar o produto.
<https://bostiksdsthevercs.com/default.aspx>

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descrição	Resultados
Composição	Poliuretano bicomponente (2K)
Cor	Castanho claro
Temperatura de aplicação*	+10°C a +30°C
Tempo de espera*	Aplicação imediata
Tempo aberto*	40-45 minutos
Tráfego pedonal	24 horas
Cura*	48 horas
Rendimento	300-900 g/m ²

* a 23°C e 50% H.R. sobre superfícies porosas.

PREPARAÇÃO DA BASE

As superfícies devem encontrar-se sólidas, sem partículas soltas, limpas, desengorduradas e isentas de poeiras, vernizes, óleos, ceras, ferrugem ou vestígios de outros produtos que possam comprometer a aderência. A superfície de assentamento do pavimento não deve exceder os níveis de humidade recomendados. No caso de existência de níveis de humidade superiores aos recomendados, deve ser utilizada previamente a barreira anti-humidade HYTEC E336 XTREM. O pavimento deve ser previamente regularizado com as argamassas autonivelantes Bostik. Sobre superfícies muito absorventes deve ser previamente aplicado um primário adequado por forma a limitar a porosidade da superfície, evitando a absorção excessiva da cola e garantindo uma colagem suficientemente forte. Antes de iniciar a aplicação da cola deve ser assegurado que os materiais anteriormente aplicados se encontram secos de acordo com as indicações da ficha técnica. Os sistemas de pavimentos radiantes devem estar em conformidade com a regulamentação vigente. Desligar o aquecimento 48 horas antes de iniciar a instalação. O aquecimento poderá ser novamente ligado após 7 dias, de forma progressiva.

APLICAÇÃO

A proporção da mistura é fornecida em quantidades exatas em cada embalagem (comp A + comp B). A mistura deve ser efetuada com um misturador elétrico de baixa rotação (200-300 rpm), até obter uma mistura homogénea de cor castanha clara. Após a mistura, o tempo aberto é de 45 minutos a uma temperatura de +20°C. Com temperaturas superiores o tempo aberto será consideravelmente inferior. Selecionar a espátula e o método de aplicação adequado a cada tipo de pavimento/revestimento. Aplicar a cola de forma uniforme sobre toda a superfície, mantendo a espátula num ângulo de 60°, durante toda a aplicação.

Tipo de Pavimento	Espátula Recomendada	Consumo Estimado
Revestimentos com reverso liso e plano	A5	300g / m ²
PVC, borracha com reverso liso	A2	400-450 g/m ²
PVC, borracha com reverso rugoso	B1	500-550 g/m ²
Borracha com reverso em relevo	B12	800-900 g/m ²

Nos casos de revestimentos muito finos, é recomendada a passagem de um rolo, previamente embebido em cola, sobre o adesivo previamente estendido com a espátula, por forma a esmagar eventuais estrias provocadas pelo dente da espátula, evitando assim o aparecimento posterior de

eventuais marcas no pavimento.

Assentar o revestimento enquanto o adesivo ainda está fresco. Não necessita de tempo de espera. Após a instalação, passar um rolo pesado por forma a assegurar o contacto total da cola com o reverso do revestimento e eliminar eventuais bolhas de ar. Passados 30 minutos, voltar a repetir a operação para remover o ar preso e assegurar um bom contacto entre superfícies. A soldadura das juntas não deve ser feita antes de 48 horas após a instalação. Respeitar sempre as instruções do fabricante do revestimento.

LIMPEZA

Limpar todas as ferramentas e equipamento com água morna, enquanto a cola se encontra ainda fresca. Eventuais resíduos de cola existentes no pavimento devem ser removidos de imediato com um pano húmido.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

Validade de 24 meses após data de fabrico, na embalagem original fechada, armazenada em local seco, a uma temperatura compreendida entre +5°C e +25°C, ao abrigo do gelo, humidade, condensação, orvalho e luz solar direta. Armazenar as embalagens em cima de uma palete ou outra plataforma que evite o contacto direto com o pavimento.

APRESENTAÇÃO

Baldes de 6Kg.

AVISO LEGAL

Esta ficha técnica substitui todas as versões anteriores. A BOSTIK garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade. As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A BOSTIK não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A BOSTIK reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.

Bostik Portugal

R. da Quintã, Lote 6 - Frossos

4700-023 Braga - Portugal

www.bostik.com/portugal/pt

info.portugal@bostik.com

BOSTIK HOTLINE

Smart help +351 253 300 810

